

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Metal Sheet/coil

FPO KAŠÍROVANÝ PLECH PO ZPRACOVÁNÍ SE SYSTÉMÉM STŘEŠNÍCH FÓLIÍ ŘADY SARNAFIL® T

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Metal Sheet/coil je galvanizovaný ocelový plech s nakaširovanou vrstvou špičkového Sarnafil® T polyolefinu (FPO).

POUŽITÍ

Plech je výhradně pro zhotovení klempířských výrobků pro ukončení střešních fólií Sarnafil® a pro zpracování systémového příslušenství a detailů u plochých střech.

- Sarnafil® T (FPO) systémy střešních fólií

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolnost vůči UV záření
- Může být řezán a ohýbán na stavbě nebo předem v dílně
- Sarnafil® T kaširovaná vrstva je svařitelná horkým vzduchem

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- TZUS Brno - Stavebně technické osvědčení č. 060-046088.

INFORMACE O PRODUKTU

| | | |
|---------------|----------------|--|
| Chemická báze | Vrchní vrstva: | Flexibilní polyolefin (FPO) nevyztužený |
| | Spodní vrstva: | Pozinkovaná ocel (kvalita DX51D Z275) epoxidem lakovaná ocel |

Balení

Sarnafil® T Metal Sheet

| | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| balení | 100 ks na paletě | 70 ks na paletě |
| délka | 2.00 m | 3.00 m |
| šířka | 1.00 m | 1.00 m |
| plošná hmotnost | 5.70 kg/m ² (+/- 8 %) | 5.70 kg/m ² (+/- 8 %) |
| hmotnost plechu | 11.40 kg (+/- 8 %) | 17.10 kg (+/- 8 %) |

Sarnafil® T Metal Coil

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| balení | 4 ks na paletě |
| délka | 30.00 m |
| šířka | 1.00 m |
| plošná hmotnost | 5.70 kg/m ² (+/- 8 %) |
| hmotnost plechu | 171 kg (+/- 8 %) |

Vzhled / Barva

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Povrch: | hladký |
| Tloušťka: | |
| Kaširovaná vrstva Sarnafil® T: | 1.10 mm (- 0.055 mm / + 0.110 mm) |
| Pozinkovaný plech: | 0.60 mm (+/- 0.060 mm) |
| Celková tloušťka: | 1.70 mm (- 0.115 / + 0.170 mm) |

| | |
|---------------|---|
| Barva: | |
| Vrchní barva: | běžová okenní šedá (cca RAL 7040) dopravní bílá (cca RAL 9016) antracitová šedá (cca RAL 7016) světle šedá (cca RAL 7035) jiné barvy na vyžádání |
| Spodní barva: | Kov: Ochranný epoxidový lak |

| | |
|----------------------------|--|
| Skladovatelnost | 5 let od data výroby při splnění podmínek skladování. |
| Podmínky skladování | Skladujte pouze v originálním, neotevřeném a nepoškozeném balení, v suchu při teplotě od + 5 °C do + 30 °C. Skladujte v horizontální poloze. Neukládejte palety s rolemi na sebe, nebo pod žádné jiné palety, během skladování a transportace. Vždy si přečtěte údaje na balení. |

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

| | |
|------------------------|--|
| Skladba systému | Vhodný pro kombinaci s výrobky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnaplast® 2235 ▪ Primer T 501 ▪ S-Sealing Tape (10 mm x 10 mm x 25 m) ▪ typy Sarnafil® TG 66 ▪ typy Sarnafil® TG 76 ▪ typy Sarnafil® TS 77 ▪ Sarnafil® T 66-15 D |
|------------------------|--|

APLIKAČNÍ INFORMACE

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Teplota vzduchu v okolí | - 20 °C min. / + 60 °C max. |
| Teplota podkladu | - 30 °C min. / + 60 °C max. |

INSTRUKCE PRO APLIKACI

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Před použitím si přečtěte pokyny v dalších příslušných dokumentech jako např. metodická příručka nebo aplikační manuál.

Řezání a ohýbání:

Nástroje použité pro dělení plechu musí být vhodné a nabroušené. V opačném případě může dojít k delaminaci svrchní vrstvy FPO. Při ohýbání by měl být dodržen poloměr cca 2x až 3x větší než je tloušťka plechu. Nadměrné přehnutí může způsobit delaminaci.

Způsoby ukotvení:

Kotvicí plán musí odpovídat předpokládanému zatížení.

Spojování plechů:

Plechů mohou být spojovány tzv. na sraz s mezerou cca 3-5 mm.

OMEZENÍ

- Výrobek smí být aplikován pouze schválenými Sika aplikátory.
- Zajistěte, aby se Sarnafil® T Metal Sheet/coil nedostali do přímého kontaktu s nekompatibilními materiály.
- Teplota během aplikace by se měla pohybovat mezi: teplota podkladu: -30 °C až +60 °C (při svařování vzduchem)
teplota prostředí: -20 °C až +60 °C (při svařování vzduchem)
- Teplota během aplikace může současně odpovídat i dalším materiálům jako jsou lepidla, čisticí prostředky apod. Viz příslušné aktuální produktové listy.
- Při teplotách pod +5 °C mohou být vyžadovány další opatření v závislosti na lokálních předpisech a požadavcích.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sarnafil® T Metal Sheet/coil

Červen 2020, Verze 01.01

020945032000000001

SarnafilTMetalSheetcoil-cs-CZ-(06-2020)-1-1.pdf

