

PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard[®]-330 EL

(dříve MProtect 330EL)

Pružný ochranný akrylátový nátěr na betonové inženýrské stavby a fasády

POPIS PRODUKTU

Sikagard[®]-330 EL je pružný pigmentovaný disperzní akrylátový nátěr pro ochranu železobetonových povrchů před působením vlhkosti, chloridů a karbonátů. Používá se jak na nové betonové konstrukce, tak jako součást systému pro opravy betonu.

POUŽITÍ

- Pro vnitřní i venkovní použití.
- Na stěny a podhledy.
- Pro aplikace na beton a cementové malty.
- Jako ochranný systém na mosty třídy S5a dle TKP 31.
- Barevný nátěr fasád a betonových částí staveb, především v oblasti styku s rozmrazovacími solemi.
- K ochraně inženýrských staveb (mosty, vysílače, komíny, vodní díla apod.) a fasád před vodou a škodlivými plyny, např. před oxidem uhličitým a před chloridy.
- Překlenuje vlasové a smršťovací trhliny do šířky cca 0,2 až 0,3 mm (dle spotřeby a okolní teploty) na betonových konstrukcích a fasádách.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Pigmentovaný, dostupný v barevných odstínech RAL.
- Vysoká odolnost proti difuzi CO₂.
- Vysoká propustnost pro vodní páry.
- Chrání beton proti karbonataci, udržením alkality betonu chrání výztužnou ocel před korozi.
- Přmostňuje trhliny.
- Dobrá pružnost i při silném kolísání teplot a extrémně nízkých teplotách.
- Vodoodpudivý, chrání beton před pronikáním vlhkosti a rozmrazovacích solí.
- Spolehlivá přídržnost i bez penetračního nátěru na cementových maltách a betonu.
- Na vodní bázi, nezatěžuje okolí a zpracovatele parami rozpouštědel.
- Odolný vůči působení mrazu a CHRL dle TKP 31.

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- CE značení a Prohlášení o vlastnostech podle EN 1504-2 - Výrobek na ochranu povrchu betonu - Nátěr.
- TZUS Brno - zkouška odolnosti vůči CHRL dle TKP 31.

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Akrylátová disperze
Balení	15 kg plastové kbelíky
Vzhled / Barva	Tixotropní kapalina K dispozici v mnoha odstínech RAL. Odstíny ze vzorníku RAL jsou přibližné.
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby a při splnění podmínek skladování
Podmínky skladování	V originálních, neotevřených, nepoškozených obalech. Skladujte v suchu a chladu, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.
Objemová hmotnost	~1,35 kg/l (při +20 °C)
Obsah sušiny hmotnostně	~63 %

TECHNICKÉ INFORMACE

Tahová přídržnost	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	(ČSN EN 1542)	
Schopnost překlenutí trhlin	Statické přemostění trhlin (ČSN EN 1062-7:2004. Metoda A):		
	Tloušťka	Klasifikace (ČSN EN 1062-7)	
	480 μm	A2 (-15 °C)	
	480 μm	A1 (-30 °C)	
	Dynamické přemostění trhlin (ČSN EN 1062-7:2004. Metoda B):		
	Tloušťka	Klasifikace (ČSN EN 1062-7)	
	480 μm	B2 (-20 °C)	
	Reakce na oheň	Třída A2-s1, d0	(ČSN EN 13501-1)
Odolnost vůči zmrazovacím solím	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	(ČSN EN 13687-1)	
	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	(ČSN 73 1326, metoda A)	
Teplotní odolnost	-30 až +80 °C		
Chování po urychleném stárnutí	Po 2000 hodinách nevykazují vzorky žádné puchýře, praskliny ani odlupování. (ČSN EN 1062-11)		
Propustnost vodních par	Tloušťka suché vrstvy	$d = 480 \mu\text{m}$	(ČSN EN ISO 7783)
	Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy	$s_d \text{ H}_2\text{O} = 1,2 \text{ m}$	
	Požadavky na prodyšnost	Třída I $\leq 5 \text{ m}$	
Kapilární absorpce	$\leq 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$	(ČSN EN 1062-3)	
Propustnost pro CO ₂	Tloušťka suché vrstvy	$d = 480 \mu\text{m}$	(ČSN EN 1062-6)
	Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy	$s_d \text{ CO}_2 = 97 \text{ m}$	
	Požadavky na ochranu proti CO ₂	$> 50 \text{ m}$	
Stupeň lesku	hedvábně matný		

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	~0,66 kg/m ² ve dvou, resp. ~1 kg/m ² ve třech vrstvách v závislosti na absorpci a drsnosti povrchu a účelu použití (požadavku na přemostění trhlin). Poznámka: Údaje o spotřebě jsou teoretické a nepočítají s žádným dodatečným materiálem v důsledku pórovitosti povrchu, profilu povrchu, výkyvů v úrovni, plýtvání nebo jiných odchylek. Pro výpočet přesné spotřeby pro konkrétní podmínky podkladu a navrhované aplikační zařízení naneste výrobek na zkušební plochu.	
Teplota produktu	+8 °C min. / +30 °C max.	
Teplota vzduchu v okolí	+8 °C min. / +30 °C max.	
Relativní vzdušná vlhkost	$\leq 80 \%$	
Rosný bod	Teplota podkladu musí být alespoň 3 °C nad rosným bodem.	
Čekací doba / přetíratelnost	Doba čekání mezi jednotlivými vrstvami při následující teplotě podkladu:	
	Teplota podkladu	Minimální čekací doba
	+10 °C	~24 h
	+20 °C	~8 h
	Poznámka: Časy jsou přibližné a jsou ovlivněny měnícími se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.	

Doba schnutí

Nátěr je odolný vůči dešti při následující teplotě podkladu:

Teplota podkladu	Odolnost vůči dešti
+10 °C	~24 h
+20 °C	~8 h

Poznámka: Časy jsou přibližné a jsou ovlivněny měnícími se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

POHLEDOVÝ BETON NEBO CEMENTOVÁ MALTA BEZ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU

Předpoklady

Stáří nového betonu je nejméně 28 dní.

Podklad je čistý, suchý a zbavený všech nečistot, jako jsou špína, olej, mastnota, povrchové úpravy a nesoudržné části, které můžou snižovat přilnavost nátěru.

- Očistěte podklad pomocí tryskáním pískem nebo mytím vysokotlakou vodou.
- Vyplňte všechny povrchové vady, lunkry a póry pomocí jemné vyrovnávací malty (např. Sika MonoTop®-2003 Finish, Sikagard®-720 EpoCem® nebo SikaEmaco® S 5800 DUO), aby byl povrch bez vad.
- Cementové vyrovnávací malty vyžadují před nátěrem vytvrzení nejméně 4 dny (při 20 °C), produkty EpoCem® min. 24 hodin (při 20 °C)

POHLEDOVÝ BETON NEBO CEMENTOVÁ MALTA SE STÁVAJÍCÍM NÁTĚREM

- Před aplikací proveďte test na stávajícím nátěru, aby se potvrdila jejich přídržnost k podkladu a jejich kompatibilita se Sikagard®-330 EL.

Jako vodítko, pokud neexistují žádné národní normy nebo předpisy, se uvádí průměrná hodnota zkoušky adheze $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$, přičemž žádná hodnota nesmí být nižší než $0,5 \text{ N/mm}^2$.

NEDOSTATEČNÁ PŘÍDRŽNOST

- Pomocí vhodného zařízení zcela odstraňte stávající nátěry a připravte podklad podle popisu v části „Pohledový beton bez stávajícího nátěru“.

DOSTATEČNÁ PŘÍDRŽNOST

- Důkladně očistěte stávající povrch nátěru od všech nečistot pomocí vhodného zařízení, například vysokotlakou vodou.
- Pokud není znám typ nátěru, proveďte zkoušky kompatibility a přídržnosti.

DŮLEŽITÉ Před provedením zkoušky přídržnosti vyčkejte alespoň 2 týdny. Průměrná hodnota zkoušky přídržnosti musí být $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$, přičemž žádná hodnota nesmí být nižší než $0,5 \text{ N/mm}^2$.

Další informace naleznete v Metodické příručce - Aplikace ochranných nátěrů Sikagard®.

APLIKACE

DŮLEŽITÉ

Důsledně dodržujte aplikační postupy

Přísně dodržujte postupy aplikace definované v metodických příručkách, aplikačních návodech a technologických předpisech, které musí být vždy přizpůsobeny aktuálním podmínkám na staveništi.

DŮLEŽITÉ

Snížená výkonnost výrobku v důsledku nepříznivých klimatických podmínek

Klimatické podmínky během aplikace a vytvrzování výrobku mohou ovlivnit výsledné vlastnosti.

- Přípravek neaplikujte, pokud se očekává déšť.
- Po dešti nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách nechte podklad dostatečně dlouho vyschnout.
- Aplikace při teplotách nižších než uvedených jako minimální může snížit hodnoty přídržnosti.

DŮLEŽITÉ

Poškození způsobené trvalým kontaktem s vodou

Výrobek je odolný vůči vlhkému počasí, ale není vhodný pro trvalý kontakt s vodou.

- Výrobek nepoužívejte pro aplikace s trvalým kontaktem s vodou nebo ponořením.
- Výrobek nepoužívejte na vodorovných plochách, kde se může hromadit voda.

Kratší intervaly údržby nátěrů pro tmavé barevné odstíny

Poznámka: Tmavé barevné odstíny, zejména černá, tmavě červená a modrá, mohou vyblednout rychleji než světlejší barevné odstíny. Tento efekt je čistě estetický a nemá nepříznivý vliv na technické vlastnosti nebo trvanlivost výrobku. Z estetických důvodů mohou tmavé barevné odstíny vyžadovat údržbu nebo obnovení nátěrů v kratších intervalech než obvykle.

Produktový list

Sikagard®-330 EL

Duben 2026, Verze 02.02

02030300000002067



PRVNÍ NÁTĚR

1. Přidejete do Sikagard®-330 EL 5-10 % vody a důkladně promíchejte pomocí nízkootáčkového elektrického jednopádlového míchadla nebo jiného vhodného zařízení, dokud nedosáhnete homogenní konzistence a barvy (v závislosti na množství 1-2 minuty).
2. Rovnoměrně naneste štětcem, válečkem nebo airless stříkacím zařízením.

DRUHÁ / TŘETÍ VRSTVA

1. Před další vrstvou se ujistěte, že je předchozí nátěr důkladně suchý, abyste zabránili tvorbě bublin a puchů, zejména v teplejším počasí.
2. Před aplikací promíchejte Sikagard®-330 EL pomocí nízkootáčkového elektrického jednopádlového míchadla nebo jiného vhodného zařízení, dokud nedosáhnete homogenní konzistence a barvy (v závislosti na množství 1-2 minuty).
3. Rovnoměrně naneste štětcem, válečkem nebo airless stříkacím zařízením 1-2 vrstvy výrobku, abyste dosáhli požadované celkové tloušťky suchého filmu.
4. Během aplikace pravidelně sledujte tloušťku mokré vrstvy a spotřebu materiálu, abyste zajistili správnou tloušťku vrstvy.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Veškeré nářadí a aplikační zařízení ihned po použití očistěte vodou. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sikagard®-330 EL

Duben 2026, Verze 02.02

02030300000002067

Sikagard-330EL-cs-CZ-(04-2026)-2-2.pdf

