

PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-6060 S

Bitumenová, stříkatelná ochrana spodků karoserií ve spreji

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	1-komponentní bitumen	
Barva (CQP001-1)	Černá	
Mechanismus vytvrzení	Schnutím	
Obsah pevných látek	33 %	
Aplikační teplota	15 – 25 °C	
Tloušťka filmu	mokrý	400 µm
	suchý	150 µm
Čas tvorby povrchové kůže	75 minut ^A	
Doba schnutí	2.5 h ^A	
Teplotní odolnost	-25 – 80 °C	
Skladovatelnost	24 měsíců ^B	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % r. h.^{B)} Skladovat mezi 5 °C a 25 °C

POPIS

Sikagard®-6060 S je ve spreji rychleschnoucí, ochranný nástřik na bázi bitumenů s vysokým antikorozním ochranným účinkem a s velmi dobrými protihlukovými tlumícími vlastnostmi pro ošetření zejména spodních částí a podběhů karoserií automobilů.

Sikagard®-6060 S při aplikaci nevytváří mlhovinu ani pavučiny vláken a nespává z ošetřeného povrchu.

Sikagard®-6060 S má dobrou adhezi k různým druhům laků, kovovým primerům, kovům a PVC bez nutnosti předúpravy. Po zaschnutí zůstává pevná ochranná vrstva, která chrání kov před korozí.

VÝHODY

- Snadné použití - nezávislá aplikace na zařízení (aerosol ve spreji)
- Vynikající vlastnosti aplikace (žádné stékání nebo kapání)
- Dobrá adheze k široké škále podkladů
- Vynikající akustické a tlumící vlastnosti
- Rychlé schnutí
- Odolný proti silniční soli
- Vysoký obsah pevných látek

OBLASTI POUŽITÍ

Sikagard®-6060 S je nástřikem aplikovaný antikorozní nátěr pro opravu a ochranu neviditelných částí vozidel, jako jsou podběhy kol a části podvozku, které nejsou přelakovány. Tento produkt je vhodný pouze pro profesionální uživatele. Před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami pro zajištění materiálové kompatibility.

CHEMICKÁ ODOLNOST

Sikagard®-6060 S je odolný vůči sladké vodě, mořské vodě, solným roztokům a kyselinám. Výše uvedené informace jsou nabízeny pouze jako obecné vodítko. V případě poradenství ohledně konkrétních aplikací vyhledejte technické oddělení Sika Industry, která provede ověřovací / schvalovací testy.

ZPŮSOB APLIKACE

Příprava podkladu

Povrch musí být čistý, suchý a bez rzi, prachu a mastnoty. Kovové podklady je třeba opatřit požadovaným antikoročním nátěrem (např. oceli bez povrchové úpravy, atd.).

Aplikace

Před aplikací je nutné plechovku dobře protřepat (cca 40krát). Aplikovat při pokojové teplotě a zakrýt okolní povrchy z důvodu ochrany před kontaminací. Stříkat ze vzdálenosti cca 25 cm s X pohybem pistolí formou kontinuálního stříkání.

S tímto tixotropickým nástřikem lze docílit silnou ochrannou vrstvu aniž dojde ke skapávání a stékání. Při potřebě extrémně silné vrstvy je nutno stříkat ve více vrstvách, přičemž je nutné ponechat předchozí vrstvu dostatečně zaschnout

Držte plechovku ve vzpřímené poloze a Sikagard®-6060 S nestříkejte na části motoru, brzd a výfukového systému.

Po použití otočte plechovku a stříkejte v krátkých dávkách, aby se tryska vyčistila.

Odstranění

Nevytvrzený Sikagard®-6060 S lze odstranit z nástrojů a zařízení pomocí Sika® Remover-208. Jakmile dojde k vytvrzení lepidla musí se materiál odstranit mechanicky.

Ruce či jinou zasaženou část těla je nutné ihned očistit čistícími ubrousky jako je Sika® Cleaner-350H nebo jiným vhodným průmyslovým čističem a vodou.

Nikdy nečistěte pokožku ředidly!

Přetíratelnost

Sikagard®-6060 S nelze přetírat.

DALŠÍ INFORMACE

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní listy

INFORMACE O BALENÍ

Plechovka - sprej	500 ml
-------------------	--------

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-6060 S
Verze 01.02 (03 - 2022), cs_CZ
013913010603001100

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

