

PRODUKTOVÝ LIST

SikaShield® E73 PE G200-25 CZ 4 mm

(dříve SKLODEK 40 SPECIAL PE)

Elastomerový natavitelný asfaltový pás s ohebností při -25 °C

POPIS PRODUKTU

SikaShield® E73 PE G200-25 CZ 4 mm je SBS-modifikovaný asfaltový hydroizolační pás o tloušťce 4 mm. Je vyztužen skelnou tkaninou a je flexibilní při -25 °C. Horní povrch je opatřen spalitelnou PE fólií pro zajištění správného spojení. Spodní strana výrobku má spalitelnou PE fólii pro snadnou aplikaci pomocí natavení.

POUŽITÍ

- Podkladní pás ve vícevrstvých střešních systémech, i pro střechy zatížené kačírky
- Parozábrana
- Asfaltový pás ve vícevrstvých hydroizolačních řešeních proti tlakové vodě a radonu
- Jednovrstevné řešení proti zemi vlhkosti

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Univerzální
- Vysoká pevnost v tahu
- Neobsahuje nebezpečné látky
- Výrobek splňuje požadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP)

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Osvědčení o shodě řízení výroby – vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech dle ČSN EN 13707. Vydáno Prohlášení o vlastnostech a označeno značkou CE
- Osvědčení o shodě řízení výroby – vyztužené asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a do izolace proti tlakové vodě dle ČSN EN 13969 Vydáno Prohlášení o vlastnostech a označeno značkou CE
- CE značení a Prohlášení o vlastnostech pro vyztužené asfaltové pásy pro parozábrany dle ČSN 13970

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Typ asfaltu Výztužná vložka	SBS modifikovaný asfalt Sklenná tkanina
Balení	Šířka role Délka role Paleta 1200x800 mm	≥ 1,0 m ≥ 7,5 m 20 rolí - 150 m ²
Vzhled / Barva	Horní povrch Spodní povrch	PE fólie PE fólie
Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby	

Podmínky skladování

Výrobek musí být skladován v původním neotevřeném a nepoškozeném obalu, v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +35 °C. Chraňte výrobek před přímým povětrnostním působením a slunečním zářením. Skladujte ve svislé poloze. Nepokládejte palety s rolemi na sebe ani je neumísťujte pod palety s jinými materiály během přepravy nebo skladování. Vždy se řiďte informacemi na obalu.

Prohlášení o výrobku

EN 13707:2004+A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech.
 EN 13970:2004/A1:2006 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany
 EN 13969:2004+A1:2007 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě.

Viditelné defekty	Vyhovuje	(EN 1850-1)
Délka	≥ 7,5 m	(EN 1848-1)
Šířka	≥ 1 m	(EN 1848-1)
Tloušťka	4,0 mm ± 0,2 mm	(EN 1848-1)
Přímost	≤ 15 mm/7,5 m	(EN 1848-1)

TECHNICKÉ INFORMACE

Odolnost vůči nárazu	Metoda A	≥ 1000 mm	(EN 12691)
Odolnost vůči statickému zatížení	Metoda A	≥ 5 kg	(EN 12730)
Rozměrová stabilita		≤ 0,4 %	(EN 1107-1)
Odolnost vůči vytržení (kotevního bodu)	Podélná (MD) Příčná (CMD)	400 N ± 100 N 300 N ± 100 N	(EN 12310-1)
Odolnost vůči střihu ve spáře	Podélná (MD) Příčná (CMD)	1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm 1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm	(EN 12310-1)
Reakce na oheň	Třída E		(EN 13501-1)
Urychlené stárnutí	Ohebnost za nízkých teplot Odolnost proti stékání za vysokých teplot Propustnost vodních par Vodotěsnost	≤ -20 °C ≥ +90 °C 25 000 ± 50 % ≥ 200 kPa	(EN 1296)
Propustnost vodních par		25 000 ± 10 %	(EN 1931)
Vodotěsnost		≥ 200 kPa	(EN 1928)
Propustnost Radonu	Plocha Spoj Radonový odpor	≤ 1,3.10 ⁻¹¹ m ² /s ≤ 1,2.10 ⁻¹¹ m ² /s R _{RN} ≥ 385 Ms/m	(ČSN 73 0601)
Průtokový odpor		≥ + 100 °C	(EN 1110)
Flexibilita při nízké teplotě		≤ -25 °C	(EN 1109)
Maximální tahová síla	Podélná (MD) Příčná (CMD)	1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm 1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm	(EN 12311-1)
Prodloužení při maximální tahové síle	Podélné (MD) Příčné (CMD)	12 % ± 5 % 12 % ± 5 %	(EN 12311-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-5 °C min. / +30 °C max.
Relativní vzdušná vlhkost	80 % max.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Aplikační příručka: Asfaltové pásy
- Hydroizolační systémy střech a spodních staveb: As-
faltové pásy a EPS

OMEZENÍ

- Při nízkých teplotách dbejte opatrnosti při rozvíjení,
aby nedošlo k poškození pásu.
- Používejte vhodnou obuv, abyste zabránili propíchnu-
tí pásu.
- Neaplikujte na mokré, vlhké nebo nečisté povrchy.
- Pás nepřehřívejte, jinak dojde k poškození polyeste-
rové výztuže (která taje při +260 °C), což způsobí, že
pás nebude možné použít.
- Pokud je pás nedostatečně nahřátý, může to způso-
bit sníženou přilnavost k podkladu, mezi vrstvami ne-
bo v přesazích. Pokud k tomu dojde, neprovázané
oblasti musí být nadzvednuty a znovu nataveny.
- Pokud je na štítku role vytištěn sezónní symbol, do-
poručuje se pás používat během uvedené sezóny.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ- PEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu naří-
zení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné lát-
ky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo
důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení
výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje
bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení.
K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s
pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle
našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výro-
bek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné
obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v
seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie,
zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky
v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

- Nosná konstrukce musí mít dostatečnou konstrukční
únosnost pro aplikaci všech nových i stávajících vrs-
tev hydroizolačního souvrství.
- Celý střešní systém musí být navržen a zajištěn proti
vztlakovému zatížení větrem.
- Podklad musí být rovnoměrný, pevný, hladký a bez
ostrých výstupků nebo otřepů, čistý, suchý, bez
mastnoty, asfaltu, oleje, prachu a volně přilnavých
částic.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Použijte vhodné vybavení k dosažení požadované kva-
lity podkladu.

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Postup instalace

Striktně dodržujte instalační postupy definované v me-
todických pokynech, aplikačních manuálech a pracov-
ních instrukcích, které musí být vždy přizpůsobeny
skutečným podmínkám na stavbě.

Penetrace

Naneste vhodný primer z řady Sika® Iglolflex® P ve
správné spotřebě na připravený suchý povrch a nechte
zaschnout před další aplikační fází. Viz jednotlivé tech-
nické listy produktů.

Zarovnání

Pás rozviňte, zarovnejte a znovu srolujte před natavo-
váním.

Přesahy

Boční: 90 mm. Čelní: 150 mm.

Kotvení

SikaShield® E73 PE G200-25 CZ 4 mm, pokud se pou-
žívá jako podkladní střešní pás, může být mechanicky
kotven k podkladu pomocí správného typu kotev. Pro
další informace kontaktujte technický servis Sika.

Natavování

Použijte plynový hořák k ohřevu podkladu a spalovací
fólie na spodní straně pásu. Když začne spalovací fólie
tát, pás je připraven ke spojení. Odvíjejte pás dopředu
a pevně jej přitlačte k podkladu, aby došlo k přilnutí.
Ujistěte se, že je po celé délce bočních a čelních přesa-
hů viditelný proužek roztaveného bitumenu.

Detaily

Všechny detaily, jako jsou vnitřní a vnější rohy, nástavce, větrací trubky, vpusti, nosné ocelové prvky atd., musí být správně nařezány a utěsněny. Detailování musí být prováděno podle doporučených pokynů a správné praxe pro pásy aplikované natavením.

Ochrana

Pás musí být chráněn před poškozením během probíhajících prací na stavbě.

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ

Aby byla zachována funkce hydroizolace po celou dobu její životnosti, doporučuje se pravidelně zajišťovat kontrolu všech exponovaných pásů a detailů. Zkontrolujte funkčnost pomocných prvků, oplechování, odvodňovacích vpustí, bezpečnostních přepadů apod., včetně odstranění listů, mechu a jiné vegetace.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

SikaShield® E73 PE G200-25 CZ 4 mm
Červen 2026, Verze 01.02
020920011990002230

SikaShieldE73PEG200-25CZ4mm-cs-(06-2026)-1-2.pdf

