



PRODUKTOVÝ LIST

SikaPower®-2900 Primer

Primer pro SikaPower® produkty určený pro opravy plastů

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	Adhezní přípravek na bázi rozpouštědel	
Barva (CQP001-1)	Bezbarvý, čirý	
Aplikační teplota	5 – 40 °C	
Aplikační metoda	Sprej	
Vydatnost	v závislosti na porositě substrátů 20 ml/m ²	
Čas odvětrání	minimum	5 minut ^A
	maximum	2 hodin ^A
Skladovatelnost	36 měsíců ^B	

POPIS

SikaPower®-2900 Primer je speciálně formulovaný pro přípravu podkladu před lepením speciálních Sika-Power® produktů pro opravy plastů.

SikaPower®-2900 Primer je bezbarvý adhezní přípravek na bázi rozpouštědel pro úpravu adheze série produktů SikaPower®-2900.

VÝHODY

- Jednoduchá aplikace sprejem
- Rychlé vysychání
- Úprava adheze pro různé druhy plastových substrátů

OBLASTI POUŽITÍ

SikaPower®-2900 Primer se používá pro zvýšení adheze při lepení široké škály materiálů z plastů.

V případě použití materiálů náchylných k praskání napětím (ESC) vyhledejte technické oddělení Sika Industry, která provede ověřovací / schvalovací testy.

Tento produkt je vhodný pouze pro profesionální uživatele. Před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami.

ZPŮSOB APLIKACE PENETRACE

Příprava pro nanesení primeru

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený všech mastnot, olejů, prachu a dalších nečistot.

Aplikace primeru

Aplikace SikaPower®-2900 Primer ze spreje umožňuje tenký a rovnoměrný nános/povlak v krátkých dávkách, aby nedošlo ke kapání primeru. Ideální aplikační teplota a teplota podkladů je mezi 15 a 25°C.

SikaPower®-2900 Primer musí být nanesen pouze jednou. V případě, že ošetřená plocha není slepena během maximální doby odvětrání, je nutné proces aktivace opakovat, ale pouze jednou. Spotřeba a způsob aplikace závisí na konkrétní povaze podkladů.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

SikaPower®-2900 Primer obsahuje rozpouštědlo, které může ztížit povrchovou úpravu některých čerstvě nanesených barev. Pro ověření musí být provedeny předběžné zkoušky.

Nikdy neaplikujte SikaPower®-2900 Primer na porézní podklady, protože nemusí následně úplně vyschnout, čímž se zabrání lepení nebo tmelení. V případě potřeby chraňte sousední povrchy krytím.

Nesmí se používat k obrábění/leštění výrobků nebo jako čisticí prostředek.

DALŠÍ INFORMACE

Výše uvedené informace slouží pouze pro obecnou orientaci. V případě, že potřebujete ověřit vhodnost produktu pro daný výrobek kontaktujte technické centrum Sika Industry.

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní list produktu
- Obecné pokyny pro opravu plastů

INFORMACE O BALENÍ

Aerosol plechovka	200 ml
-------------------	--------

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.