

PRODUKTOVÝ LIST

Sikadur-Combiflex® SG-10 M

VYSOCE ÚČINNÝ PÁS PRO TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR A TRHLIN

POPIS PRODUKTU

Sikadur-Combiflex® SG-10 M je pružný hydroizolační pás na bázi pružného polyolefinu (FPO) s pokročilými adhezními vlastnostmi. Po jedné straně je vybaven červenou maskovací páskou pro snadnější aplikaci na dilatační spáry. Tloušťka 1,0 mm. Výrobek je součástí Sikadur Combiflex® SG System.

POUŽITÍ

Těsnění všech typů spár a trhlin pro různé konstrukce a aplikace zahrnující:

- tunely a kanály
- vodní elektrárny
- ČOV a jiné vodohospodářské stavby
- základové konstrukce
- vodní retenční nádrže
- nádrže na pitnou vodu, vodojemy

Těsnění:

- spár s pohybem
- konstrukčních spár
- průchodů potrubí
- trhlin
- stavebních celků, kde se očekává sedání celků

VLASTNOSTI / VÝHODY

- vynikající přilnavost, bez potřeby aktivace na stavbě
- vysoce pružný - vysoká schopnost přemostění trhlin a spár
- dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím
- odolné povětrnostním vlivům a UV záření
- odolné prorůstání kořínků
- chová se dobře v širokém rozsahu teplot
- neobsahuje změkčovadla
- svařitelné horkým vzduchem
- může být použit v kontaktu s pitnou vodou

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- TZÚS České Budějovice - Certifikát č. 020-036635
- TZÚS České Budějovice – Zpráva o zkoušce č. 100-063710 pro přímý styk s pitnou vodou ze dne 10.1.2020 – systém Sikadur Combiflex SG + Sikadur-31 DW
- Odolnost proti prorůstání kořenů podle CEN/TS 14416, Sikadur Combiflex® SG, SKZ, Test report č. 89643/09
- Zkoušeno podle EN 13967:2017-04, Sikadur Combiflex SG-10, SKZ, Test report č. 132501/18-I

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Modifikovaný pružný polyolefin (FPO)	
Balení	1 role o délce 25 m Varianty balení viz platný ceník.	
Vzhled / Barva	Pružná světle šedá fólie	
Efektivní tloušťka	1,0 (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)
Plošná hmotnost	1050 g/m ² (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)
Šířka	10, 15, 20, 25, 30 cm	
Délka	25 m role	

Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepškozeném utěsněném obalu v suchu. Otevřené a nechráněné role musí být použity do 2 měsíců. Vždy se řiďte informacemi na obalu.

TECHNICKÉ INFORMACE

Tvrdost Shore D	35	(DIN 53505)
Odolnost vůči nárazu	≥ 800 mm	(EN 12691)
Odolnost vůči prorůstání kořenů	Vyhovuje	(CEN/TS 14416)
Odolnost vůči statickému zatížení	≥ 15 kg	(EN 1273)
Pevnost v tahu	≥ 12 N/mm ²	(EN 12311-2)
Protažení	≥ 650 %	(EN 12311-2)
	Maximální povolené trvalé protažení <10 % šíře nepřilepeného pásu	
	Poznámka: Pro větší pohyby spáry zatočte pás do mezery spáry.	
Odolnost vůči vytržení (kotevního bodu)	MD / CMD ≥ 280 N	(EN 12310-1)
Odolnost vůči stříhu ve spáře	≥ 300 N/50 mm	(EN 12317-2)
Vodotěsnost	Vyhovuje (Metoda B, 24 h / 60 kPa)	(EN 1928)
Chemická odolnost	Zkoušeno podle EN 1847. Kontaktujte technické oddělení Sika pro podrobnější informace.	
Zachování vodotěsnosti po stárnutí	Vyhovuje (70 °C, 12 týdnů)	(EN 1296)
Zachování vodotěsnosti po vystavení chemickému prostředí	Vyhovuje ((Ca(OH) ₂ , 28 d, 23°C)	(EN 1847)
	Vyhovuje (Metoda B, 24h, 60 kPa)	(EN 1928)
Odolnost vůči stárnutí	Zkouška odolnosti atmosférickým vlivům: vyhovělo 7500 h (EN ISO 4892-2/-3)	
Reakce na oheň	Třída E	(EN 11925-2)
Provozní teplota	od -10 °C min. do +40 °C max	

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Viz produktový list Sikadur Combiflex® SG System.
------------------------	---

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Viz produktový list Sikadur Combiflex® SG System.
Teplota podkladu	Viz produktový list Sikadur Combiflex® SG System.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Důsledně dodržujte aplikační postup, jak je definován v metodické příručce, manuálech a pracovních instrukcích, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám na staveništi.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Produktový list Sikadur Combiflex® SG System
- Metodická příručka Sikadur Combiflex® SG System

OMEZENÍ

- Viz Metodická příručka Sikadur Combiflex® SG System a Produktový list Sikadur Combiflex® SG System

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sikadur-Combiflex® SG-10 M

Duben 2020, Verze 02.01

02070315020000007

Sikadur-CombiflexSG-10M-cs-CZ-(04-2020)-2-1.pdf

