

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® SealTape F

TĚSNÍCÍ PÁSKA NA PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN

POPIS PRODUKTU

Sika® SealTape F je elastický systémový komponent používán v kombinaci s hydroizolačními produkty Sika® v oblastech kde hrozí vytvoření trhlin (rohy zdí, spoje mezi podlahami a zdmi, potrubí atd.).

POUŽITÍ

Trhliny překlenující a hydroizolační páska, která musí být skombinována s hydroizolačními produkty Sika® v následujících aplikacích:

- Vysoce zatížené komerční nebo privátní mokré provozy
- Chladné skladové prostory, automyčky a cateringové kuchyně
- Bazény a vodní nádrže v kombinaci s keramickým obkladem
- Balkony a terasy

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoká pružnost
- Vysoce pevná
- Jednoduchá aplikace
- Voděodolná a vodotěsná
- Dobrá adheze k hydroizolačním produktům Sika®
- Velmi tenká

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Páska	Termoplastické elastomery (TPE)
	Výztuha	Polypropylén
Balení	Lepicí páska	Role 25 m / 50 m v balení
	Vnitřní roh	20 ks v balení
	Vnější roh	20 ks v balení
	Páska na zeď D14	20 ks v balení
	Páska na podlahu	10 ks v balení
	Šikmý okraj 20 mm, 28 mm, 38 mm, pravá a levá	10 ks v balení
Vzhled / Barva	Žlutá	
Tloušťka	~ 0.66 mm	
Šířka	Lepicí páska	~ 120 mm
Délka	Lepicí páska	~ 25 m / ~ 50 m

Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby při splnění podmínek skladování.
Podmínky skladování	Skladujte pouze v originálním neotevřeném a nepoškozeném balení, při teplotě mezi +5 °C a +30 °C. Skladujte v suchu, chraňte před přímým slunečním zářením.

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	Podélně	≥ 85 N / 15 mm	(DIN EN ISO 527-3)
	Příčně	≥ 15 N / 15 mm	
Protažení	Podélně	≥ 50 %	(DIN EN ISO 527-3)
	Příčně	≥ 200 %	
Vodotěsnost	≥ 1,5 baru		(DIN EN 1928, Procedura B)
Chemická odolnost	Odolné vůči přípravkům, lehkým kyselinám a zásadám a mořské vodě. Pro více informací kontaktujte Technický servis Sika, CZ.		
Vystavení UV záření	≥ 500 hodin		(DIN EN ISO 4892-2)
Ekvivalentní difuzní tloušťka	Sd ≥ 7 m		(DIN EN 1931)
Provozní teplota	-30 °C min. / +90 °C max.		

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Sika® SealTape F je používána v kombinaci s následujícími produkty: ▪ Sikalastic®-1 K ▪ SikaCeram®-500 Ceralastic (hydroizolační malta) ▪ Sikalastic®-152 ▪ Sikalastic®-220 W (s technickým hodnocením ETAG 022) Pro více informací ohledně produktů Sika® které by mohli být použité v kombinaci se Sika® SealTape F kontaktujte Technický servis Sika CZ.
------------------------	--

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	+5 °C min. / +25 °C max. (podle příslušného systémového listu)
Teplota podkladu	+5 °C min. / +25 °C max. (podle příslušného systémového listu)

INSTRUKCE PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Podklad musí být bezpečný, připraven k zatížení a zbaven oleje, mastnoty, prachu a dalších separačních vrstev.
- Staré podlahy jako keramická dlažba musí být důkladně očištěny a pískovány
- Všechny stopy starých adheziv musí být odstraněny

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

- Sika® SealTape F je vložena do čerstvého hydroizolačního produktu Sika® a uchycena do podkladu pomocí hladítka nebo špachtle.
- Pro umožnění pohybu pásy, může být vytvořena z pásy smyčka.
- Sika® SealTape F musí být aplikována s přesahem min. 5 cm.
- Druhá vrstva hydroizolačního produktu musí být aplikována na vrch Sika® SealTape F.
- Použijte Sika® SealTape F náplast na zeď pouze na instalované potrubí a minimálně 4mm natahovací části musí být v kontaktu s trubkou.
- Sika® SealTape F náplast na podlahu musí být vystřižnutá do vhodného tvaru nůžkami nebo nožem.

OMEZENÍ

- Sika® SealTape F není vhodná pro přímý kontakt s tmely a lepidly na bázi rozpouštědel.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sika® SealTape F
Srpen 2018, Verze 04.01
020404100100000012

SikaSealTapeF-cs-CZ-(08-2018)-4-1.pdf

