



PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-54 Booster

Urychlovač produktů na bázi epoxidové pryskyřice

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-54 Booster je rychle vytvrzující činidlo, navržené pro zkrácení doby vytvrzení epoxidových penetračních nátěrů řady Sikafloor®.

POUŽITÍ

Sikafloor®-54 Booster může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Urychlovač pro zkrácení doby vytvrzení pro produkty Sikafloor®-150/-151/-160/-264 N a Sika® Primer MB
- Rychle vytvrzující aplikace nových podlah, pro údržbové práce a rekonstrukce stávajících projektů.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadné přimíchávání do Sikafloor® epoxidových pryskyřic.

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Terciární aminy.	
Balení	150 ml (10 ks v krabici)	
Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby a při splnění podmínek skladování.	
Podmínky skladování	Sikafloor®-54 Booster musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném balení, v suchu a za teplot +5 °C až +30 °C.	
Objemová hmotnost	~0,98 kg/l	(DIN EN ISO 2811-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání	Sikafloor® dávkování:	
	Sikafloor®-150/-160	300 g (2 balení) Sikafloor®-54 Booster na 10 kg Sikafloor®-150
	Sika® Primer MB	
	Sikafloor®-151/-264 N	150 g (1 balení) Sikafloor®-54 Booster na 10 kg Sikafloor®-151

Čekací doba / přetřítelnost Po přidání Sikafloor®-54 Booster k Sikafloor®-150/-151/-160/-264 N nebo Sika® Primer MB vyčkejte:

Okolní teplota	Minimum
+10 °C	13 hodin
+20 °C	4 hodin

Poznámka: Uvedené časy jsou pouze orientační a mohou být ovlivněny měnicími se podmínkami okolí, především teplotou a relativní vlhkostí vzduchu.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

Produktové listy: Sikafloor®-150/-151/-160/-264 N a Sika® Primer MB

OMEZENÍ

- Vyšší dávkování Sikafloor®-54 Booster může ovlivnit výkon produktu a způsobit křehkost.
- Použití Sikafloor®-54 Booster se Sikafloor®-264 N může za určitých podmínek aplikace a expozice zvýšit žloutnutí a ztrátu lesku.
- Teplota epoxidové pryskyřice s urychlovačem může během velmi krátké doby (~ 25 minut místo ~ 50 minut pro normální epoxidovou pryskyřici při teplotě vzduchu +20 °C) stoupnout na více než +100 °C. Pokud je materiál uchovávan v nádobách, místo aby byl rozprostřen na podklad, může v důsledku přehřátí začít vytvářet kouř.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

SMĚRNICE 2004/42/CE - OMEZENÍ EMISÍ VOC

Podle Nařízení EU č.2004/42/CE, maximální obsah VOC (produktová kategorie IIA / j typ sb) je 500 g/l (Limity 2010) pro výrobky připravené k použití. Maximální obsah VOC u Sikafloor®-54 Booster je < 500 g/l pro výrobky připravené pro použití.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

MÍCHÁNÍ

Sikafloor®-54 Booster přidávejte do Sikafloor®-150/-151/-160/-264 N nebo Sika® Primer MB na místě před aplikací jako součást procesu míchání.

Úplně promíchejte komponenty A a B pryskyřic Sikafloor® nebo Sika® Primer MB, jak je popsáno v jednotlivých produktových listech. Postupně přidávejte Sikafloor®-54 Booster do hotové směsi pryskyřic a míchejte další 2 minuty, dokud není Sikafloor®-54 Booster plně zamíchán do komponentů A a B pryskyřic.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sikafloor®-54 Booster
Březen 2021, Verze 03.01
020816220010000010

Sikafloor-54Booster-cs-CZ-(03-2021)-3-1.pdf

