

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Welding Cord

FPO svařovací drát pro Sarnabar obvodové kotvení

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Welding Cord je drát na bázi extrudovaného FPO.

POUŽITÍ

- Obvodové kotvení v kombinaci se Sarnabar® kotvící lištou pro mechanicky kotvené a přitížené střešní systémy pro zabránění vyklouznutí fólie

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Svařitelné horkým vzduchem



INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Flexibilní polyolefin (FPO)	
Balení	Plastová nádoba Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku	
Vzhled / Barva	Povrch	hladký
	Barva	běžová
Skladovatelnost	5 let od data výroby.	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálním neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchu a teplotách mezi + 5 °C a + 35 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Délka	100 m	
Tloušťka	Průměr 4 mm (+/- 0,2 mm)	
Plošná hmotnost	17 g/m (+/- 10 %)	

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

V závislosti na tvaru konstrukce je nutné zvážit použití následujících výrobků:

- Sarnafil® TG 66
 - Sarnafil® TG 76
 - Sarnafil® TS 77
- Doplňkové výrobky:
- Sarnabar® kotvící lišta

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Instalační pokyny: Sarnafil® TS/TG hydroizolace plochých střech.

OMEZENÍ

Aplikace tohoto produktu musí být provedena pouze aplikátorem, který je vyškolený nebo schválený společnostmi Sika®. Aplikátor musí mít také zkušenosti s tímto typem aplikace..

- Použití Sarnafil® T Welding Cord je limitováno na geografické oblasti s průměrnou minimální měsíční teplotou -50 °C. Maximální trvalá teplota vzduchu během používání je +50 °C
- Použití některých doplňkových produktů, jako jsou lepidla, čističe a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotní omezení v příslušných produktových listech
- Pro instalaci pod +5 °C okolní teploty mohou být vyžadována zvláštní opatření z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy
- Není určeno pro přímou UV expozici

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při práci (svařování) v uzavřených prostorech musí být zajištěno větrání čerstvého vzduchu.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle

našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Tam, kde je to vhodné, je třeba se řídit další dokumentací, jako je příslušná metodická příručka, aplikační příručka a instalační nebo pracovní pokyny.

Řiďte se příslušnou částí v návodu k montáži: Hydroizolační fólie pro ploché střechy Sarnafil® T.

Pro svařovací šňůru použijte 5 mm trubkovou trysku Leister Triac PID 5 mm a 4 mm rychlostní svařovací trysku.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v

souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sarnafil® T Welding Cord

Duben 2025, Verze 01.01

020945032150001000

SarnafilTWeldingCord-cs-CZ-(04-2025)-1-1.pdf

