



## PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Icosit® KC 330 Primer

1komponentní polyuretanový penetrační nátěr pro řadu výrobků Icosit KC 330 a Icosit KC 340

## POPIS PRODUKTU

1komponentní, polyuretanový penetrační nátěr, obsahuje rozpouštědla, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.

## POUŽITÍ

Sika® Icosit® KC 330 Primer může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Vhodný pro zvýšení přilnavosti následně aplikovaných vrstev k suchému betonovému podkladu, stejně tak k oceli a asfaltovým podkladům, pro zlepšení přilnavosti elastických zálivek KC 330 / 340.

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí
- Vysoce odolný proti oděru
- Houževnatý
- Dobře penetruje podklad, rychle vytvrzuje

## SCHVÁLENÍ / STANDARDY

TZUS České Budějovice - certifikát č. 204/C5/2023/020-047409

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	1komponentní polyuretan
Balení	3 l balení. Aktuální informace o velikostech balení naleznete v ceníku.
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby při splnění podmínek skladování.
Podmínky skladování	Skladujte produkt pouze v originálním, neotevřeném a nepoškozeném balení, v suchu při teplotě mezi +10 °C a +25 °C. Vždy sledujte informace na obalu.
Barva	Nažloutlá-hnědá / transparentní
Objemová hmotnost	~1,0 kg/l (ISO 2811-1)

## TECHNICKÉ INFORMACE

Provozní teplota	-40 °C minimum / +80 °C maximum krátkodobě maximálně 150 °C
Teplotní odolnost	Suché teplo: krátkodobě až do +150 °C Kapaliny: až do +60 °C
Chemická odolnost	<b>Trvale odolný:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>voda</li><li>spousta čisticích prostředků</li><li>mořská voda</li></ul> <b>Krátkodobě odolný:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>minerální oleje, nafta</li></ul> <b>Není odolný nebo pouze velmi krátce:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>organická rozpouštědla (estery, ketony, aromáty) a alkoholy</li><li>koncentrované kyseliny a zásady</li></ul> Pro více informací kontaktujte technické oddělení firmy Sika.

## APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	~0,1 až 0,2 kg/m <sup>2</sup> . Spotřeba závisí na vlastnostech a nasákavosti podkladu. Tyto hodnoty jsou pouze teoretické a nepočítají se ztráty materiálu, další spotřebou materiálu způsobenou porézností povrchu nebo profilem povrchu.												
Teplota produktu	Před aplikací je nutné Icosit® KC 330 Primer skladovat při teplotě ~+15 °C												
Teplota vzduchu v okolí	+5 °C min. / +35 °C max.												
Relativní vzdušná vlhkost	Min. 30 %, max. 70 %												
Teplota podkladu	+5 °C min. / +35 °C max												
Obsah vlhkosti v podkladu	≤3 % hmotnostně. Minimálně +3 °C nad rosným bodem.												
Zpracovatelnost	Otevřené balení spotřebujte během jednoho dne.												
Čekací doba / přetřítelnost	Při relativní vlhkosti 40–60 % <table><thead><tr><th></th><th>+10 °C</th><th>+20 °C</th><th>+30 °C</th></tr></thead><tbody><tr><td>Minimum</td><td>3 hodiny</td><td>1 hodina</td><td>1 hodina</td></tr><tr><td>Maximum</td><td>3 dny</td><td>3 dny</td><td>3 dny</td></tr></tbody></table>		+10 °C	+20 °C	+30 °C	Minimum	3 hodiny	1 hodina	1 hodina	Maximum	3 dny	3 dny	3 dny
	+10 °C	+20 °C	+30 °C										
Minimum	3 hodiny	1 hodina	1 hodina										
Maximum	3 dny	3 dny	3 dny										

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## OMEZENÍ

- Pro snadnou aplikaci doporučujeme teplotu materiálu minimálně +15 °C.
- Během aplikace a vytvrzování by měla teplota vzduchu a podkladu být ideálně nad +5 °C. Nižší teplota může prodloužit dobu vytvrzení. Při relativní vlhkosti vzduchu pod 25 % je proces vytvrzování zastaven.
- Pozor na výpary rozpouštědel!
- Během aplikace v interiéru zajistěte důkladnou ventilaci prostorů.
- Pokud je doba mezi dalším pracovním krokem delší než 3 dny, je nutné aplikovat novou vrstvu Sika® Ico-


sit® KC 330 Primer po předchozím otryskání nebo přebroušení podkladu.

- Nepoužívejte na vlhké podklady.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

**Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) - povinné školení**  
Od 24. srpna 2023 je před průmyslovým nebo profesionálním použitím tohoto výrobku vyžadováno odpovídající školení. Další informace a odkaz na školení naleznete na adrese [www.sika.com/pu-training](http://www.sika.com/pu-training).



Podrobnější informace najdete na: <https://bit.ly/sika-pu-training>

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### KVALITA PODKLADU

Podklad musí být pevný, soudržný, zbavený veškerých nesoudržných a drobných částic. Minimální pevnost v odtrhu je 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Betonový podklad musí být upraven vhodnými mechanickými metodami, např. brokováním nebo tryskáním, musí být odstraněno cementové mléko a dosaženo otevřené struktury. Vyvýšená místa je nutné odstranit, např. zbroušením nebo odfrézováním.

Oslabený a nekvalitní beton musí být odstraněn a povrchové vady jako díry, lunkry a prázdná místa musí být zcela vyčištěny a poté zaplněny.

Ocelový povrch musí být upraven vhodnými mechanickými metodami až do odstranění veškeré koroze a dosažení jasného vzhledu.

Veškerý prach, volné a nesoudržné částice musí být zcela odstraněny z celého povrchu před následným povrstvením, nejlépe vysátím průmyslovým vysavačem nebo zametením.

### ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Aplikujte Sika® Icosit® KC 330 Primer na předem připravený podklad pomocí štětce, válečku s krátkým vlásem nebo stříkáním. Zajistěte nepřetržitý krycí nátěr.

#### Aplikace stříkáním:

Aplikace pomocí vzduchové pistole se zásobníkem (tryska 1,2 - 1,5 mm) nebo pistole s tlakovým zásobníkem (tryska 1 - 2 mm, tlak 3 - 4 bar). Materiál je náchylný na jakoukoliv vlhkost. Použitý vzduch musí být upravený (filtrováný), zbavený kondenzátu a nečistot.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



#### Produktový list

Sika® Icosit® KC 330 Primer

Duben 2023, Verze 03.01

020202020020000010

## ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Veškeré nářadí je nutné v pravidelných intervalech během a ihned po ukončení práce očistit pomocí Sika® Cleaner 5.

Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

SikalcositKC330Primer-cs-CZ-(04-2023)-3-1.pdf

