

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Extender T

### TIXOTROPNÍ, ZAHUŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK PRO APLIKACI EPOXIDOVÝCH A POLYURETANOVÝCH HMOT

#### POPIS PRODUKTU

Sika® Extender T je inertní, jemný, bílý, vláknitý polymerní prášek používán jako zahušťovací přípravek do výrobků Sikafloor®.

#### POUŽITÍ

- V kombinaci se Sikafloor® epoxidovými, polyuretanovými a PMMA systémy
- Aplikace na horizontálních površích pro vytvoření speciální struktury pomerančové kůry
- Aplikace na vertikální povrch pro udržení pryskyřice na místě během vytvrzování
- Na opravu horizontálních a vertikálních povrchů

#### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Umožňuje úpravu viskozity při aplikaci produktů Sikafloor® podle podmínek na místě
- Ekonomický, snadné míchání a použití
- Nemá vliv na dobu zpracování a vytvrzení
- Nízký poměr pro změnu viskozity v porovnání s jinými epoxidovými zahušťovadly
- Není karcinogenní
- Inertní, nereaktivní plnivo

#### INFORMACE O PRODUKTU

Balení	10 kg papírový pytel 1 kg plastový kbelík
Vzhled / Barva	Bílý prášek
Skladovatelnost	2 roky od data výroby při splnění podmínek skladování.
Podmínky skladování	Skladujte pouze v neotevřených originálních baleních, v suchu, při teplotách +5°C až +25°C.

#### APLIKAČNÍ INFORMACE

Doporučené dávkování	Postupujte podle informací v příslušném Produktovém listu.
----------------------	--

#### INSTRUKCE PRO APLIKACI

##### APLIKACE

Podle druhu aplikace použijte buď hladítko bez zubů nebo zubovou stěrku a pěnový váleček pro vytvoření požadovaného vzhledu. Promíchejte komponent pryskyřice A před přidáním

Sika® Extender T. Přidejte požadované množství Sika® Extender T pomalým přisypáváním po dobu 15 sekund až po dosažení homogenní pasty. Přidejte komponent B (tvrdidlo) a míchejte po dobu 3 minut nízkootáčkovým míchadlem (400 - 600 ot.min.). Během procesu zeškrábejte minimálně jedenkrát materiál ze stěn a dna míchací nádoby.

## OMEZENÍ

- Nemíchejte Sika® Extender T ručně, pouze mechanicky.
- Lesk může být ovlivněn vysokým dávkováním.
- Adhezní vlastnosti mohou být ovlivněny vysokým dávkováním.
- Sika® Extender T může být viditelný při některých transparentních pryskyřicích při vysokém dávkování.
- Chraňte před kontaktem s vlhkostí, Sika® Extender T musí být v suchu.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list  
Sika® Extender T  
Květen 2019, Verze 01.01  
020816020040000002

SikaExtenderT-cs-CZ-(05-2019)-1-1.pdf

