



PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Pryžová tlumicí podložka jako součást řady podlahových krytin Sika ComfortFloor®

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H prefabrikovaná pryžová tlumicí podložka vyrobená spojením pryžové drti s polyuretanovou směsí.

POUŽITÍ

- Vhodné zejména pro nemocnice, školy, prodejní prostory, showroomy, vstupní haly, lobby, otevřené kanceláře, muzea nebo obytné prostory.
- Pouze pro použití v interiéru

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Trvale elastická
- Tlumení nárazů a zvuku
- Vysoká tvrdost
- Vysoká odolnost proti nárazu
- Odolná vysoce kvalitní pryžová tlumicí podložka
- Snadná aplikace

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Emise VOC - zkouška "Eurofins Emission" podle předpisů AgBB a DiBt (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, DiBt – German Institute for Building Technology). Vzorkování, testování a hodnocení provedeno podle ISO-16000, Report č. 771284A.
- Třída reakce na oheň podle EN 13501-1, Test reports č. 08-198, Ghent University.

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	Jednotka balení	1 role 67,5 m ²
	Šířka role	1,5 m
	Délka role	45 m
	Hmotnost role	187 kg na roli
	Průměr role	~0,5 m
	Skladovatelnost	5 let od data výroby
Podmínky skladování	Skladujte role ve vodorovné poloze v prostředí, kde je zaručena ochrana před poškozením a volně tekoucí vodou.	
Vzhled / Barva	Černá	
Tloušťka	~4 mm	
Hustota povrchu	2,7 kg/m ²	

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Systémy	Viz systémový list: Sika Comfortfloor® PS-65	Bezepará, hladká, elastická polyuretanová podlaha s nízkým obsahem chemických látek a volitelnými barevnými vločkami.
----------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	+10 °C min. / +30 °C max.
Relativní vzdušná vlhkost	80 % r.v. max.
Rosný bod	Pozor na kondenzaci! Podklad a nevytvrzená podlaha musí mít teplotu alespoň 3 °C nad rosným bodem, aby se snížilo riziko kondenzace nebo výkvětu na povrchu podlahy.
Teplota podkladu	+10 °C min. / +30 °C max.
Obsah vlhkosti v podkladu	< 3 % hm. vlhkosti. Zkušební metoda: Sika®-Tramex, CM - měření nebo metoda sušení v peci. Bez vztlínající vlhkosti dle ASTM (polyethylenová fólie).

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

Kvalita podkladu a příprava

Viz metodická příručka: Hodnocení a příprava povrchů pro podlahové systémy

Instrukce pro aplikaci

Viz metodická příručka: Míchání a aplikace podlahových systémů

OMEZENÍ

V případě potřeby dočasného vytápění nepoužívejte plynové, olejové, petrolejové nebo jiné ohříváče na fosilní paliva, které produkují velké množství CO₂ a vodní páry, což může mít nepříznivý vliv na povrchovou úpravu podlahy. K vytápění používejte pouze teplovzdušné elektrické dmychadlové systémy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Odrolujte Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H do mokrého lepidla Sikafloor® Comfort Adhesive a během fáze lepení přitlačte válcem na koberce a linoleum (např. 20 kg). Podrobnější informace naleznete v produktovém listu lepidla Sikafloor® Comfort Adhesive.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

SikaFloor® Comfort Regupol-6015 H
Září 2023, Verze 01.01
020816140030000016

SikaFloorComfortRegupol-6015H-cs-(09-2023)-1-1.pdf

