



PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-3000 Snapbooster

Urychlovač polyuretanové pryskyřice

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-3000 Snapbooster je kapalina, která se přidává do Sikafloor®-3000 nebo Sikafloor®-3000 FX pro urychlení procesu vytvrzování při zachování plné doby zpracovatelnosti urychlovaných produktů.

POUŽITÍ

Produkt lze použít jako urychlovač vytvrzování pro rychlou aplikaci podlah v novostavbách a při údržbě a renovacích.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadno se přidává a míchá do polyuretanové pryskyřice Sikafloor®.

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Cínový katalyzátor a thiolová složka
Balení	Krabice 12 × 280 g lahví
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Produkt musí být skladován v originálních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chraňte produkt před přímým slunečním zářením. Vždy se řiďte informacemi na obalu.
Objemová hmotnost	~1 kg/l (EN ISO 2811-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání	Přidejte 280 g (1 láhev) na 20 kg smíchané pryskyřice Sikafloor®-3000 nebo Sikafloor®-3000 FX	
Teplota vzduchu v okolí	Minimum	+15 °C
	Maximum	+30 °C
Teplota podkladu	Minimum	+15 °C
	Maximum	+30 °C
Zpracovatelnost	Poznámka: Přídavek přípravku nemá vliv na dobu zpracovatelnosti smíchaného nátěru.	

Pokud je Sikafloor®-3000 Snapbooster přidán do Sikafloor®-3000 nebo Sikafloor®-3000 FX:

Teplota	Minimální čekací doba
+15 °C	4 hodiny
+20 °C	3 hodiny
+25 °C	2 hodiny

Poznámka: Časy jsou přibližné a jsou ovlivněny měnícími se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Produktové listy: Sikafloor®-3000, Sikafloor®-3000 FX

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

INSTRUKCE PRO APLIKACI

MÍCHÁNÍ

DŮLEŽITÉ

Nadměrné množství urychlovače

Nadměrné množství urychlovače negativně ovlivňuje vlastnosti a může vést k měknutí a lepivosti konečného vytvrzeného produktu.

1. Dodržujte směšovací poměr popsany v části Aplikační informace.

DŮLEŽITÉ

Aplikace pod aplikační teplotou

Použití produktu při teplotách nižších, než je uvedeno v Aplikačních informacích, nezkrátí dobu vytvrzení konečného produktu na méně než 24 hodin.

Poznámka: Nedostatečné množství urychlovače

Nedostatečné množství urychlovače prodlouží doby vytvrzování produktu.

1. Dodržujte směšovací poměr popsany v části Aplikační informace.

Postup míchání

Poznámka: Sikafloor®-3000 Snapbooster se přidává do Sikafloor®-3000 nebo Sikafloor®-3000 FX na stavbě v rámci procesu míchání produktu.

- Komponenty A a B Sikafloor®-3000 nebo Sikafloor®-3000 FX již byly předem zcela promíchány, jak je popsáno v příslušném produktovém listu.
1. Před přidáním přípravku míchejte pryskyřice přibližně 40 sekund.
 2. Do směsi postupně přidávejte Sikafloor®-3000 Snapbooster.
 3. Míchejte další 2 minuty, dokud nedosáhnete rovnoměrné směsi.
 4. Pro zajištění důkladného promíchání přelijte materiál do jiné nádoby a míchejte další minutu, abyste dosáhli hladké a rovnoměrné směsi.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sikafloor®-3000 Snapbooster

Červen 2022, Verze 01.01

020816220010000028

Sikafloor-3000Snapbooster-cs-CZ-(06-2022)-1-1.pdf

