

## Technický list

Vydání 07/2011

Identifikační č.: 02 09 45 03 210 0 000006/08

Rohové tvarovky Sarnafil® T-Corner 90° CI / WA

Sarnafil® T tvarovka vnitřní TY 160 kužel a Sarnafil® T tvarovka vnější TZ 130 vlnovec

# Rohové tvarovky Sarnafil® T-Corner 90° CI / WA

## Prefabrikované rohy na bázi FPO

**Popis výrobku** Rohové tvarovky Sarnafil® T-Corner 90° CI / WA jsou vyrobeny z nevyztužených hydroizolačních fólií na bázi vysoce flexibilního polyolefinu (FPO), jsou odolné UV záření a samozhášivé.

**Použití** Používají jako prefabrikované rohy při instalaci hydroizolačních fólií Sarnafil® TG/TS.

**Vlastnosti / Výhody**

- výborná odolnost vůči povětrnostním vlivům včetně UV záření
- snadná aplikace
- vynikající vlastnosti pro svařování
- rohy jsou oboustranně použitelné
- recyklovatelné

## Testy

**Zkušební zprávy** Integrovaný systém managementu EN ISO 9001/14001.

## Údaje o výrobku

**Vzhled povrchu** Hladký.

**Barva** Běžová  
Šedá (nejblíže RAL 7040)  
Další barvy na vyžádání.

**Balení** 10 ks v balení

## Skladování

**Podmínky skladován** Skladujte v suchu.

**Trvanlivost** Při vhodném skladování je trvanlivost neomezená.

Construction





Sarnafil® T Corner 90° CI



Sarnafil® T Corner 90° WA

Č. produktu	Typ	Průměr	Tvar	Barva	Tloušťka materiálu
183618	Sarnafil® T Corner 90° CI	160 mm	kužel	běžová	1,5 mm
183615	Sarnafil® T Corner 90° WA	160 mm	vlnovec	běžová	1,5 mm
183639	Sarnafil® T Corner 90° CI	160 mm	kužel	šedá	1,5 mm
183616	Sarnafil® T Corner 90° WA	160 mm	vlnovec	šedá	1,5 mm

#### Technická data

**Báze materiálu** Flexibilní polyolefín (FPO), báze polypropylen (PP).

**Průřez** Prostorový.

#### Informace o systému

**Kompatibilní produkty** Sarnafil® TG/TS fólie

#### Aplikační podrobnosti

**Teplota** Použití je omezeno geografickými podmínkami, minimální průměrná měsíční teplota -50 °C a maximální teplota během použití je +50 °C.

#### Instrukce k aplikaci

**Metoda instalace** Způsob aplikace:  
v souladu se zvláštními Sika metodami pro aplikaci fólií.  
Vtok mechanicky upevněte souladu s projektem.

**Poznámky k aplikaci** Výrobek smí být aplikován pouze schválenými aplikátory.

Teplotní omezení pro aplikaci:  
teplota podkladu: -30 °C min. / +60 °C max.  
teplota prostředí: -20 °C min. / +60 °C max.

Aplikace dalších produktů jako jsou např. kontaktní lepidla, čističe apod. jsou omezena minimální teplotou +5 °C. Bližší informace naleznete v příslušném technickém listu výrobku.

Při teplotách pod +5 °C mohou být vyžadována speciální opatření bezpečnostního charakteru nebo národních předpisů.

#### Platnost hodnot

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.

Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

## Bezpečnostní předpisy

### Ochranná opatření

- Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.
- Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
- Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.
- Odstraňování odpadu
- Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
- Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci
- Fólie je možné recyklovat.

## Místní omezení

V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu.

## Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).



Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36,  
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
fax: +420 546 422 400  
e-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
<http://www.sika.cz>

