

PRODUKTOVÝ LIST

SikaPaver HC-339 CZ

Vysoce účinný intenzifikátor hutnění vibrolisovaných betonů

POPIS PRODUKTU

SikaPaver HC-339 CZ je přísada určená pro výrobu vibrolisovaného betonu. SikaPaver HC-339 CZ umožňuje snadné plnění forem a následně účinné a rovnoměrné zhutnění čerstvé betonové směsi v celém objemu formy/prvku.

POUŽITÍ

SikaPaver HC-339 CZ je vhodný především pro výrobu následujících prvků:

- betonová dlažba (velkoformátová i zámková)
- betonové obrubníky
- zahradní architektura (palisády, plotovky)
- prvky ztraceného bednění
- roury, šachty a další betonové prvky
- pražce
- stropní panely

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Směs vybraných plastifikátorů a povrchově aktivních látek
Balení	1000 kg IBC
Vzhled / Barva	Hnědá kapalina
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby v uzavřeném a neporušeném originálním obalu.
Podmínky skladování	Skladovat při teplotách +5 °C až +30 °C. Chránit před přímým slunečním světlem, mrazem a kontaminací.
Objemová hmotnost	~ 1,07 kg/litr (při +20 °C)
pH	~ 5
Celkový obsah chloridových iontů	≤0,1 % hmot.
Ekvivalent oxidu sodíku	≤0,5 % hmot.

APLIKAČNÍ INFORMACE

VLASTNOSTI / VÝHODY

SikaPaver HC-339 CZ umožňuje dosáhnout:

- Optimálního a rovnoměrného vyplnění formy/prvku čerstvým betonem
- Snadnou zhutnitelnost betonové směsi s pozitivním vlivem na výsledné mechanické parametry betonu
- Snížený podíl výrobků II. kvality

SikaPaver HC-339 CZ zlepšuje smáčení a dispergaci zrn cementu, příměsí a pigmentů. Umožňuje tedy dosáhnout požadované objemové hmotnosti betonu v kratším čase nebo snížit porozitu betonu při stejné době hutnění.

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Stavebně Technické Osvědčení č. 06-045166.

Doporučené dávkování	0,2 – 0,6 % z hmotnosti cementu/pojiva
Kompatibilita	SikaPaver HC-339 CZ je možné kombinovat s dalšími přísadami firmy Sika. Pro bližší informace kontaktujte vždy technické oddělení firmy Sika.
Dávkování	SikaPaver HC-339 CZ doporučujeme přidávat současně se záměsovou vodou a zamíchat do betonu před přidáním případných dalších přísad. Pro optimální využití vlastností přísady doporučujeme minimální dobu míchání 60 vteřin.
Omezení	SikaPaver HC-339 CZ smí být dávkován pouze na zvlhlý cement. Přísada není určena pro výrobu transportbetonu a samozhutnitelných betonů.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
 Bystrcká 1132/36
 CZ-624 00 Brno
 tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
 SikaPaver HC-339 CZ
 Říjen 2021, Verze 01.01
 021404061000000171

SikaPaverHC-339CZ-cs-CZ-(10-2021)-1-1.pdf

