



## PRODUKTOVÝ LIST

# Sika® ViscoCrete®-3088 CZ

### VYSOCE ÚČINNÝ SUPERPLASTIFIKÁTOR PRO TRANSPORTBETON

#### POPIS PRODUKTU

Sika® ViscoCrete®-3088 CZ je univerzální, velmi účinný superplastifikátor pro transportbeton – nižších i vyšších pevnostních tříd.

#### POUŽITÍ

Sika® ViscoCrete®-3088 CZ se používá především pro výrobu transportbetonu s běžnými požadavky na jeho ztekucení a dobu zpracovatelnosti. Sika® ViscoCrete®-3088 CZ umožňuje:

- Výrobu betonu konzistence S3 - S5 nebo F4 - F6 s dlouhou dobou zpracovatelnosti
- Bezproblémovou výrobu betonů obsahujících nízký podíl jemných částic, či nestandardní kamenivo
- Redukovat množství záměsové vody až o 40 %
- Výrobu samozhutnitelných (SCC) betonů
- Výrobu betonů se zvýšenými nároky na jejich trvanlivost a mechanické parametry (vysokopevnostní a hutné betony)

#### VLASTNOSTI / VÝHODY

Sika® ViscoCrete®-3088 CZ je univerzální vysoce účinný superplastifikátor s rychlou adsorpcí na povrch cementových zrn, kombinující sterický a elektrostatický mechanismus účinku. Díky těmto mechanismům Sika® ViscoCrete®-3088 CZ umožňuje dosáhnout:

- Požadovanou konzistenci betonu i při nízkém vodním součiniteli
  - Účinné ztekucení betonu umožňující jeho snadnou pokládku
  - Nízkých vodních součinitelů betonu, a tím zvýšení jeho soudržnosti, hutnosti, snížení nasákavosti a dosažení vyšších pevností
  - Zvýšenou odolnost betonu vůči karbonataci
- Sika® ViscoCrete®-3088 CZ neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi výztuže, a je proto vhodný pro výrobu betonu určeného pro vyztužené či předepjaté konstrukce.

#### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Superplastifikační / vodoredukující přísada do betonu podle EN 934-2, tab. 3.1 /3.2, vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 02 13 01 01 100 0 001342 1180, certifikováno Oznaměným subjektem č. 1020, certifikát č. 1020-CPR-020027779 a označeno CE značkou.

#### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Chemická báze</b>	Vodný roztok modifikovaného polykarboxylátu
<b>Balení</b>	180 kg sud 1000 kg IBC
<b>Vzhled / Barva</b>	Nažloutlá kapalina
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců od data výroby v uzavřeném a neporušeném originálním obalu.
<b>Podmínky skladování</b>	Skladovat při teplotách +5°C až +30°C. Chránit před přímým slunečním světlem, mrazem a kontaminací.

<b>Objemová hmotnost</b>	~ 1,06 kg/litr (při +20°C)
<b>pH</b>	~ 4,5
<b>Obsah sušiny</b>	~ 29 % hmot.
<b>Celkový obsah chloridových iontů</b>	≤0,1 % hmot.
<b>Ekvivalent oxidu sodíku</b>	≤1,0 % hmot.

## TECHNICKÉ INFORMACE

<b>Způsob betonáže</b>	Při výrobě a pokládce betonu musí být dodržována pravidla řádné betonáže. Ihned po betonáži musí být čerstvý beton dostatečně ochráněn proti nadměrnému odparu záměsové vody užitím ošetřujícího prostředku. Před samotnou betonáží doporučujeme provést laboratorní testování, obzvláště v případě změny poměru, či druhu jednotlivých složek betonu.
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## APLIKAČNÍ INFORMACE

<b>Doporučené dávkování</b>	0,2 - 1,5 % z hmotnosti cementu/pojiva
<b>Kompatibilita</b>	Sika® ViscoCrete®-3088 CZ je možné kombinovat s dalšími přísadami firmy Sika. Pro bližší informace kontaktujte vždy technické oddělení firmy Sika.
<b>Dávkování</b>	Sika® ViscoCrete®-3088 CZ doporučujeme přidávat současně se záměsovou vodou a zamíchat do betonu před přidáním případných dalších přísad. Pro optimální využití vlastností přísady doporučujeme minimální dobu míchání 60 vteřin. K zamezení předávkování záměsové vody doporučujeme spustit konečné dávkování vody po uplynutí 2/3 doby míchání betonové směsi.
<b>Omezení</b>	Sika® ViscoCrete®-3088 CZ smí být dávkován pouze na zvlhlý cement.

## OMEZENÍ

V případě přečerpávání výrobku do skladovacích nádrží u zákazníka, a skladování výrobku v těchto nádržích, lze výrobek přečerpávat pouze do čistých nádrží. Zmíněné nádrže je nutné minimálně jednou ročně čistit a desinfikovat. V případě zmrznutí může být výrobek Sika® ViscoCrete®-3088 CZ opětovně použit po jeho postupném rozpuštění a promíchání. V závislosti na dávkě způsobuje přísada zpomalení procesu hydratace cementu (v porovnání s betonem bez přísady). Při použití nadbytečného množství přísady nebo záměsové vody může dojít k odlučování vody na povrchu betonu a k segregaci betonové směsi. V porovnání s betonem bez přísady setrvává beton ošetřený pomocí přísady Sika® ViscoCrete®-3088 CZ déle v plastickém stavu. Tuto skutečnost je třeba vzít v potaz při návrhu bednění, a obzvláště v případě samozhutnitelných betonů zohlednit tlaky působící na bednění. Ve všech případech je nutné provést předběžné testy výrobku pro ověření jeho vlivu na vlastnosti čerstvého i vytvrzeného betonu.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list

Sika® ViscoCrete®-3088 CZ

Červenec 2018, Verze 01.01

021301011000001342

SikaViscoCrete-3088CZ-cs-CZ-(07-2018)-1-1.pdf