STAVÍME NA DŮVĚŘE

PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic®-216 DRYLOK®

Nátěr proti pronikání vlhkosti

POPIS PRODUKTU

Sikalastic®-216 DRYLOK® je hydroizolační nátěr na bázi akrylátu určený k ochraně proti vlhkosti z pozitivní i negativní strany. Omezuje pronikání vody skrz zdivo a betonové podklady a pomáhá snižovat pronikání radonového plynu.

POUŽITÍ

- Suterény a sklepy
- Výtahové šachty a jímky výtahů
- Opěrné stěny
- Betonové a zděné konstrukce
- Vnitřní i vnější svislé plochy

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Připravený k použití, jednosložkový nátěr
- Aplikace štětcem, válečkem nebo nástřikem
- Hydroizolace z pozitivní i negativní strany
- Vynikající bariérové vlastnosti proti CO_2
- Nízká nasákavost vodou
- Propustný pro vodní páru
- Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru
- Tónovatelný
- Nízký obsah VOC (těkavých organických látek)

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

- EMICODE EC-1 Plus

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Splňuje požadavky normy EN 1504-2, vydáno Prohlášení o vlastnostech

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Akrylátová báze	
Balení	5 L	
Barva	Bílá	
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchých podmínkách.	
Objemová hmotnost	~1.42 kg/l	(EN ISO 2811-1)
Viskozita	16,000 - 20,000 mPas (23 °C)	(EN ISO 3219)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	2 vrstvy, doporučeno:

	680 g/m² (486 ml/m²) celkem	
Tloušťka vrstvy		
Doba vytvoření nelepivého povrchu	45 min	
Čekací doba / přetíratelnost	Pro přetírání	2.5 h
	Vrchní vrstva	24 h
Doba schnutí	2-3 hodiny	

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

VYBAVENÍ PRO APLIKACI

Štětec, váleček nebo stříkací zařízení.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí být čistý a zbavený nečistot, prachu, mastnoty, oleje, odbedňovacích prostředků nebo nátěrů. Staré nátěry ve špatném stavu musí být odstraněny vhodnými prostředky, jako je škrábání, kartáčování ocelovým kartáčem, broušení, mechanické obrušování nebo obdobné metody. Veškeré lokální aktivní průsaky ve stěně opravte pomocí Sika MonoTop®-108 WaterPlug, rychle tuhnoucí cementové malty určené k zastavení průsaků vody, nebo vhodnou místní alternativou.
Výkvěty, tedy bílé práškovité krystalické usazeniny viditelné na povrchu zdiva, musí být odstraněny. Nejprve povrch očistěte nasucho kartáčem, aby byly odstraněny volné usazeniny. V případě potřeby vyčistěte povrch zředěným roztokem kyseliny chlorovodíkové (1 díl kyseliny na 10 dílů vody), který opatrně naneste na postižené místo. Nechte krátce působit, lehce vydrhněte a důkladně opláchněte čistou vodou. Před aplikací nátěru nechte podklad zcela vyschnout. Při manipulaci s kyselinami vždy dodržujte odpovídající bezpečnostní opatření.

APLIKACE

Před aplikací důkladně promíchejte.

Aplikaci provádějte během suchého období (bez deště). Před celoplošnou aplikací se doporučuje provést zkoušku na malé ploše, aby bylo ověřeno dosažení požadovaného výsledku.
První vrstvu naneste válečkem (délka vlasu 19 mm) nebo kvalitním štětcem s nylonovými štětinami. Pokud aplikujete válečkem, první vrstvu následně přeštětkujte, aby byly vyplněny póry a drobné dutinky. Pokud aplikujete štětcem, důkladně zapracujte materiál do pórů zdiva a ujistěte se, že jsou vyplněny všechny póry a drobné dutinky.
Po čekací době 2 hodin lze nanést druhou vrstvu válečkem, štětcem nebo nástřikem.
Specifikace pro stříkání: Aplikujte pomocí bezvzduchového stříkacího zařízení GRACO Ultra 490 XT osazeného tryskou 423 při pracovním tlaku přibližně 150 barů pro dosažení nejlepších výsledků.
Při aplikaci na nový beton nechte beton zrát 28 až 30 dní nebo vyčkejte, dokud pH neklesne pod hodnotu 10, a teprve poté aplikujte Sikalastic®-216 DRYLOK®.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Veškeré nářadí a aplikační zařízení ihned po použití očistěte vodou. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz