



PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Separol® W-120

Rostlinný odbedňovací prostředek na vodní bázi

POPIS PRODUKTU

Sika® Separol® W-120 je odbedňovací přípravek, připravený k použití, neobsahuje rozpouštědla ani minerální oleje. Jedná se o emulzi biologicky rozložitelného rostlinného oleje.

POUŽITÍ

Sika® Separol® W-120 lze použít na staveništích pro použití na:

- Hladké nenasákové bednění
- Savé bednění

VLASTNOSTI / VÝHODY

Sika® Separol® W-120 lze použít na staveništích díky jeho vysoké odolnosti proti dešti a nízké fotodegradaci.

Sika® Separol® W-120 má následující vlastnosti:

- Nízká viskozita
- Vynikající schopnost "lepení" na svislých površích bednění
- Samonivelační po aplikaci postřikem
- Vysoce potlačuje póry
- Nevytváří hořlavé páry
- Nevytváří pryskyřici
- Snížené množství "prašných" zbytků na bednění
- Bezpečná manipulace pro pracovníky
- Šetrný k životnímu prostředí

To přináší následující výhody:

- Snadná a přesná separace bednění od ztvrdlého betonu.
- Vysoce kvalitní povrchová úprava
- Bez snížení kvality betonu na povrchu

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Emulze na bázi rostlinného oleje
Balení	Plastová nádoba: 20 litrů Sud: 210 litrů IBC: 1000 litrů
Skladovatelnost	9 měsíců od data výroby při správném skladování v originálním neotevřeném, nepoškozeném a uzavřeném obalu.
Podmínky skladování	Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a znečištěním. Načatá balení skladujte zavřená. Teplota skladování: 5 °C - 50 °C
Vzhled / Barva	Kapalina, mléčně bílá
Objemová hmotnost	0,98 g/cm ³ (při +20°C)

Produktový list

Sika® Separol® W-120
Březen 2024, Verze 01.01
021405021000000171

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba

Sika® Separol® W-120 v závislosti na okolnostech použití a použitém bednění poskytuje účinnost až ~ 120 m²/kg pro nenasákové bednění (např. ocelové nebo plastové).

Teplota vzduchu v okolí

+5°C min. / +50°C max

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Před aplikací je třeba přípravek Sika® Separol® W-120 důkladně promíchat. Sika® Separol® W-120 je připraven k použití. Neředte ani nemíchejte s jinými materiály!

Bednění by mělo být suché a čisté.

Případné zbytky rzi a betonu musí být před aplikací odstraněny.

Sika® Separol® W-120 se aplikuje v tenkých vrstvách, vzhled s jemnými bílými tečkami, které pokrývají celý povrch (v případě vysoce nasákového bednění může být nutná dodatečná aplikace).

Doporučujeme použít speciální stříkací pistoli s provozním tlakem 3-6 barů a plochou stříkací trysku (01 F 110, tj. 652.307 nebo 652.245).

Je třeba zabránit hromadění Sika® Separol® W-120.

Případný přebytek by se měl setřít hadříkem nebo houbou.

Po aplikaci je třeba dodržet dobu odpařování 20 minut při teplotě +20 °C.

Před betonáží se doporučuje provést předběžné zkoušky pro optimalizaci postupu pro každý projekt.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sika® Separol® W-120

Březen 2024, Verze 01.01

021405021000000171

SikaSeparolW-120-cs-CZ-(03-2024)-1-1.pdf

