



PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic® P 690

Jednosložkový rozpouštědlový polyakrylát-bitumenový spojovací můstek

POPIS PRODUKTU

Sikalastic® P 690 je schválený, jednosložkový rozpouštědlový adhezní můstek na bázi polyakrylátů a bitumenů.

POUŽITÍ

Sikalastic® P 690 se používá výhradně jako spojovací můstek mezi stříkanou membránou Sikalastic® M 811 a litým asfaltem (MA, aplikační teplota asfaltu: 220–240 °C).

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Zajišťuje vynikající přilnavost mezi Sikalastic® M 811 a litým asfaltem.
- Nízká viskozita.
- Snadná aplikace.
- Nízká spotřeba.

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

TZUS Praha - certifikát č. 204/C5/2024/010-048689 - Hydroizolační hmoty k provádění izolací.

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polyakrylát-bitumen
Balení	25 kg vědro
Barva	Černá
Skladovatelnost	18 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Skladujte v původních obalech, v suchu a při teplotě 15–25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti za těchto podmínek je na obalu pod "Best Before".
Objemová hmotnost	0,92 g/cm ³
Viskozita	800 mPas

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	0,15 až 0,25 kg/m ² v závislosti na stavu a porozitě podkladu	
Teplota vzduchu v okolí	+10 °C min. / +30 °C max.	
Teplota podkladu	+10 °C min. / +30 °C max.	
Čekací doba / přetíratelnost	72 h min. / 28 dní max.	při +10°C
	48 h min. / 28 dní max.	při +23°C
	10 h min. / 28 dní max.	při +30°C

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Sikalastic® P 690 je jednosložkový materiál. Při skladování může docházet k sedimentaci, proto musí být před použitím důkladně promíchán. Pro dosažení rovnoměrné konzistence je nutné materiál míchat pomocí pomaloběžného míchadla (cca 300 ot./min) se spirálovou metlou nebo podobným zařízením, a to minimálně 3 minuty, dokud není dosaženo homogenní směsi. Během míchání je nutné několikrát seškrábnout materiál ze stěn a dna nádoby, aby bylo zajištěno dokonalé promíchání.

Sikalastic® P 690 se nanáší rovnoměrně válečkem. Je nutné zabránit tvorbě louží. Teplota podkladu musí být během aplikace a po dobu následujících 6 hodin minimálně o 3 °C vyšší než rosný bod. Po aplikaci je nutné chránit před vodou minimálně 6 hodin.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sikalastic® P 690
Březen 2026, Verze 03.01
02070600000002032

SikalasticP690-cs-CZ-(03-2026)-3-1.pdf

