

PRODUKTOVÝ LIST

SikaCeram® Sealing Fix

Vodotěsné lepidlo pro lepení těsnicí membrány SikaCeram® A a těsnicí membrány SikaCeram® W

POPIS PRODUKTU

SikaCeram® Sealing Fix je dvousložkové vodotěsné lepidlo používané k lepení těsnicí membrány SikaCeram® A nebo těsnicí membrány SikaCeram® W.

POUŽITÍ

Fixace následujících membrán SikaCeram® :

- Těsnicí membrána SikaCeram® W pro vnitřní mokré prostory
- Těsnicí membrána SikaCeram® A pro vnitřní a venkovní mokré prostory, bazény a balkony

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vodotěsný
- Překlenutí trhlin
- Mrazuvzdorný
- Velmi nízké emise
- Nízká prašnost
- 2-složkový
- Nanášení válečkem nebo stěrkou
- Typické podklady pro lepení: cementové, sádkartonové desky, keramika, podklady na základu síranu vápenatého

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

- Klasifikace emisí VOC GEV-Emicode EC 1^{PLUS}

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Kapalná složka: Akrylátová disperze Prášková složka: Cement, vybrané frakce kameniva a vhodná aditiva	
Balení	Složky A + B: 7,8 kg kbelík. Varianty balení najdete v aktuálním ceníku.	
Vzhled / Barva	Složka A	Disperze
	Složka B	Bílý prášek
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchých podmínkách při teplotách mezi +5 °C a +35 °C. Vždy se řiďte pokyny na obalu.	

TECHNICKÉ INFORMACE

Teplotní odolnost - 20 °C až 70 °C

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání	Část A	4,8 kg disperze
	Část B	3,0 kg prášku
	Část A : Část B	1,6 : 1,0 podle hmotnosti
Spotřeba	~0,46 kg/m ² disperze + 0,29 kg/m ² prášek Spotřeba závisí na drsnosti a savosti podkladu. Tyto údaje jsou teoretické a nezohledňují žádný dodatečný materiál v důsledku poréznosti povrchu, profilu povrchu, výškových rozdílů, odpadu atd.	
Zpracovatelnost	~45 minut při +20 °C	
Otevřený čas	~15 minut při +20 °C	

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Na následující podklady je nutné použít penetrační nátěr:	
	Substrát	Příklad
	Vysoce savé podklady	Sikafloor®-01 základní nátěr (1:3) Sikafloor®-03 základní nátěr
	Savé podklady (cementový potěr, beton)	Předem navlhčete podklad
	Podklady na bázi síranu vápenatého (sádrová omítka, potěr ze síranu vápenatého)	Sikafloor®-01 základní nátěr (1:1) Sikafloor®-03 základní nátěr
	Nesavé podklady (keramické dlaždice)	Při přebroušení není nutné nanášet základní nátěr.
	Struktura systému	
	Lepidlo	Šv(název)
	Membrána	Těsnicí membrána SikaCeram® W nebo těsnicí membrána SikaCeram® A
	Příslušenství	Sika® SealTape F
	Lepidla na obklady	SikaCeram®-253 Flex, SikaCeram®-290 StarLight

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

- Membránu aplikujte do 15 minut od aplikace SikaCeram® Sealing Fix.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nej-

novějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

VYBAVENÍ PRO APLIKACI

Míchání

- Elektrické jednoramenné míchadlo(< 500 ot./min) se spirálovým míchadlem

Aplikace

- Váleček
- 3 nebo 4 mm zubové hladítko

KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

Podklad může být zhotoven z jednoho z následujících materiálů:

Cementové, sádkokartonové desky, keramika a materiály na bázi síranu vápenatého.

Cementové podklady musí být dostatečně vytvrzené a vysušené (2–6 týdnů), všechny podklady musí být strukturálně pevné, schopné unést hmotnost nové dlažby a poskytovat stabilní a bezpečně upevněný podklad. Povrchy musí být čisté, suché, bez volných nebo drobných částic, nečistot, jako je prach, špína, olej, vosk, leštící mastnota, cementová mléčná vrstva nebo výkvěty.

V závislosti na stavu podkladu a nečistotách, které je třeba z povrchu odstranit, použijte vhodné přípravné techniky k odstranění všech stop materiálů, které by mohly snížit přilnavost produktu k podkladu. Hladké povrchy je třeba lehce zdrsnit, aby se zlepšila přilnavost. Pro ověření správné přípravy povrchu a přilnavosti proveďte před úplnou aplikací malý pokus. Jakékoli povrchové vady a nerovnosti, profily nebo okolí obnažených agregátů lze vyrovnat vhodnými maltami z řady Sika MonoTop® nebo Sikafloor® Level. Trhliny v podkladech je nutné identifikovat a vhodně utěsnit, např. epoxidovými pryskyřicemi Sikadur. Pokud se má SikaCeram® Sealing Fix, membrána a dlaždice aplikovat na nenasákavé nebo omezeně nasákavé podklady, jako jsou stávající keramické obklady, natřené povrchy atd., zkontrolujte, zda jsou tyto povrchy stabilní, pevné a bezpečně spojené. Poté povrch důkladně a úplně očistěte vhodnými odmašťovacími/odvápňovacími prostředky.

MÍCHÁNÍ

Nalijte složku B (prášek) do složky A (disperze). Důkladně promíchejte pomocí elektrického míchadla, pokud není materiál zcela promíchán a bez hrudek (~3 minuty). Vyvarujte se vnášení vzduchu do směsi přílišným mícháním.

Nepřidávejte vodu. Pokud potřebujete menší množství, smíchejte v samostatné nádobě v poměru 1,6 dílu A : 1,0 dílu B.

APLIKACE

Naneste SikaCeram® Sealing Fix válečkem nebo zubovým hladítkem o velikosti zubu 3/4 mm.

Detaily hydroizolace provedené pomocí komponentů Sika® SealTape F a příslušenství lze aplikovat před nebo po membráně pomocí SikaCeram® Sealing Fix.

Pokud je aplikace přerušena, váleček lze uložit na dobu až 30 minut do vzduchotěsné plastové fólie/sáčku. Pokud produkt začne na válečku tuhnout, je nutné váleček vyměnit.

Informace o postupu instalace naleznete v technickém listu příslušné těsnicí membrány SikaCeram®.

Sika CZ, s.r.o.

Bystřická 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaCeram® Sealing Fix

Únor 2026, Verze 02.01

021790207000000005

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Po použití všechny nástroje a aplikační zařízení očistěte vodou. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

SikaCeramSealingFix-cs-CZ-(02-2026)-2-1.pdf

