



## PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Separol® W-320

Odbedňovací prostředek bez obsahu rozpouštědel

## POPIS PRODUKTU

Sika® Separol® W-320 je odbedňovací prostředek bez obsahu rozpouštědel, který je připraven k použití. Jedná se o emulzi na bázi rafinovaného minerálního oleje.

## POUŽITÍ

Sika® Separol® W-320 lze použít na stavbách a v závodech na výrobu prefabrikátů.

Byl speciálně vyvinut pro použití na:

- hladké nenasákové bednění
- nasákové bednění
- vyhřívané bednění (do +70 °C)

Sika® Separol® W-320 je také vhodný pro:

- strukturované bednění

## VLASTNOSTI / VÝHODY

Sika® Separol® W-320 má následující vlastnosti:

- Nízká viskozita
- Vynikající schopnost "lepení" na svislých površích forem
- Samonivelační po aplikaci nástřikem
- Silně potlačuje póry
- Nevytváří hořlavé páry
- Nevytváří pryskyřici
- Menší množství "prašných" zbytků na bednění
- Bezpečná manipulace pro pracovníky

To přináší následující výhody:

- Snadná a přesná separace bednění od ztvrdlého betonu.
- Vysoce kvalitní povrchová úprava
- Bez snížení kvality betonu na povrchu
- Ochrana bednění před korozí oceli a předčasným stárnutím

## SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Sika® Separol® W-320 je testován podle interních Sika® postupů.

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Rafinované minerální oleje emulgované ve vodě.
Balení	Plastová nádoba: 20 litrů Sud: 210 litrů IBC: 1000 litrů
Skladovatelnost	6 měsíců od data výroby při správném skladování v originálním neotevřeném, nepoškozeném a uzavřeném obalu.
Podmínky skladování	Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a znečištěním. Načatá balení skladujte zavřená.
Vzhled / Barva	Kapalina, mléčně bílá
Objemová hmotnost	0,97 g/cm <sup>3</sup> (při +20°C).

## Produktový list

Sika® Separol® W-320  
Březen 2024, Verze 01.01  
021405021000000160

# APLIKAČNÍ INFORMACE

## Spotřeba

Sika® Separol® W-320 v závislosti na okolnostech použití a použitím bednění přináší účinnost na až ~ 140 m<sup>2</sup>/kg pro nenasákové bednění (např. ocelové nebo plastové).

## Teplota vzduchu v okolí

+5°C min. / +50°C max.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### APLIKACE

Před aplikací je třeba přípravek Sika® Separol® W-320 důkladně promíchat.

Sika® Separol® W-320 je připraven k použití. Neředte jej ani nemíchejte s jinými materiály!

Bednění by mělo být suché a čisté.

Případné zbytky rzi a betonu musí být odstraněny.

Sika® Separol® W-320 se aplikuje v tenkých rovnoměrných vrstvách, které mají jemný bílý tečkovaný vzhled a pokrývají celý povrch (v případě vysoce nasákového bednění může být nutná další aplikace).

Doporučujeme použít speciální stříkáci pistoli s provozním tlakem 3-6 barů a plochou stříkáci trysku (01 F 110, tj. 652.307 nebo 652.245).

Je třeba zabránit hromadění Sika® Separol® W-320.

Případný přebytek by se měl setřít hadříkem nebo houbou.

Po aplikaci je třeba dodržet dobu odpařování 20 minut při teplotě +20 °C.

Před betonáží se doporučuje provést předběžné zkoušky pro optimalizaci postupu pro každý projekt.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list

Sika® Separol® W-320

Březen 2024, Verze 01.01

021405021000000160

SikaSeparolW-320-cs-CZ-(03-2024)-1-1.pdf

