



PRODUKTOVÝ LIST

Sika® ADPrep Rubber

Aktivační prostředek na bázi rozpouštědel určený pro lepidla řady SikaFast® na gumové povrchy

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	Aktivační prostředek na bázi rozpouštědel						
Barva (CQP001-1)	Bezbarvý, čirý až nažloutlý						
Aplikační teplota	5 – 40 °C						
Aplikační metoda	Filc, štětec						
Vydatnost	<table> <tr> <td>hladké povrchy</td> <td>40 ml/m²</td> </tr> <tr> <td>broušené povrchy</td> <td>50 ml/m²</td> </tr> <tr> <td>lisované gumové granule</td> <td>140 ml/m²</td> </tr> </table>	hladké povrchy	40 ml/m ²	broušené povrchy	50 ml/m ²	lisované gumové granule	140 ml/m ²
hladké povrchy	40 ml/m ²						
broušené povrchy	50 ml/m ²						
lisované gumové granule	140 ml/m ²						
Čas odvětrání	<table> <tr> <td>minimum</td> <td>10 minut ^A</td> </tr> <tr> <td>maximum</td> <td>8 hodin ^A</td> </tr> </table>	minimum	10 minut ^A	maximum	8 hodin ^A		
minimum	10 minut ^A						
maximum	8 hodin ^A						
Skladovatelnost	24 měsíců ^B						

CQP = Corporate Quality Procedure ^{A)} 23 °C / 50 % r. h.

^{B)} Skladovat v uzavřené nádobě na suchém místě do ≤ 25 °C

POPIS

Sika® ADPrep Rubber je bezbarvý aktivační prostředek na bázi rozpouštědel. Je speciálně navržen pro předúpravu lepených gumových povrchů lepidly řady SikaFast®.

VÝHODY

- Vhodný pro gummy
- Jednoduchá aplikace
- Krátký odvětrací čas

OBLASTI POUŽITÍ

Sika® ADPrep Rubber se používá ke zlepšení adheze gumových substrátů před lepením pomocí řady lepidel SikaFast®.

Tento produkt je vhodný pouze pro profesionální využití. Před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami.

ZPŮSOB APLIKACE PENETRACE

Povrch podkladu musí být čistý, suchý a zbavený tuků, olejů, prachu a další kontaminace. Adheze podkladů může být zlepšena kombinací různých procesů předúprav jako je zdrsňení a čištění před samotnou aplikací aktivátoru.

Možnými čisticími prostředky jsou Sika® Remover-208 nebo Sika® Cleaner P.

Aplikace primeru

Nikdy nevkládejte filc nebo štětec do láhve s aktivčním prostředkem z důvodu možné kontaminace celého balení. Odlijte Sika® AD-Prep Rubber do kelímku nebo jiné čisté nádoby a navlhčete filc nebo štětec.

Naneste tenkou homogenní vrstvu Sika® AD-Prep Rubber pomocí výše zmíněných aplikačních nástrojů.

V případě, že předupravenou plochu nelze spojit (slepit) v maximální povolené době odvětrání aktivátoru lze celý proces opakovat, ovšem to pouze jednou.

Ideální teplota povrchu pro aplikaci je 15°C až 25°C. Spotřeba a způsob aplikace závisí na specifické povaze podkladů. Ihned po každém použití nádobu těsně uzavřete.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Ihned po použití je nutné nádobu uzavřít vnitřní plastovou vložkou z důvodu zachování kvality produktu. Po dokončení práce předúpravy neprodleně uzavřít nádobu hlavním plastovým uzávěrem.

V případě, že dojde ke změně barvy, gelovatění, výraznému zvýšení viskozity apod., okamžitě Sika® ADPrep Rubber zlikvidujte.

Výrobek zlikvidujte cca. jeden měsíc po otevření při častém používání nebo po dvou měsících při občasném používání.

Sika® ADPrep Rubber nikdy neředte ani nemíchejte s jinými látkami.

DALŠÍ INFORMACE

Výše uvedené informace slouží pouze pro obecnou orientaci. V případě, že potřebujete ověřit vhodnost produktu pro daný výrobek kontaktujte technické centrum Sika Industry.

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní listy

INFORMACE O BALENÍ

Plechovka	100 ml 1000 ml
-----------	-------------------

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.