

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Ucrete® BCR AS

Vysoce odolná nosná vrstva pro systémy Sika® Ucrete® DP-R AS a Sika® Ucrete® CS-R AS

POPIS PRODUKTU

Sika® Ucrete® BCR AS je barevná, antistatická, litá malta pro sanaci povrchů. Používá se na podlahové systémy Sika® Ucrete® ECF a ESD. Jako součást podlahových systémů Sika® Ucrete® DP-R AS a Sika® Ucrete® CS-R AS je kompletně zasypána kamenivem.

POUŽITÍ

Sika® Ucrete® BCR AS může být použit pouze proškolenými aplikátory

Sika® Ucrete® BCR AS se používá jako nosná vrstva pro sanační podlahové systémy Sika® Ucrete®. Upozornění: Výrobek smí používat pouze proškolení aplikátoři.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odborná instalace plně vyškolenými a licencovanými aplikátory
- Elektrostaticky vodivé
- Renovuje a zlepšuje protiskluznost a estetiku stávajících podlah Sika® Ucrete®
- Vhodné pro aplikaci na jakoukoli stávající podlahovou krytinu Sika® Ucrete® s minimální dodatečnou tloušťkou
- Zachovává fyzikální vlastnosti stávajících podlah bez kompromisů
- Pigmentováno tak, aby odpovídalo barvě následujícího uzavíracího nátěru

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WH-FC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificate No. IACG-321-01-01-2023

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polyuretan-cement hybrid na vodní bázi
Balení	13.72 kg Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku.
Skladovatelnost	Vždy se řiďte datem minimální trvanlivosti uvedeným na jednotlivém obalu.
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchu při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte pokyny na obalu. Informace o bezpečné manipulaci a skladování naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.

TECHNICKÉ INFORMACE

Tahová přídržnost	> 2.0 N/mm ² (poškození v betonu)	(EN 1542)
-------------------	--	-----------

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	2.0-3.0 kg/m ²	
Teplota produktu	Maximum	+25 °C
	Minimum	+15 °C
Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+25 °C
	Minimum	+15 °C
Rosný bod	Pozor na kondenzaci. Podklad a nevytvrzený nanesený produkt musí mít teplotu alespoň +3 °C nad rosným bodem, aby se snížilo riziko kondenzace nebo vzniku výkvětů na povrchu naneseného produktu. Nízké teploty a vysoká vlhkost zvyšují pravděpodobnost vzniku výkvětů.	
Teplota podkladu	Maximum	+25 °C
	Minimum	+12 °C
Čekací doba / přetíratelnost	teplota podkladu	Doba čekání
	+12 °C	16 hodin
	+15 °C	4 hodiny (se Sika® Ucrete® Accelerator)
Poznámka: Časy jsou přibližné a budou se lišit v závislosti na okolních podmínkách a podkladu.		

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) - povinné školení

Od 24. srpna 2023 je před průmyslovým nebo profesionálním použitím tohoto výrobku vyžadováno odpovídající školení. Další informace a odkaz na školení naleznete na adrese <https://cze.sika.com/cs/industry/rady-tipy/skoleni-pu-produkty.html>.



INSTRUKCE PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA PODKLADU

DŮLEŽITÉ

Snížená životnost v důsledku nesprávného ošetření trhlin

Snížená životnost v důsledku nesprávného ošetření trhlin Nesprávné posouzení a ošetření trhlin může vést ke snížení životnosti a vzniku reflexních trhlin.

1. U statických trhlin se ujistěte, že jejich šířka je vhodná pro přetření produktem Sika® Ucrete® BCR AS.
2. U dynamických trhlin se ujistěte, že pohyb je v mezích únosnosti Sika® Ucrete® BCR AS.

OŠETŘENÍ SPOJŮ A TRHLIN

Pracovní spáry a stávající statické povrchové trhliny v podkladu vyžadují předběžnou úpravu před aplikací celé vrstvy. Použijte pryskyřice Sikadur® nebo Sikaflo-or®.

Podklady musí být čisté, suché a bez kontaminantů, jako jsou nečistoty, olej, mastnota, nátěry, cementové mléko, povrchové úpravy a sytký drolivý materiál.

MECHANICKÁ PŘÍPRAVA PODKLADU

1. Povrch připravte brokováním, frézováním betonu, otryskáním nebo broušením, abyste vytvořili čistý, pevný podklad s dobrým profilem vhodným pro nanesení pryskyřičné povrchové úpravy.
2. Před aplikací produktu odstraňte z aplikovaného povrchu veškerý prach, uvolněný a drolivý materiál pomocí průmyslového vysavače.

Pro další informace o produktech pro vyrovnávání a opravy vad kontaktujte technické služby Sika®.

PŘÍPRAVA PODKLADU PRO NECEMENTOVÉ PODKLADY

Pro informace o přípravě podkladu u necementových podkladů kontaktujte technické služby společnosti Sika®.

APLIKACE

Aplikaci musí provádět plně vyškolený a licencovaný aplikátor Sika® Ucrete®.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sika® Ucrete® BCR AS

Březen 2026, Verze 01.01

020814020020000087

SikaUcreteBCRAS-cs-CZ-(03-2026)-1-1.pdf

