



## PRODUKTOVÝ LIST

## SikaInject®-304 SL

Původně TPH® VARIOTITE Zpomalovač / zpomalovač pro SikaInject®-304 DE

## POPIS PRODUKTU

SikaInject®-304 SL ("slow") je zpomalovač; doplňková složka pro tříkomponentní akrylátovou pryskyřici SikaInject®-304 DE

## POUŽITÍ

SikaInject®-304 SL může být použit pouze proškolenými aplikátory

Delší doba zpracovatelnosti je užitečná v případech, kdy je zapotřebí větší penetrace, např. v písčité půdě nebo při konsolidaci.

## VLASTNOSTI / VÝHODY

Není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) 1272/2008 (CLP).

## INFORMACE O PRODUKTU

Balení	1 kg / větší balení na vyžádání. Varianty balení najdete v aktuálním ceníku.
Barva	Transparentní, kapalný
Skladovatelnost	12 měsíců v originálním balení
Podmínky skladování	V suchu, při teplotě mezi +15 až +25 °C, chráněno před teplem, mrazem a přímým slunečním zářením.
Objemová hmotnost	~ 1.0 kg/l (DIN EN ISO 3675)
Viskozita	~1 mPas (DIN EN ISO 2555)

## Doba reakce

Sikalnject®-304 DE + Sikalnject®-304 SL (1 kg)			
Teplota	Doba zpracovatelnosti (min:s)		
30 °C	18:30	09:00	6:30
25 °C	24:00	14:00	9:30
20 °C	32:30	20:00	12:30
15 °C	47:30	36:30	22:00
10 °C	74:30	40:30	26:00
5 °C	90:00	72:30	38:00
	400 g	600 g	800 g
Množství složky B-soli ve vodě			
vztahující se k 20 kg komp.A1 a 0,5 kg komp.A2			

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### MÍCHÁNÍ

- Nalijte zpomalovač Sikalnject®-304 SL (1 kg) do 20litrové nádoby společně s Sikalnject®-304 DE část B (sůl) a doplňte vodou.
- Množství této směsi musí odpovídat množství komponentu A (část A1 20 kg + část A2 0,5 kg).
- Vodu, sůl a zpomalovač míchejte po dobu nejméně 3 minut.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list

Sikalnject®-304 SL

Duben 2026, Verze 01.01

020707020030000019

Sikalnject-304SL-cs-CZ-(04-2026)-1-1.pdf

