

SYSTÉMOVÝ LIST

Sikafloor® CreamPolish CS-31

Vysoce odolný dekorativní betonový podlahový systém na bázi suchých vsypů, leštěný do povrchu třídy A (krémový)

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® CreamPolish CS-31 je systém broušených a leštěných betonových podlah, při kterém se broušením odhalí pouze nejjemnější částice suchého vsypu, čímž vznikne povrch třídy A s „krémovým vzhledem“. Tato patentovaná metoda umožňuje nanášení více vrstev vsypu. Speciálně vyvinutý přípravek pro finální úpravu zajišťuje spolehlivější povrchovou úpravu, zpevňuje povrch a zvyšuje jeho tvrdost.

POUŽITÍ

Sikafloor® CreamPolish CS-31 se používá pro:

- Betonové podlahy se střední až vysokou zátěží
- Sikafloor® CreamPolish CS-31 je pro následující objekty:
- Parkovací plochy
 - Komerční a veřejné budovy
 - Nádraží a stanice podzemní dráhy
 - Logistická centra a sklady
 - Výrobní zařízení
 - Průmyslové budovy
 - Výroba elektroniky a datová centra

Upozornění:

- Systém smí používat pouze zkušení aplikátoři
- Systém smí být používán pouze v interiérech.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Dekorativní povrch třídy A („krémový“), na kterém jsou vidět pouze nejjemnější částice kameniva
- Vyleštěno na požadovaný stupeň lesku
- Vysoká odolnost
- Dostupné v různých odstínech
- Světlé barvy přispívají k lepšímu přirozenému osvětlení
- Ekonomické
- Po nanesení není nutné používat samostatně vytržovač povrchu
- Snadná údržba
- Snížená ztráta vlhkosti v rané fázi
- Snadná aplikace a hlazení
- Kvalitnější finální povrchová úprava
- Zvýšená odolnost proti olejům a mastnotám

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Vrstva	Produkt
	Vsyp	Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®-1 MetalTop Sika® Chapdur®
	Prostřík	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	Ošetření	Voda, deky, ošetřující folie
	Leštění	Žádné hluboké broušení Stupeň leštění 2, 3, nebo 4 pro lesk
	Uzavírací postřík	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG (CZ)

Vzhled Třída udává míru viditelnosti kameniva po broušení. Třída A nabízí krémový povrch, na kterém není kamenivo téměř vidět. Stupeň lesku udává lesk vyleštěné podlahy, měří se pomocí indexu zřetelnosti obrazu a závisí na zrnitosti brusiva použitého při leštění.

Stupeň lesku	DOI reading	Zrnitost
Level 2 (Saténový)	10-39	200–400
Level 3 (Lesklý povrch)	40-69	800–1000
Level 4 (Velmi lesklý)	70-100	1000–3000

Barva K dispozici v různých barevných odstínech. Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na zákaznický servis společnosti Sika.

Jmenovitá tloušťka 2.5–4 mm

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Vrstva	Produkt	Spotřeba
	Vsyp	Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®-1 MetalTop Sika® Chapdur®	6–8 kg/m ²
	Prostřík	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² pro jeden prostřík
	Uzavírací postřík	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG (CZ)	15–90 g/m ²

INFORMACE O PRODUKTU

Balení Viz jednotlivé Produktové listy.

Skladovatelnost Viz jednotlivé Produktové listy.

Podmínky skladování Viz jednotlivé produktové listy.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Jednotlivé Produktové listy
- Sika Metodická příručka Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® CreamPolish CS-31, Sikafloor® Terrazzo CS-32

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Systémový list

Sikafloor® CreamPolish CS-31

Červen 2026, Verze 01.01

02081590000243584

SikafloorCreamPolishCS-31-cs-CZ-(06-2026)-1-1.pdf

