

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sikafloor®-54 Booster

Urychlovač vytvrzování pro podlahy z epoxidové pryskyřice

## POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-54 Booster je kapalné terciární aminové vytvrzovací činidlo. Přidává se do epoxidových pryskyřic Sikafloor® pro urychlení procesu vytvrzování.

## POUŽITÍ

Sikafloor®-54 Booster může být použit pouze proškolenými aplikátory

Sikafloor®-54 Booster se používá jako urychlovač ke zkrácení doby vytvrzování následujících epoxidových pryskyřic:

- Sikafloor®-150 Plus
- Sikafloor®-151
- Sikafloor®-264 Plus
- Sikafloor®-1590
- Sikafloor®-2650

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadné přidávání a míchání do epoxidových pryskyřic Sikafloor®

## INFORMACE O PRODUKTU

<b>Chemická báze</b>	Terciální amin	
<b>Balení</b>	Box	10 × 150 ml láhev
	Box	8 × 600 ml láhev
	Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku.	
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců od data výroby	
<b>Podmínky skladování</b>	Výrobek musí být skladován v původních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. Vždy se řiďte informacemi uvedenými na obalu. Informace o bezpečném zacházení a skladování naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.	
<b>Objemová hmotnost</b>	0,98 kg/l	(EN ISO 2811-1)

## APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání	Výrobek	Balení	Sikafloor®-54 Booster
	Sikafloor®-150 Plus	10 kg	300 ml (2 × 150 ml)
	Sikafloor®-150 Plus	25 kg	750 ml (5 × 150 ml)
	Sikafloor®-150 Plus	25 kg	750 ml (2 × 375 ml)
	Sikafloor®-151	10 kg	150 ml (1 × 150 ml)
	Sikafloor®-151	30 kg	450 ml (3 × 150 ml)
	Sikafloor®-264 Plus	10 kg	150 ml (1 × 150 ml)
	Sikafloor®-264 Plus	30 kg	450 ml (3 × 150 ml)
	2 % Booster	30 kg	600 ml (1 × 600 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
	4 % Booster	30 kg	1200 ml (2 × 600 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
	2 % Booster	10 kg	200 ml (1 × 200 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
	4 % Booster	10 kg	400 ml (2 × 200 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		

---

<b>Teplota vzduchu v okolí</b>	Podívejte se na jednotlivé Produktové listy.									
<b>Teplota podkladu</b>	Podívejte se na jednotlivé Produktové listy.									
<b>Čekací doba / přetřítelnost</b>	Když se Sikafloor®-54 Booster přidá do Sikafloor®-150 Plus, Sikafloor®-151 nebo Sikafloor®-264 Plus, je povoleno: <table><thead><tr><th>Teplota</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr></thead><tbody><tr><td>+8 °C</td><td>18 hodin</td><td>2 dni</td></tr><tr><td>+23 °C</td><td>4 hodiny</td><td>1 den</td></tr></tbody></table> Další informace o materiálech Sikafloor®-1590 a Sikafloor®-2650 naleznete v jednotlivých produktových listech. Poznámka: Časy jsou přibližné a jsou ovlivněny měnícími se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.	Teplota	Minimum	Maximum	+8 °C	18 hodin	2 dni	+23 °C	4 hodiny	1 den
Teplota	Minimum	Maximum								
+8 °C	18 hodin	2 dni								
+23 °C	4 hodiny	1 den								

### PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

### INSTRUKCE PRO APLIKACI

#### MÍCHÁNÍ

#### DŮLEŽITÉ

#### Pěnění vlivem exotermické reakce

Po skončení doby použitelnosti výrobku v nádobě dochází k exotermické reakci výrobku, která vede k pění.

1. Na konci doby zpracovatelnosti nádobu s výrobkem zcela naplňte křemenným pískem, aby se exotermická reakce zastavila. Sikafloor®-54 Booster se přidává do epoxidové pryskyřice Sikafloor® na místě v rámci procesu míchání.

Komponent A a komponent B pryskyřice Sikafloor® kompletně smíchejte podle popisu v jednotlivých produktových listech.

1. **DŮLEŽITÉ** Předávkování výrobku způsobuje křehnutí. Postupně přidávejte správné množství přípravku Sikafloor®-54 Booster do smíchané pryskyřice. Další podrobnosti naleznete v části Míchací poměr.
2. Míchejte další 2 minuty, dokud nevznikne jednolitá směs.
3. Pro zajištění důkladného promíchání přelijte materiály do jiné nádoby a znovu promíchejte, abyste dosáhli hladké a rovnoměrné směsi.
4. Během závěrečné fáze míchání alespoň jednou seškrábněte stěny a dno míchací nádoby plochou nebo rovnou stěrkou, abyste zajistili úplné promíchání.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

**Sika CZ, s.r.o.**

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



**Produktový list**

Sikafloor®-54 Booster

Leden 2025, Verze 05.01

020816220010000010

Sikafloor-54Booster-cs-CZ-(01-2025)-5-1.pdf

