

SYSTÉMOVÝ LIST

Sikafloor® MultiDur EB-19

Protiskluzový rychle vytvrzující barevný prosypáný epoxidový nátěr na podlahy

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® MultiDur EB-19 je 2-komponentní, barevný, rychle vytvrzující podlahový systém na bázi epoxidu. Poskytuje trvanlivý, jednolitý, protiskluzový lesklý povrch, nenáročný na údržbu, při použití prospusu s různými frakcemi kameniva. Pro středně těžké zatížení. Tloušťka 2,0–3,0 mm. Vnitřní použití.

POUŽITÍ

Sikafloor® MultiDur EB-19 může být použit pouze pro školenými aplikátory

- Na betonové a cementové potěry s běžným až středně těžkým zatížením, např. skladovací a montážní haly, dílny údržby, garáže a nakládací rampy.
- Na vícepodlažních a podzemních parkovištích a pro mokré procesní oblasti, např. nápojový a potravinářský průmysl.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Rychlé vytvrzování
- Odolný vůči blushingu
- Nízký zápach
- Nízký obsah VOC
- Vylepšená odolnost vůči žloutnutí
- Jednolitý a hygienický
- Dobrá chemická a mechanická odolnost
- Lesklý povrch
- Protiskluzový povrch, který vyhovuje požadavkům klientů
- Nenáročný na údržbu
- Vyhovuje německým normám OS 8

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

- Splňuje požadavky LEED v4 MRc 4 (Option 2): Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients.
- Splňuje požadavky LEED v4 EQc 2: Low-Emitting Materials.
- Splňuje požadavky LEED v4 MRc 2 (Option 1): Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations.


SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Pryskyřičný potěrový materiál podle EN13813:2002, Prohlášení o vlastnostech a označeno CE značkou
- Systém ochrany povrchu betonu OS8 podle EN 1504-2:2004, Sikafloor® MultiDur EB-19, Kiwa, Test report č. P 12136-3-E, Prohlášení o vlastnostech a označeno CE značkou
- Třída reakce na oheň, Sikafloor® MultiDur EB-19, OFI Technologie & Innovation GmbH, Klasifikační protokol č. 1901242-1
- Parking Abrasion Sikafloor® MultiDur EB-19, Technische Universität Kaiserslautern, Test report č. A267-1

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

Sikafloor® MultiDur EB-19 systém (~2–3 mm)



Vrstva

1. Záškrab a pískový prosyp

Produkt

Sikafloor®-150/151 + Sikafloor®-54 Booster (volitelně)/-2640, křemičitý písek 0,4–0,7 mm

2. Pečetící / Vrchní nátěr

Sikafloor®-2640

Chemická báze

Epoxid

Vzhled

Protiskluzový lesklý povrch

Barva

Dostupný v mnoha barvách.

Jmenovitá tloušťka

~2,0–3,0 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

Chemická odolnost

Odolný vůči mnoha chemikáliím. Podrobnější informace vám poskytne technické oddělení Sika.

APLIKACNÍ INFORMACE

Spotřeba

Sikafloor® MultiDur EB-19 systém (~2–3 mm)

Vrstva

1. Záškrab - varianta 1

Produkt

1 × Sikafloor®-

150/151/2640 s plní-
vem 1:0,5 křemičitého
píska 0,1–0,3mm

~1,8 kg/m²

1. Záškrab - varianta 2

1 × Sikafloor®-150/151 s
plnívem 1:0,5 křemičité-
ho píska 0,1–0,3mm + 1
x Sikafloor®-54 Booster

~1,8 kg/m² + 18 / 36 g

Vrstva prospu

Křemičitý písek

0,4–0,7mm do přebytku

~4–6 kg/m²

2. Pečetící / vrchní nátěr

1 × Sikafloor®-2640

~0,6–0,8 kg/m²

Tyto hodnoty jsou teoretické a nepočítají s žádným dodatečným materiálem kvůli povrchové poréznosti, profilu povrchu, rozdílu úrovní a plýtvání atd.

Teplota vzduchu v okolí

+10 °C min. / +30 °C max.

Relativní vzdušná vlhkost

≤ 80 % max.

Systémový list

Sikafloor® MultiDur EB-19

Září 2021, Verze 03.01

02081190000000104



STAVÍME NA DŮVĚŘE

Rosný bod	Pozor na kondenzaci. Podklad a nevytvrzený nanesený podlahový materiál musí mít minimálně +3 °C nad rosným bodem, aby se snížilo riziko kondenzace nebo výkvětu na povrchu naneseného produktu.																																	
Teplota podkladu	+10 °C min. / +30 °C max.																																	
Obsah vlhkosti v podkladu	≤ 4 % hmotnostné Zkušební metoda: Sika®-Tramex meter, měření CM nebo metoda sušení v troubě. Bez vzlínající vlhkosti podle ASTM (polyetylenová fólie).																																	
Čekací doba / přetíratelnost	Před aplikací Sikafloor®-2640 na Sikafloor®-150 / 151 dodržte dobu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teplota podkladu</th> <th>Minimum</th> <th>Maximum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>24 hodin</td> <td>3 dny</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>12 hodin</td> <td>2 dny</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>8 hodin</td> <td>1 den</td> </tr> </tbody> </table> Před aplikací Sikafloor®-2640 na Sikafloor®-2640 dodržte dobu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teplota podkladu</th> <th>Minimum</th> <th>Maximum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>12 hodin</td> <td>3 dny</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>6 hodin</td> <td>2 dny</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>3 hodiny</td> <td>1 den</td> </tr> </tbody> </table> Před aplikací Sikafloor®-2640 na Sikafloor®-150 / 151 + Sikafloor®-54 Booster dodržte dobu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teplota podkladu</th> <th>Minimum</th> <th>Maximum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>13 hodin</td> <td>2 dny</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>4 hodin</td> <td>1 den</td> </tr> </tbody> </table> Doby jsou přibližné a budou ovlivněny měnícími se podmínkami prostředí, zejména teplotou a relativní vlhkostí.	Teplota podkladu	Minimum	Maximum	+10 °C	24 hodin	3 dny	+20 °C	12 hodin	2 dny	+30 °C	8 hodin	1 den	Teplota podkladu	Minimum	Maximum	+10 °C	12 hodin	3 dny	+20 °C	6 hodin	2 dny	+30 °C	3 hodiny	1 den	Teplota podkladu	Minimum	Maximum	+10 °C	13 hodin	2 dny	+20 °C	4 hodin	1 den
Teplota podkladu	Minimum	Maximum																																
+10 °C	24 hodin	3 dny																																
+20 °C	12 hodin	2 dny																																
+30 °C	8 hodin	1 den																																
Teplota podkladu	Minimum	Maximum																																
+10 °C	12 hodin	3 dny																																
+20 °C	6 hodin	2 dny																																
+30 °C	3 hodiny	1 den																																
Teplota podkladu	Minimum	Maximum																																
+10 °C	13 hodin	2 dny																																
+20 °C	4 hodin	1 den																																
Materiál je schopen provozu	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teplota</th> <th>Pochází</th> <th>Lehký provoz</th> <th>Plné vytvrzení</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>~12 hodin</td> <td>~15 hodin</td> <td>~24 hodin</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>~6 hodin</td> <td>~11 hodin</td> <td>~14 hodin</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>~3 hodiny</td> <td>~9 hodin</td> <td>~12 hodin</td> </tr> </tbody> </table> Doby jsou přibližné a budou ovlivněny měnícími se podmínkami prostředí, zejména teplotou a relativní vlhkostí.	Teplota	Pochází	Lehký provoz	Plné vytvrzení	+10 °C	~12 hodin	~15 hodin	~24 hodin	+20 °C	~6 hodin	~11 hodin	~14 hodin	+30 °C	~3 hodiny	~9 hodin	~12 hodin																	
Teplota	Pochází	Lehký provoz	Plné vytvrzení																															
+10 °C	~12 hodin	~15 hodin	~24 hodin																															
+20 °C	~6 hodin	~11 hodin	~14 hodin																															
+30 °C	~3 hodiny	~9 hodin	~12 hodin																															

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	Viz příslušné produktové listy
Skladovatelnost	Viz příslušné produktové listy
Podmínky skladování	Viz příslušné produktové listy

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Metodická příručka: Sikafloor® Režim čištění
- Metodická příručka: Míchání a aplikace podlahových systémů
- Metodická příručka: Hodnocení a příprava povrchů pro podlahové systémy
- Metodická příručka: Sikafloor®-2640
- Jednotlivé produktové listy součástí podlahového systému

OMEZENÍ

- Po uplynutí doby zpracovatelnosti nenechávejte smíchaný produkt v nádobě. Nádobu zcela naplňte křemičitým pískem, abyste zastavili rychlou exotermickou reakci produktu, která vede k pěnění.
- Neaplikujte Sikafloor® MultiDur EB-19 na podklady se vzlínající vlhkostí.
- Nezaslepujte základní nátěr.
- Čerstvě nanesený Sikafloor® MultiDur EB-19 musí být chráněn před vlhkostí, kondenzací a vodou po dobu nejméně 24 hodin.
- Pro oblasti s omezenou expozicí a normálně nasávkové betonové podklady není pro systémy válečkových nebo strukturovaných nátěrů nutné použít základní nátěr Sikafloor®-150/-151.

- Pro válečkované / texturované nátěry: Nerovnoměrné podklady a vlnětky nečistot nemohou a nesmí být pokryty pečetícími nátěry. Podklad i přilehlé oblasti proto musí být před aplikací vždy připraveny a důkladně očištěny.
- Nesprávné posouzení a ošetření trhlin může vést ke snížení životnosti a vzniku reflexních trhlin.
- Pro přesné sladění barev zajistěte, aby byl Sikafloor®-2640 v každé oblasti aplikován ze stejných čísel šarží.
- Za určitých podmínek může podlahové vytápění v kombinaci s vysokým bodovým zatížením vést k vtlakům do pryskyřice.
- Pokud je požadováno dočasné vytápění, nepoužívejte plynové, olejové, naftové nebo jiné ohříváče na fosilní paliva, které produkují velké množství vodní páry CO₂ a H₂O, což může nepříznivě ovlivnit povrchovou úpravu. K vytápění používejte pouze elektrická horkovzdušná dmychadla.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

ČIŠTĚNÍ

Viz metodická příručka: Sikafloor® Režim čištění

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Systémový list
Sikafloor® MultiDur EB-19
Září 2021, Verze 03.01
02081190000000104

SikafloorMultiDurEB-19-cs-CZ-(09-2021)-3-1.pdf

STAVÍME NA DŮVĚŘE

