

PRODUKTOVÝ LIST

SikaBond® T-8 Purform®

Flexibilní lepidlo pro hydroizolaci a lepení obkladů

POPIS PRODUKTU

SikaBond® T-8 Purform® je jednosložkové elastické lepidlo a tmel vytvrzující působením vlhkosti. Používá se jak k hydroizolaci, tak k lepení keramických obkladů. Vyznačuje se širokou přilnavostí k různým stavebním podkladům.

POUŽITÍ

SikaBond® T-8 Purform® se používá k hydroizolaci dlažeb na:

- Balkony
- Terasy
- Lodžie
- Kuchyně
- Koupelny
- Další oblasti vystavené působení vody

SikaBond® T-8 Purform® se používá k lepení obkladů a podlahových prken.

SikaBond® T-8 Purform® se používá pro vnitřní i venkovní aplikace.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Produkt připravený k použití
- Rychlé vytvrzování
- Hydroizolace a lepení obkladů v jednom produktu
- Dobrá přilnavost k různým podkladům, jako je beton, omítka a staré keramické dlaždice
- Překlenutí trhlin, není třeba používat těsnicí pásy
- Omezuje přenos hluku, tlumí kroky
- Není vyžadováno školení o bezpečném používání diisokyanátů (REACH)
- Lepidlo a tmel s označením CE

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

- Soulad s normou LEED v5: Materiály s nízkými emisemi
- Klasifikace emisí těkavých organických látek (VOC) podle GEV-Emicode EC1PLUS, číslo licence 11290/20.10.00
- Třída A+ podle francouzského nařízení o emisích těkavých organických látek (VOC)
- Klasifikace emisí těkavých organických látek (VOC) u stavebních materiálů podle normy RTS M1

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Označení CE a prohlášení o vlastnostech podle normy EN 14891 – Tekuté nanášené vodotěsné výrobky určené k použití pod keramickou dlažbou lepenou lepidly

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polyuretan Sika® Purform® s obsahem monomerních diizokyanátů nižším než 0,1 % hmotnostních. Uživatelé proto nepotřebují školení o bezpečném zacházení s diizokyanáty podle nařízení Komise (EU) 2020/1149.
Balení	10 l kovový kbelík
Barva	Béžová
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby

Podmínky skladování	Výrobek je třeba skladovat v původním, neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchém prostředí při teplotách v rozmezí +5 °C až +25 °C. Vždy se řiďte pokyny na obalu.	
---------------------	--	--

Objemová hmotnost	~1.35 kg/l	(ISO 1183-1)
-------------------	------------	--------------

TECHNICKÉ INFORMACE

Tvrdost Shore A	~30 (po 28 dnech)	(ISO 868)
Pevnost v tahu	~1.7 N/mm ²	(ISO 37)
Provozní teplota	-40 °C min. / +70 °C max.	
Prodloužení při přetržení	800%	(ISO 37)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	SikaBond® T-8 Purform® se nanáší ve dvou vrstvách. První vrstva slouží k hydroizolaci, druhá k lepení. Hydroizolační vrstva: ~2,0–2,7 kg/m² pomocí kovové stěrky, ve vrstvě o tloušťce přibližně 1,5–2,0 mm Spojovací vrstva: ~2,0–2,7 kg/m² pomocí zubové stěrky (zuby 3 × 3 × 3 mm (typ C3) nebo 4 × 4 × 4 mm (typ C1)) U podkladů ošetřených základním nátěrem Sika® Primer MB lze spotřebu produktu SikaBond® T-8 Purform® snížit.	
Stékavost	SikaBond® T-8 Purform® se snadno roztírá a zanechává rovnoměrné stopy po stěrce.	
Teplota vzduchu v okolí	+5 °C min. / +35 °C max.	
Relativní vzdušná vlhkost	30 % až 90 %	
Teplota podkladu	+5 °C min. / +35 °C max. Minimálně +3 °C nad teplotou rosného bodu	
Obsah vlhkosti v podkladu	Přípustná vlhkost podkladu bez nátěru Sika® Primer MB (standardní nanášení): < 5 % CM Přípustná vlhkost podkladu při použití přípravku Sika® Primer MB (jako doplňkové hydroizolační vrstvy): < 3 % CM	
Rychlost vytvrzení	~4,0 mm / 24 hodin (+23 °C / 50 % relativní vlhkosti) *Firemní postup společnosti Sika v oblasti kvality	
Čas vytvoření povrchové kůže / čas pro pokládku	Zpracovatelnost	~45 min (CQP 019-1)
	Pochozí	~8 hodin
	Nanášení druhé vrstvy (spojovací)	~8–16 hodin
	Plně vytvrzené	~24–48 hodin
Doba vytvrzování závisí na podmínkách prostředí a podkladu, tloušťce lepicí vrstvy a typu dřevěné podlahy. Uvedené doby vytvrzování byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti 50 %.		

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Bezpečnostní list
- Tabulka přípravy

OMEZENÍ

- Aby bylo možné s lepidlem dobře pracovat, musí mít teplotu +15 °C.
- Pro správné vytvrzení lepidla je nezbytná dostatečná relativní vlhkost.
- Nepřidávejte prostředky pohlcující vlhkost.
- Nežředte vodou ani ředidlem.
- Před použitím nemíchejte.
- Nepoužívejte jako lepidlo pro vertikální aplikace, zejména při lepení velkých a těžkých desek. Je možné lepit nízké pásy.
- Nepoužívejte na polyethylen (PE), polypropylen (PP), polytetrafluorethylen (PTFE / Teflon) a některé plastifikované syntetické materiály. Doporučujeme provést předběžné zkoušky nebo se obrátit na technickou podporu společnosti Sika®.
- Nelepte dlaždice větší než 60 x 60 cm.
- Elastická hydroizolační vrstva SikaBond® T-8 Purform® nesmí být pokryta tuhými lepidly na obklady na bázi cementu.
- Některé základní nátěry mohou negativně ovlivnit přilnavost přípravku SikaBond® T-8 Purform® (doporučujeme provést předběžné zkoušky).
- Nevystavujte nevytvrzený přípravek SikaBond® T-8 Purform® působení přípravků obsahujících alkohol, protože by to mohlo narušit vytvrzovací reakci.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Podklad musí být čistý, suchý, pevný a homogenní, bez olejů, mastnoty, prachu a volných či drobných částic. Je třeba odstranit nátěry, cementový mlíko a jiné špatně přilnavé nečistoty.
- Betonové a/nebo cementové potěry je nutné zbrousit do roviny, aby vznikl hladký povrch bez jakýchkoli nerovností. Veškeré mezery a dutiny vyplňte vhodnými opravnými nebo vyrovnávacími prostředky pro podlahy, které jsou kompatibilní se systémem Sika®. Povrch očistěte průmyslovým vysavačem.
- Anhydritové potěry je nutné zbrousit do roviny, aby byl povrch hladký a bez jakýchkoli nerovností. Případné dutiny nebo prohlubně vyplňte vhodnými opravnými nebo vyrovnávacími prostředky na podlahy kompatibilními se systémem Sika®. Krátce před zahájením lepení podlahy povrch důkladně vyčistěte průmyslovým vysavačem.
- Stříkaný litý asfalt je nutné opatřit epoxidovým základním nátěrem, jako je například Sikafloor®-150 nebo Sika® Primer MB. Nepoužívejte akrylové základní nátěry.
- Glazované keramické dlaždice a staré stávající kera-

mické dlaždice je nutné odmastit a vyčistit přípravkem Sika® Aktivator-205, případně je třeba povrchy dlaždic zbrousit a poté důkladně vyčistit průmyslovým vysavačem.

- Přípravek SikaBond® T-8 Purform® lze použít bez základního nátěru na betonové, cementové a anhydritové potěry, dřevotřískové desky, betonové a keramické dlaždice.
- V případě nanášení na masticový asfalt, cementové podlahy s nadměrným obsahem vlhkosti a při aplikaci na staré zbytky lepidla nebo na nestabilní podklady použijte Sikafloor®-150 nebo Sika® Primer MB.

APLIKACE

- SikaBond® T-8 Purform® se nanáší ve dvou vrstvách. První vrstva slouží k hydroizolaci, druhá k lepení.
- Pro hydroizolační vrstvu: naneste přípravek SikaBond® T-8 Purform® rovnoměrně v tloušťce 1,5 až 2,0 mm tak, aby povrch byl hladký.
- Pro spojovací vrstvu: jakmile je možné po první vrstvě chodit (po cca 8 hodinách, v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději však po 16 hodinách), je třeba druhou vrstvu rovnoměrně nanést zubovou stěrkou (zuby 4 x 4 x 4 mm (typ C1) nebo 3 x 3 x 3 mm (typ C3)) v tloušťce 1,5 až 2,0 mm. Podklad pevně přitlačte do lepidla tak, aby byla jeho spodní strana zcela pokryta lepidlem. Tento postup je nutné dokončit do 45 minut (v závislosti na klimatických podmínkách).
- Pokud dojde k překročení doby čekání mezi první a druhou vrstvou (>16 hodin) a/nebo pokud byla první vrstva znečištěna, je nutné první vrstvu znovu aktivovat a/nebo očistit přípravkem Sika® Cleaner-205.
- Čerstvé, ještě nevytvrzené zbytky lepidla na podkladu je nutné okamžitě odstranit čistým hadříkem a v případě potřeby očistit přípravkem Sika® Remover-208. Před použitím otestujte povrchy dlaždic z hlediska kompatibility s přípravkem Sika® Cleaner-208.
- Pro spáry mezi dlaždicemi použijte elastický tmel (např. tmely Sikaflex®).
- Na SikaBond® T-8 Purform® lze po 8 hodinách šlapat a úplné vytvrzení nastává po 24–48 hodinách (v závislosti na okolních podmínkách a tloušťce lepicí vrstvy).

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Všechny nástroje a aplikační pomůcky očistěte ihned po použití přípravkem Sika® Remover-208. Po vytvrzení lze zbytky materiálu odstranit pouze mechanicky. K očištění rukou použijte utěrky Sika® Cleaning Wipes-100 nebo jiné čisticí utěrky vhodné pro tento účel.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

SikaBond® T-8 Purform®
Říjen 2026, Verze 01.01
020513010000000113

SikaBondT-8Purform-cs-CZ-(10-2026)-1-1.pdf

