



PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Ucrete® BCR

Vysoce odolný renovační nátěr pro systémy Sika® Ucrete® DP-R a Sika® Ucrete® CS-R

POPIS PRODUKTU

Sika® Ucrete® BCR je barevná, nanášená v tekutém stavu maltová hmota určená k renovaci povrchů. Lze ji použít na všech stávajících podlahových systémech Sika® Ucrete®. V rámci podlahových systémů Sika® Ucrete® DP-R a Sika® Ucrete® CS-R je zcela zakryta kamenivem.

POUŽITÍ

Sika® Ucrete® BCR může být použit pouze proškolenými aplikátory

Sika® Ucrete® BCR se používá jako základní vrstva při renovaci podlahových systémů Sika® Ucrete®.
Upozornění:
Tento výrobek smí používat pouze zkušení odborníci.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odborná instalace prováděná řádně proškolenými a certifikovanými montéry
- Obnovuje a zlepšuje protiskluznost a vzhled stávajících podlah Sika® Ucrete®
- Vhodné pro nanášení na jakoukoli stávající podlahovou vrstvu Sika® Ucrete® s minimálním navýšením tloušťky
- Zachovává fyzickou odolnost stávajících podlah bez jakýchkoli kompromisů
- Pigmentováno tak, aby odpovídalo barvě následujícího krycího nátěru

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WH-FC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificate No. IACG-321-01-01-2023

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Hybrid polyuretan-cement na vodní bázi
Balení	12.88 kg Dostupné varianty balení najdete v aktuálním ceníku.
Skladovatelnost	Vždy se řiďte datem minimální trvanlivosti uvedeným na jednotlivých obalech.
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchém prostředí při teplotách v rozmezí +5 °C až +30 °C. Vždy se řiďte pokyny na obalu. Informace o bezpečné manipulaci a skladování naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.

TECHNICKÉ INFORMACE

Tahová přídržnost	> 2.0 N/mm ² (porušení v betonu)	(EN 1542)
Chemická odolnost	Laboratorně stanovená odolnost vůči mnoha jednotlivým chemikáliím. Než budete pokračovat, obraťte se na technickou podporu společnosti Sika a vyžádejte si konkrétní informace.	

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	2.0-3.0 kg/m ²	
Teplota produktu	Maximum	+25 °C
	Minimum	+15 °C
Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+25 °C
	Minimum	+15 °C
Rosný bod	Dávejte pozor na kondenzaci. Podklad a nanesený, ještě nevytvrzený produkt musí mít teplotu alespoň o +3 °C vyšší než je rosný bod, aby se snížilo riziko kondenzace nebo vzniku výkvětů na povrchu naneseného produktu. Nízké teploty a vysoká vlhkost zvyšují pravděpodobnost vzniku výkvětů.	
Teplota podkladu	Maximum	+25 °C
	Minimum	+12 °C
Čekací doba / přetíratelnost	Teplota podkladu	Čekací doba
	+12 °C	16 hodin
	+15 °C	4 hodiny (se Sika® Ucrete® Accelerator)
Poznámka: Časy jsou přibližné a budou záviset na měnících se podmínkách okolí a podkladu.		

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) - povinné školení
Od 24. srpna 2023 je před průmyslovým nebo profesionálním použitím tohoto výrobku vyžadováno odpovídající školení. Další informace a odkaz na školení naleznete na adrese <https://cze.sika.com/cs/industry/rady-tipy/skoleni-pu-produkty.html>.



INSTRUKCE PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA PODKLADU

DŮLEŽITÉ

Zkrácená životnost v důsledku nesprávného řešení trhlin

Nesprávné posouzení a ošetření trhlin může vést ke zkrácení životnosti a vzniku reflexních trhlin.

1. U statických trhlin se ujistěte, že jejich šířka je vhodná pro nanášení vrstvy Sika® Ucrete® BCR.
2. U dynamických trhlin se ujistěte, že rozsah pohybu nepřesahuje mezní hodnotu, kterou Sika® Ucrete® BCR umožňuje.

OPRAVA SPÁR A TRHLIN

Stavební spáry a stávající statické povrchové trhliny v podkladu je třeba před nanášením plné vrstvy předem ošetřit. Použijte pryskyřice Sikadur® nebo Sikafloor®. Podklady musí být čisté, suché a bez nečistot, jako jsou špína, olej, mastnota, nátěry, cementový mléko, povrchové úpravy a volný drobný materiál.

MECHANICKÁ PŘÍPRAVA PODKLADU

1. Povrch připravte pomocí vakuového tryskání, frézování betonu, pískování nebo broušení, aby vznikl čistý a pevný podklad s vhodným profilem pro nanášení pryskyřičné povrchové úpravy.
2. Před nanášením výrobku odstraňte z povrchu, na který se má výrobek nanášet, veškerý prach, volné a drobné částice pomocí průmyslového vysavače.

Další informace o produktech určených k vyrovnávání a opravám vad získáte u technické podpory společnosti Sika®.

PŘÍPRAVA NECEMENTOVÝCH PODKLADŮ

Informace o přípravě necementových podkladů získáte u technické podpory společnosti Sika®.

APLIKACE

Aplikaci musí provést řádně proškolený a certifikovaný aplikátor systému Sika® Ucrete®.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sika® Ucrete® BCR

Říjen 2026, Verze 01.01

020814020020000088

SikaUcreteBCR-cs-CZ-(10-2026)-1-1.pdf

