



ZÁKLADNÍ SORTIMENT ASFALTOVÝCH PÁSŮ



STAVÍME NA DŮVĚŘE



ZÁKLADNÍ SORTIMENT ASFALTOVÝCH

		SikaShield®	PŮVODNÍ NÁZEV	TYP PÁSU	MONTÁŽ
OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY	LEHKÉ	SikaShield® OX10 A330H CZ	A 330H	separační, provizorní	přibití, volná pokládka
		SikaShield® OX12 S CZ 1,3 mm	R 13	separační (dřevo)	přibití (nenatavitelný)
		SikaShield® OX12 S CZ 2 mm	R 20	separační (dřevo)	přibití (nenatavitelný)
	KLASIKÉ OXIDOVANÉ	SikaShield® OX12 S V60 PLUS CZ 3,5 mm	BITAGIT 35 mineral	podkladní	natavení
		SikaShield® OX12 S V60 CZ 3,5 mm	PARABIT V S35	podkladní	natavení
		SikaShield® OX13 S G200 CZ 4 mm	PARABIT G S40	podkladní, proti radonu	natavení
		SikaShield® OX13 S G200 PLUS CZ 4 mm	SKLOBIT 40 mineral	podkladní, proti radonu	natavení
		SikaShield® OX11 S AL+V CZ 3,5 mm	PARABIT AL+V S35	parozábrana, proti radonu	natavení
		SikaShield® OX11 S AL+V CZ 4 mm	PARABIT AL+V S40	parozábrana, proti radonu	natavení
			ASPA BIT G S40	podkladní, proti radonu	natavení
			ASPA BIT V S35	podkladní	natavení
			ASPA BIT AL+V S40	parozábrana, proti radonu	natavení
MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY	KLASIKÉ NATAVITELNÉ	SikaShield® E77 S PV -25 CZ 4 mm	ELASTODEK 40 SPECIAL mineral	podkladní, proti radonu	natavení
		SikaShield® E77 MG PV -25 CZ 4,2 mm	ELASTODEK 40 SPECIAL dekor	vrchní	natavení
		SikaShield® E77 MG PV -25 CZ 5,2 mm	ELASTODEK 50 SPECIAL dekor	vrchní i 1-vrstvý	natavení
		SikaShield® E57 S PV -15 CZ 4 mm	ELASTODEK 40 STANDARD mineral	podkladní	natavení
		SikaShield® E57 MG PV -15 CZ 4,2 mm	ELASTODEK 40 STANDARD dekor	vrchní	natavení
		SikaShield® E73 S G200 -25 CZ 4 mm	SKLODEK 40 SPECIAL mineral	podkladní, proti radonu	natavení, mech. kotvení
		SikaShield® E73 PE G200 -25 CZ 4 mm	SKLODEK 40 SPECIAL PE	podkladní, proti radonu	natavení, mech. kotvení
		SikaShield® E73 MG G200 -25 CZ 4,2 mm	SKLODEK 40 SPECIAL dekor	vrchní	natavení
		SikaShield® E53 S G200 -15 CZ 4 mm	SKLODEK 40 STANDARD mineral	podkladní, proti radonu	natavení, mech. kotvení
		SikaShield® E53 PE G200 -15 CZ 4 mm	SKLODEK 40 STANDARD PE	podkladní, proti radonu	natavení, mech. kotvení
			ASPA ELAST 4500 šedý -15	vrchní	natavení
			ASPA ELAST G S4000 mineral -15	podkladní, proti radonu	natavení, mech. kotvení
	SPECIÁLNÍ	SikaShield® E63 S SA G200 -20 CZ 3 mm	PARAELAST FIX G30	podkladní, proti radonu	nalepení za studena
		SikaShield® E62 PE SA GRID -20 CZ 2,8 mm	PARAELAST FIX PE	podkladní	nalepení za studena
		SikaShield® VB E61 S SA AL+V -20 CZ 2,6 mm	PARAELAST FIX AL	podkladní, proti radonu	nalepení za studena
		SikaShield® VB E61 SA AL+GRID -20 CZ 0,8 mm	PARAELAST FIX VB GRID	parozábrana	nalepení za studena
		SikaShield® VB E51 S AL+V -15 CZ 3,5 mm	PARAELAST AL+V S35	podkladní, proti radonu	natavení
		SikaShield® VB E51 S AL+V -15 CZ 4 mm	PARAELAST AL+V S40	podkladní, proti radonu	natavení
		SikaShield® E67 MG SA Kombi PV -20 CZ 4,6 mm	PARAELAST FIX KOMBI 46 šedý	vrchní 1-vrstvý, samolep.	nalepení za studena
		SikaShield® E77 MG MONO PV -25 CZ 5,2 mm	PARAELAST PV250 MONO 50 special dekor šedý	vrchní 1-vrstvý	natavení, mech. kotvení
		SikaShield® E73 MG FR G200 -25 CZ 4,2 mm	PARAELAST ANTIFIRE GS40 šedý B _{roof} (t3)	vrchní protipožární	natavení
		SikaShield® E73 MG FR G200 -25 CZ 5,2 mm	PARAELAST ANTIFIRE GS50 šedý B _{roof} (t3)	vrchní protipožární	natavení
		SikaShield® EP 5 PLUS ard WF flam		vrchní pás pro zelené střechy	natavení

PÁSŮ

OMEZENÍ PRO MONTÁŽ	NOSNÁ VLOŽKA, PLOŠNÁ HMOTNOST (g/m²)	TLOUŠŤKA ± 0,2 (mm)	HORNÍ ÚPRAVA posyp-fólie	SPODNÍ ÚPRAVA posyp-fólie	PEVNOST V TAHU (N/50 mm)	TAŽNOST PODÉLNĚ/ PŘÍČNĚ (%)	OHEB-NOST (°C)	STÉKA-VOST (°C)	ROZMĚR ROLE (m)	HMOT-NOST ROLE (kg)	POČET ROLÍ na paletě
≥ +5 °C	H 330	0,65 kg/m²	bez úpravy	bez úpravy		2 / 2 ± 1	-	-	1 x 30	18	30
≥ +5 °C	V 60	1,3	jemnozrnný	jemnozrnný	350/300 ± 100	4 / 4 ± 2	0	70	1 x 20	28	20
≥ +5 °C	V 60	2,0	jemnozrnný	jemnozrnný	500/350 ± 100	4 / 4 ± 2	0	70	1 x 10	23	24
≥ +5 °C	V 60	3,5	jemnozrnný	PE fólie	500/350 ± 100	4 / 4 ± 2	0	70	1 x 10	43	20
≥ +5 °C	V 60	3,5	jemnozrnný	PE fólie	500/350 ± 100	4 / 4 ± 2	0	70	1 x 10	45	20
≥ +5 °C	G 200	4,0	jemnozrnný	PE fólie	1500/2000 ± 400	7 / 7 ± 3	0	70	1 x 7,5	39	20
≥ +5 °C	G 200	4,0	jemnozrnný	PE fólie	1400/1800 ± 400	7 / 7 ± 3	0	70	1 x 7,5	39	20
≥ +10 °C	AL+V	3,5	jemnozrnný	PE fólie	450/300 ± 100	4 / 4 ± 2	0	70	1 x 10	42	20
≥ +10 °C	AL+V	4,0	jemnozrnný	PE fólie	450/300 ± 100	4 / 4 ± 2	0	70	1 x 7,5	38	20
≥ +5 °C	G 200	4,0 ± 0,3 mm	jemnozrnný	PE fólie	1400/1800 ± 400	7 / 7 ± 3	0	70	1 x 7,5	39	20
≥ +5 °C	V 60	3,5 ± 0,3 mm	jemnozrnný	PE fólie	500/350 ± 100	4 / 4 ± 2	0	70	1 x 10	46	20
≥ +10 °C	AL+V	4,0 ± 0,3 mm	jemnozrnný	PE fólie	550/350 ± 100	4 / 4 ± 2	0	70	1 x 7,5	39	20
≥ -5 °C	PV 200	4,0	jemnozrnný	PE fólie	1100/800 ± 250	50 / 50 ± 10	-25	100	1 x 7,5	34	20
≥ -5 °C	PV 200	4,2	břidličný hrubozrný	PE fólie	1100/800 ± 250	50 / 50 ± 10	-25	100	1 x 7,5	36	20
≥ -5 °C	PV 200	5,2	břidličný hrubozrný	PE fólie	1200/900 ± 200	50 / 50 ± 10	-25	100	1 x 5	30	24
≥ 0 °C	PV 200	4,0	jemnozrnný	PE fólie	1100/800 ± 250	50 / 50 ± 10	-15	90	1 x 7,5	34	20
≥ 0 °C	PV 200	4,2	břidličný hrubozrný	PE fólie	1100/800 ± 250	50 / 50 ± 10	-15	90	1 x 7,5	36	20
≥ -5 °C	G 200	4,0	jemnozrnný	PE fólie	1400/1600 ± 400	12 / 12 ± 5	-25	100	1 x 7,5	34	20
≥ -5 °C	G 200	4,0	PE fólie	PE fólie	1400/1600 ± 400	12 / 12 ± 5	-25	100	1 x 7,5	34	20
≥ -5 °C	G 200	4,2	břidličný hrubozrný	PE fólie	1400/1600 ± 400	12 / 12 ± 5	-25	100	1 x 7,5	36	20
≥ 0 °C	G 200	4,0	jemnozrnný	PE fólie	1400/1600 ± 400	12 / 12 ± 5	-15	90	1 x 7,5	34	20
≥ 0 °C	G 200	4,0	PE fólie	PE fólie	1400/1600 ± 400	12 / 12 ± 5	-15	90	1 x 7,5	34	20
≥ 0 °C	GRID	4,5 kg/m² ± 5%	břidličný hrubozrný	PE fólie	1100/800	8/8 ± 3	-15	90	1 x 7,5	33,8	20
≥ 0 °C	G 200	4,0 kg/m² ± 5%	jemnozrnný	PE fólie	1400/1600	12 / 12 ± 5	-15	90	1 x 7,5	30	20
≥ +15 °C	G 200	3,0	jemnozrnný	silikonová f.	1400/1600 ± 400	12 / 12 ± 5	-20	90	1 x 10	35	20
≥ +15 °C	GRID	2,8	PE fólie	silikonová f.	1000/1000 ± 250	12 / 12 ± 5	-20	90	1 x 10	37	20
≥ +15 °C	AL+V	2,6	jemnozrnný	silikonová f.	400/250 ± 100	4 / 4 ± 2	-20	70	1 x 10	32	20
≥ +15 °C	AL+GRID	0,8	AL fólie	silikonová f.	500/500 ± 150	4 / 4 ± 2	-20	70	1 x 30	21	20
≥ +5 °C	AL+V	3,5	jemnozrnný	PE fólie	450/250 ± 100	4 / 4 ± 2	-15	70	1 x 7,5	30	20
≥ +5 °C	AL+V	4,0	jemnozrnný	PE fólie	450/250 ± 100	4 / 4 ± 2	-15	70	1 x 7,5	34	20
≥ +15 °C	PV _k 200	4,6	břidličný hrubozrný	silikonová f.	900/600 ± 200	50 / 50 ± 10	-20	100	1 x 7,5	41	20
≥ -5 °C	PV _k 250	5,2	břidličný hrubozrný	PE fólie	1000/900 ± 200	50 / 50 ± 10	-25	100	1,08 x 5	32	20
≥ -5 °C	G 200	4,2	břidličný hrubozrný	PE fólie	1400/1600 ± 400	12 / 12 ± 5	-25	100	1 x 7,5	36	20
≥ -5 °C	G 200	5,2	břidličný hrubozrný	PE fólie	1400/1600 ± 400	12 / 12 ± 5	-25	100	1 x 5	30	24
≥ -5 °C	PV 230	5,2	břidličný hrubozrný	PE fólie	1200/900 ± 200	50 / 50 ± 10	-25	100	1 x 5	30	24

SIKA – KOMPLETNÍ SORTIMENT:



KAMENIVO



MALTOVÉ SMĚSI A LEPIDLA



PODLAHY



IZOLACE STŘECH



PŘÍSADEY DO BETONU



SANACE A OCHRANA
KONSTRUKCÍ




HYDROIZOLACE SPODNÍ
STAVBY



PRŮMYŠLOVÁ LEPIDLA
A TMELY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:



www.sika.cz



Kontakty



Aktuální
ceník

KDO JSME

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení ve 103 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 400 výrobních závodech. Více než 33 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výši 11,2 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.

Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.



SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

sika@cz.sika.com

www.sika.cz

@sikacz

SikaCzechRepublic

SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

