



PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Rugasol® ST

Povrchový zpomalovací prostředek betonu, typ AH dle TL NBM-STB 09 pro provádění vymývaných betonových povrchů v dopravním stavitelství

POPIS PRODUKTU

Sika® Rugasol® ST je povrchový zpomalovač a ošetřovací prostředek v jednom. Používá se zejména pro provádění vymývaných betonových povrchů při výstavbě betonových silnic. Vymývané betonové povrchy jsou extrémně tiché a mají dobrou přilnavost.

POUŽITÍ

- Zejména dopravní plochy s vymývanou betonovou strukturou povrchu
- Jiné vymývané betonové povrchy

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Zpomaluje tuhnutí povrchu betonových desek
 - Umožňuje snadné a čisté kartáčování a/nebo vymývání povrchových malt
- Jemným zdrsněním povrchů dopravním zatížením to znamená:
- Snížení valivého hluku
 - Vylepšenou přilnavost

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Protokol o počáteční zkoušce typu č. B11.09.084.01 vydal MFPA Weimar - splňuje požadavky "Technical delivery conditions for liquefied concrete post-treatment agents" podle TL NBM-StB 09.

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Parafínový vosk, polyol
Balení	kontejner: 900 kg
Vzhled / Barva	Bílá kapalina
Skladovatelnost	V uzavřených kontejnerech minimálně 1 rok od data výroby.
Podmínky skladování	Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. Při vystavení mrazu je disperze neúčinná. Pokud je dodáváno jako volně ložené, použijte čisté nádrže a kontejnery.
Objemová hmotnost	0,99 g/cm ³ při +20°C
Rozpustnost	ve vodě

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Cca 200 g/m ²
Teplota vzduchu v okolí	5 - 35°C

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte.

Aplikujte neředěný rovnoměrně pomocí stříkacího zařízení.

Chyby aplikace lze snadno rozpoznat pomocí bílé barvy.

Různá aplikační množství mohou způsobit nepravidelné hloubky vymývání.

Aplikace musí začít před hydratací cementu a/nebo nejpozději po cca 1 hodině (matná vlhkost).

Před zpracováním odstraňte kaluže; nestříkejte na krvácející beton.

V závislosti na podmínkách může být obecně po přibližně 6 - 20 hodinách vymyt kartáčem nebo proudem vody.

Obecně platí, že hloubky vymývání cca 0,6 až 0,8 mm bude dosaženo při aplikačním množství cca 200 g / m². Předběžné testy jsou vždy nutné! (stanovení potřebného aplikačního množství, včasné namáčení, hloubka vymývání).

Kartáčované povrchy lze chránit pomocí běžného prostředku pro následné ošetření, jako je např. Sika® Post-Treatment Agent NB 100 proti dalším ztrátám odpařováním.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sika® Rugasol® ST

Listopad 2020, Verze 01.01

021405011000000030

SikaRugasolST-cs-(11-2020)-1-1.pdf

