

PRODUKTOVÝ LIST

A 330H

Lehký oxidovaný asfaltový pás

POPIS PRODUKTU

Asfaltem impregnovaná hadrová lepenka

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

POUŽITÍ

- Separální, nebo pojistný pás pod skládané těžké krytiny. Nevhodný pod asfaltové šindele. Provizorní krytina na dřevěném bednění, případně mezilehlý nenatavitelný pás. Omezená vodotěsnost

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Neobsahuje nebezpečné látky
- Lehká konstrukce pásu
- Snadná aplikace

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Oxidovaný asfaltový pás	
Balení	Délka role: 30 m Šířka role: 1 m 30 ks na nevratné paletě 800 x 1200 mm	
Vzhled / barva	Povrchová úprava vrchní	Bez úpravy
	Nosná vložka pásu	Hadrová lepenka – 330 g/m ²
	Typ krycího asfaltu	Oxidovaný, oboustranný
	Povrchová úprava spodní	Bez úpravy

Produktový list

A 330H

Datum vydání: 01/2021

Jedinečný identifikační kód výrobku: 1229

Podmínky skladování	Role se ukládají v dopravních prostředcích zásadně na paletách v originálním balení. Musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být role skladována vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.	
Prohlášení o výrobku	EN 13859-1:2010 Hydroizolační pásy a fólie – definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny.	
Viditelné defekty	Vyhovuje	(EN 1850-1)
Délka	≥ 30 m	(EN 1848-1)
Šířka	≥ 1 m	(EN 1848-1)
Plošná hmotnost	0,650 kg/m ² ± 5%	(EN 1849-1)
Přímost	≤ 20 mm / 10 m	(EN 1848-1)

TECHNICKÉ INFORMACE

Tažnost	Podélná / příčná: 2/2 ± 1 %	(EN 12311-1)
Pevnost v tahu	Podélně: 300 ± 100 N/50mm Příčně: 250 ± 100 N/50mm	(EN 12311-1)
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	Podélná: 60 ± 30 N Příčná: 60 ± 30 N	(EN 12310-1)
Chemická odolnost	Základní odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969	(EN 1847)
Ohebnost za nízkých teplot	NPD	(EN 1109)
Odolnost proti stékání za vyšších teplot	NPD	(EN 1110)
Odolnost proti pronikání vody	Třída W3	(EN 1928)
Reakce na oheň	NPD	(EN 13501-1)
Propustnost pro vodní páry	NPD	(EN 1931)
Umělé stárnutí	Odolnost proti pronikání vody: třída W3 Pevnost v tahu podélná/příčná: 300/250 ± 100 N/50mm Tažnost podélná/příčná: 2/2 ± 1 %	(EN 1296) (EN 1297)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-
Teplota produktu	-

Produktový list

A 330H

Datum vydání: 01/2021

Jedinečný identifikační kód výrobku: 1229



INSTRUKCE PRO APLIKACI

Aplikace přibitím např. k bednění, nebo bodovým, popř. celoplošným lepením. Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět s přesahy min. 10 cm. Během aplikace používejte pracovní ochranné pomůcky.

Před aplikací výrobku doporučujeme prostudovat Návod k použití uložený na www.kvkparabit.com v sekci Ke stažení.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být rovnoměrný, pevný, hladký a zbavený jakýchkoli ostrých výčnělků nebo otřepů, čistý, suchý, bez mastnoty, bitumenu, oleje, prachu a volně ulpívajících částic. V případě potřeby použijte vhodný penetrační nátěr. Řiďte se pokyny uvedenými v datovém listu produktu.

ZAROVNÁNÍ PÁSŮ

Před aplikací jednotlivé role rozviňte, zarovnejte s okraji. Poté znovu role sviňte.

MECHANICKÉ KOTVENÍ

K mechanickému kotvení pásu k podkladu použijte vhodný asfaltový pás a kotevní materiál.

ÚDRŽBA

Pro zachování funkce hydroizolace během životnosti výrobku je vhodné pravidelně kontrolovat jeho stav. Zejména porušení spojů, detaily, klempířských prvků, odtokových částí atd. Dále je vhodné odstranit z povrchu vegetaci, jako je spadané listí, popř. mech.

OMEZENÍ

Zabraňte kontaktu asfaltového pásu s organickými rozpouštědly a materiály z titan - zinku. Zabraňte mechanickému poškození asfaltových pásů během aplikace. V uzavřených prostorech zajistěte během aplikace dostatečný přívod vzduchu.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

Produktový list

A 330H

Datum vydání: 01/2021

Jedinečný identifikační kód výrobku: 1229

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listě.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.