

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sikafloor®-262 AS N

2komponentní, hladký, elektrostaticky vodivý, samonivelační podlahový nátěr

### POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-262 AS N je 2komponentní, samonivelační, barevný nátěr, na bázi epoxidových pryskyřic.

### POUŽITÍ

Sikafloor®-262 AS N může být použit pouze proskolenými aplikátory

Výrobek se používá jako:

- Hladký elektrostaticky vodivý podlahový nátěr

Výrobek se používá pro následující aplikace:

- Automotive provozy
- Elektronické provozy a datová centra
- Farmaceutické provozy
- Skladovací prostory
- Sklady

Výrobek je vhodný pro prostory s citlivou elektronikou jako jsou:

- CNC stroje
- Počítačové místnosti
- Letecké hangáry
- Místnosti pro nabíjení baterií
- Prostory s vysokým rizikem výbuchu

### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Elektrostaticky vodivý
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Dobrá mechanická odolnost
- Snadné čištění a údržba
- Ekonomický
- Nepropustný pro kapaliny
- Pololesklý povrch

### UDRŽITELNÝ ROZVOJ

#### LEED Rating

Sikafloor®-262 AS N splňuje požadavkům LEED EQ Credit 4.2: Low-Emitting Materials: Paints & Coatings SCA-QMD Method 304-91 obsah VOC < 100 g/l.

### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Samonivelační, barevný epoxidový podlahový systém podle EN 1504-2: 2004 a EN 13813, Prohlášení o vlastnostech 02 08 01 02 014 0 000007 2017, certifikováno Oznamujícím subjektem č. 0921, certifikát č. 0921-CPR-2017, označeno CE
- Třída reakce na oheň podle EN 13501-1, Report č. 2007-B-0181/17, MPA Dresden, Germany - Bfl-s1
- Zkouška elektrostatických vlastností podle IEC 61340, SP Institute, Test Report č. F900355:A
- Zkouška kompatibility podle BMW-Standard 09-09-132-5, Polymer Institute, Test Report č.P 5541
- Emise částic - certifikát Sikafloor®-262 AS N CSM Statement of Qualification - ISO 14644-1, třída 4 - Report č. SI 1412-740
- Emise uvolňování plynů - certifikát Sikafloor®-262 AS NF CR: CSM Statement of Qualification - ISO 14644-8, třída 8.0 - Report č. SI 1412-740
- Odolnost proti jiskření podle UFGS-09 97 23, Test report č. P 8625-E, Kiwa Polymer Institut



# INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Epoxid		
Balení	Nádoba - komponent A	21 kg	
	Nádoba - komponent B	4 kg	
	Nádoba - komponent A + komponent B	25 kg	
	Varianty balení viz platný ceník.		
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby		
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu. Informace o bezpečném zacházení a skladování naleznete v platném bezpečnostním listu.		
Vzhled / Barva	<b>DŮLEŽITÉ</b> <b>Zajištění konzistentního barevného sladění</b> Pro dosažení konzistentního barevného sladění se ujistěte, že je výrobek v každé oblasti aplikován ze stejných čísel kontrolních šarží. Komponent A barevná kapalina Komponent B transparentní kapalina  K dispozici je široká škála barev. Kontaktujte prosím zákaznický servis Sika ohledně dostupnosti. <b>Přesné sladění barev</b> Poznámka: Vzhledem k povaze uhlíkových vláken, která zajišťují vodivost, není možné dosáhnout přesné shody barev. U velmi jasných barev (např. žlutá a oranžová) se tento efekt zvyšuje. Poznámka: Pokud je výrobek vystaven přímému slunečnímu světlu, může dojít k určitému odbarvení nebo barevným odchylkám. Tento jev nemá žádný vliv na funkční vlastnosti výrobku.		
Objemová hmotnost	<b>Pryskyřice</b>	<b>Objemová hmotnost při +23 °C</b>	(EN ISO 2811-1)
	Komponent A	1,69 kg/l	
	Komponent B	1,03 kg/l	
	Směs pryskyřice bez plniva	1,53 kg/l	
	Směs pryskyřice s plnivem 1 : 0,3	1,69 kg/l	
Obsah sušiny hmotnostně	~97 %		
Obsah sušiny objemově	~97 %		
<b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>			
Tvrdość Shore D	Vytvrzeno 3 dny při +23 °C	~77	(EN ISO 868)
Odolnost proti obrusu	~100 mg, pryskyřice plněná pískem F34 v poměru 1 : 0,3 (CS10 /1000 g /1000 cyklů) (po 7 dnech při +23 °C)		(EN ISO 5470-1)
Pevnost v tlaku	Vytvrzeno 28 dní při +23 °C (pryskyřice plněná pískem F34 v poměru 1:0,3)	~80 MPa	(EN ISO 604)
Pevnost v ohybu	Vytvrzeno 28 dní při +23 °C (pryskyřice plněná pískem F34 v poměru 1:0,3)	~40 MPa	(EN ISO 178)
Tahová přídržnost	> 1,5 N/mm <sup>2</sup> (porušení v betonu)		(EN 1542)

**Elektrostatické vlastnosti**

Zemní svodový odpor	$R_g < 10^9 \Omega$	(IEC 61340-4-1)
Průměrná hodnota zemnicího odporu	$R_g \leq 10^6 \Omega$	(EN 1081)

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice ATEX 137.

Údaje se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách (např. teplotě, vlhkosti) a měřicím zařízení.

**Teplotní odolnost****DŮLEŽITÉ****Bez současného mechanického a chemického namáhání**

Pokud je produkt vystaven vyšším teplotám do +60 °C, nevystavujte jej současně chemickému nebo mechanickému namáhání, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

**Zatížení**

Krátkodobé - max. 7 dní

**Suché teplo**

+60 °C

**Chemická odolnost**

Laboratorně stanovená odolnost vůči mnoha různým chemikáliím. Před zahájením prací kontaktujte Technický servis Sika pro podrobnější informace.

**APLIKAČNÍ INFORMACE****Poměr míchání**

Komponent A : komponent B (hmotnostně) 84 : 16 (hmotnostně)

**Spotřeba**

<b>Nátěrový systém</b>	<b>Produkt</b>	<b>Spotřeba</b>
Samonivelační vodivá nosná vrstva pro vysoký estetický vzhled (tloušťka vrstvy ~ 1,5 mm)	Sikafloor®-262 AS N plněný Sikafloor® Filler 1	Max. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Pojivo + Sikafloor® Filler 1 Stupeň plnění závisí na teplotě: 1 : 0,1 hm. (2,3 + 0,2 kg/m <sup>2</sup> ) až 1 : 0,2 hm. (2,1 + 0,4 kg/m <sup>2</sup> )
Samonivelační nosná vrstva (tloušťka vrstvy ~ 1,5 mm)	Sikafloor®-262 AS N plněný křemičitým pískem F34	Max. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Pojivo + kř. písek F34 Stupeň plnění závisí na teplotě: 1 : 0,1 hm. (2,3 + 0,2 kg/m <sup>2</sup> ) až 1 : 0,3 hm. (1,9 + 0,6 kg/m <sup>2</sup> )

Poznámka: Údaje o spotřebě jsou teoretické a nepočítají s žádným dodatečným materiálem v důsledku pórovitosti povrchu, profilu povrchu, rozdílů úrovní, plýtvání nebo jakýchkoli jiných odchylek. Pro výpočet přesné spotřeby pro konkrétní podmínky podkladu a navrhované aplikační vybavení naneste výrobek na zkušební plochu.

**Nadměrná tloušťka vrstvy**

Poznámka: Aplikace produktu v tloušťce přesahující jmenovitou tloušťku způsobuje snížení vodivosti.

**Teplota produktu**

Maximum	+30 °C
Minimum	+10 °C

**Teplota vzduchu v okolí**

Maximum	+30 °C
Minimum	+10 °C

**Relativní vzdušná vlhkost**

80 % r.v. max.

**Rosný bod**

Pozor na kondenzaci. Podklad a nevytvrzený nanesený produkt musí být alespoň +3 °C nad rosným bodem, aby se snížilo riziko kondenzace nebo vzniku výkvětu na povrchu naneseného produktu. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují pravděpodobnost vzniku výkvětu.

**Produktový list**

Sikafloor®-262 AS N  
Červen 2022, Verze 02.01  
020811020020000002



Teplota podkladu	Maximum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
Obsah vlhkosti v podkladu	<b>Podklad</b>	<b>Metoda</b>	<b>Obsah vlhkosti</b>	
	Cementové podklady	Sika® Tramex meter	≤ 6 %	
	Cementové podklady	CM - měření	≤ 4 %	
Bez vztlínající vlhkosti dle ASTM (D4263, polyetylenová fólie).				
<b>DŮLEŽITÉ</b>				
<b>Dočasná bariéra proti vlhkosti</b>				
Pokud je vlhkost podkladu naměřená metodou CM > 4 % hmotnostně, použijte dočasnou bariéru proti vlhkosti Sikafloor® Epo-Cem®.				
1. Pro více informací kontaktujte technické oddělení společnosti Sika				
Zpracovatelnost	<b>Teplota</b>	<b>Čas</b>		
	+30 °C	~15 minut		
	+20 °C	~25 minut		
	+10 °C	~40 minut		
Materiál je schopen provozu	<b>Teplota</b>	<b>Pochůznost</b>	<b>Lehké zatížení</b>	<b>Plné zatížení</b>
	+30 °C	~16 hodin	~2 dny	~5 dní
	+20 °C	~24 hodin	~3 dny	~7 dní
	+10 °C	~30 hodin	~5 dní	~10 dní
	Poznámka: Výše uvedené údaje jsou pouze přibližné a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí, především teplotou a relativní vlhkostí vzduchu.			

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## DALŠÍ DOKUMENTACE

- Metodická příručka: Vyhodnocení a příprava podkladů pro aplikaci podlahových systémů
- Metodická příručka: Míchání a aplikace podlahových systémů

## OMEZENÍ

- Všechny hodnoty byly stanoveny s použitím křemičitého písku zrnitosti 0,1-0,3 mm z písku Quarzwerke GmbH Frechen a Sikafloor® Filler 1. Jiný typ křemičitého písku bude mít vliv na produkt, např. stupeň plnění, vyrovnávací vlastnosti a estetiku. Obecně platí, že čím nižší teplota, tím nižší je stupeň plnění.
- Před aplikací vodivého podlahového systému naneste referenční plochu. Tato referenční plocha musí být posouzena a akceptována generálním dodavatelem a zákazníkem.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální,

ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

### SMĚRNICE 2004/42/CE - OMEZENÍ EMISÍ VOC

Podle EU směrnice 2004/42 je maximální přípustný obsah VOC (kategorie IIA / j typ sb) 500 g/l (hodnota 2010).

Maximální přípustný obsah VOC u výrobku Sikafloor®-262 AS N je < 500 g/l.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### VYBAVENÍ PRO APLIKACI

Zvolte nejvhodnější vybavení potřebné pro projekt:

- MÍCHÁNÍ
- Elektrické jednovřetenové míchadlo (300-400 ot./min.)
- Elektrické dvouřetenové míchadlo (> 700 W, 300-400 ot./min.)
- Škrabka
- Čisté míchací nádoby

### APLIKACE

- Vozík na namíchaný materiál
- Velkoplošná škrabka č. 656, ozubené čepele č. 656 a č. 656. 25 ([www.polyplan.com](http://www.polyplan.com))
- Ocelové válce s hroty

## KVALITA PODKLADU

### DŮLEŽITÉ

#### Nesprávné ošetření trhlin

Nesprávné posouzení a ošetření trhlin může vést ke zkrácení životnosti a reflexnímu praskání.

#### OŠETŘENÍ SPÁR A TRHLIN

Stavební spáry a stávající statické povrchové trhliny v podkladu vyžadují před celkovou aplikací produktu předběžné ošetření. Použijte pryskyřice Sikadur® nebo Sikafloor®.

#### STAV PODKLADU

Cementové podklady (beton / potěr) musí být strukturně zdravé a s dostatečnou pevností v tlaku (minimálně 25 N/mm<sup>2</sup>) s minimální pevností v tahu 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

Podklady musí být čisté, suché a zbavené všech kontaminantů jako jsou nečistoty, olej, mastnota, nátěry, cementové mléky, povrchové úpravy a drobný materiál.

### MÍCHÁNÍ

1. Komponent A (pryskyřice) míchejte po dobu ~10 sekund jednovřetenovým míchadlem (300-400 ot./min.).
2. Přidejte komponent B (tužidlo) ke komponentu A. Použijte elektrické míchadlo s dvojitými pádly (300-400 ot./min., > 700 W).
3. Během míchání komponentů A + B postupně přidávejte požadované plnivo nebo kamenivo. Poznámka: Vyvarujte se nadměrného míchání, abyste minimalizovali vnášení vzduchu.
4. Míchejte další 2 minuty, dokud nedosáhnete homogenní směsi.
5. Pro zajištění důkladného promíchání přelijte materiál do čisté nádoby a znovu míchejte nejméně 1 minutu, abyste dosáhli hladké konzistentní směsi.
6. V závěrečné fázi míchání seškrábněte strany a dno míchací nádoby pomocí rovné stěrky nebo špachtle.

### APLIKACE

#### DŮLEŽITÉ

##### Dočasné vytápění

Pokud je nutné dočasné vytápění, nepoužívejte plyn ani olej, naftová nebo jiná fosilní topidla, protože produkují velké množství CO<sub>2</sub> i vodní páry H<sub>2</sub>O, které mohou nepříznivě ovlivnit povrchovou úpravu. Pro vytápění použijte pouze teplovzdušné dmychadlové systémy poháněné elektřinou.

#### DŮLEŽITÉ

##### Provádění předběžných zkoušek

Předběžné zkoušky/zkušební aplikace musí být provedeny a postupy odsouhlaseny všemi stranami před úplnou aplikací projektu.

#### DŮLEŽITÉ

##### Vtisky

Za určitých podmínek - podlahové vytápění nebo vysoké okolní teploty v kombinaci s vysokým bodovým zatížením mohou vést k tvorbě vtisků v pryskyřici.

#### DŮLEŽITÉ

##### Chraňte před vlhkostí

Po aplikaci chraňte produkt před vlhkostí a přímým kontaktem s vodou po dobu nejméně 24 hodin.

### Předpoklady

**DŮLEŽITÉ** Základní nátěr neprosypávejte. Vodivý základní nátěr byl aplikován a zaschl bez lepidlosti po celé ploše.

1. Nalijte namíchaný produkt na povrch. Poznámka: Spotřeba je uvedena v aplikačních informacích.
2. Aplikujte produkt rovnoměrně na povrch ozubenou stěrkou.
3. Pro esteticky vyšší stupeň povrchové úpravy ozubenou stěrkou otočte a uhladte povrch.
4. **DŮLEŽITÉ** Tento proces musí proběhnout do 10 minut od aplikace. Válečkem s hroty převálečujte povrch ve dvou navzájem kolmých směrech.

#### DŮLEŽITÉ

##### Dočasná bariéra proti vlhkosti

Pokud je vlhkost podkladu naměřena pomocí CM-měření > 4 % hmotnostně, použijte dočasnou bariéru proti vlhkosti z materiálu Sikafloor® EpoCem®.

1. Pro více informací kontaktujte technické oddělení Sika.

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Očistěte veškeré použité nářadí a aplikační vybavení ihned po aplikaci pomocí ředidla Sika, typ C (Thinner C). Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

### ÚDRŽBA

Pro zachování vzhledu podlahy po aplikaci je nutné okamžitě odstranit všechny rozlité nečistoty a pravidelně čistit výrobek pomocí rotačních kartáčů, podlahových mycích strojů, vysokotlakých čističů, mycí a vysávacích technikou apod. s použitím vhodných čisticích prostředků a vosků. Viz Metodická příručka pro ochranu a čištění podlahových systémů Sikafloor®.

### MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

### Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



### Produktový list

Sikafloor®-262 AS N  
Červen 2022, Verze 02.01  
020811020020000002

Sikafloor-262ASN-cs-CZ-(06-2022)-2-1.pdf

