

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Aktivator-317

Nová generace aktivátoru pro výměnu automobilového skla

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	Aktivátor na bázi rozpouštědel	
Barva (CQP001-1)	Bezbarvý, čirý	
Aplikační teplota	-5 – 45 °C	
Aplikační metoda	Metoda setřením pomocí bezžmolkové papírové utěrky	
Vydatnost	20 ml/m ²	
Čas odvětrání	-5 až 45 °C	3 minuty
	-20 až -5 °C	10 minut
	maximum	8 hodin
Skladovatelnost	12 měsíců ^A	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Skladovat v uzavřené nádobě na suchém místě do ≤ 25 °C

POPIS

Sika® Aktivator-317 je určen jako specializovaný prostředek předúpravy pro výměnu automobilových skel. Široký schválený rozsah aplikačních teplot umožňuje celoroční použití s jedním standardizovaným procesem předúpravy jak pro mobilní, tak pro dílenské aplikace.

Aplikace se provádí jedním setřením, což snižuje složitost procesu a zkracuje čas aplikace.

VÝHODY

- Celoroční použití, bez nutnosti speciálních postupů pro chladné počasí
- Beze zbytků odstranitelný ze skla i laku
- Krátká doba odvětrání (flash-off)
- Proces aplikace pouze setřením
- Rychlá, čistá a snadná aplikace

OBLASTI POUŽITÍ

Sika® Aktivator-317 je předúprava vyvinutá pro výměnu automobilových skel na trhu náhradních dílů (aftermarket). Lze jej aplikovat při teplotách až do -5 °C bez nutnosti dalších technologických kroků.

Široký specifikovaný rozsah aplikačních teplot v kombinaci s krátkou dobou odvětrání (flash-off) umožňuje použití jak při mobilních, tak i dílenských instalacích.

Tento produkt je určen pouze pro zkušené profesionální uživatele.

Sika® Aktivator-317 je vhodný pouze pro aplikace při výměně automobilových skel.

ZPŮSOB APLIKACE PENETRACE

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený tuků, olejů, prachu a další kontaminace. Adheze podkladů může být zlepšena kombinací různých procesů předúprav, jako je zdrsňení a čištění před samotnou aplikací aktivátoru.

Aplikace primeru

Nanášejte Sika® Aktivator-317 v malém množství, bez následného stírání.

Navlhčete čistý hadřík bez vláken nebo papírovou utěrku produktem Sika® Aktivator-317 a jedním tahem otřete lepené plochy tak, aby byla celá lepicí plocha ošetřena.

Nanášejte Sika® Aktivator-317 na sklo jedním směrem při nepřetržitém kontaktu. Dokončete tah mírně za počátečním bodem, aby bylo zajištěno kompletní pokrytí lepené oblasti.

Ideální aplikační a povrchová teplota je mezi 15 °C a 25 °C.

Spotřeba a způsob aplikace závisí na konkrétní povaze podkladových materiálů.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Sika® Aktivator-317 reaguje s vlhkostí. Pro zachování kvality produktu je důležité po použití nádobu znovu utěsnit vnitřní plastovou vložkou. Po dokončení předúpravy povrchu je nutné zašroubovat víčko.

Výrobek zlikvidujte přibližně jeden měsíc po otevření.

Nikdy neředěte ani nemíchejte šv(název) s žádnými jinými látkami.

Nesmí se používat k vyhlazování/vyhlazování výrobků ani jako čisticí prostředek.

Při použití na průhledných nebo průsvitných podkladech, jako je plavené sklo, plasty atd., je nutná odpovídající UV ochrana.

DALŠÍ INFORMACE

Výše uvedené informace slouží pouze pro obecnou orientaci. V případě, že potřebujete ověřit vhodnost produktu pro daný výrobek kontaktujte Technické centrum Sika Industry. Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní listy
- Návod k instalaci výměny autoskla pomocí aktivátoru Clear Aktivator Process (bezprimerová aplikace)

INFORMACE O BALENÍ

Plechovka	100 ml
	250 ml
	1000 ml

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Aktivator-317
Verze 02.01 (04 - 2026), cs_CZ
014560013330242184

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



STAVIME NA DŮVĚŘE

