STAVÍME NA DŮVĚŘE

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® MultiSeal

Samolepící asfaltová těsnící páska

POPIS PRODUKTU

Sika® MultiSeal je samolepicí těsnicí páska na bázi asfaltové hmoty s krycí hliníkovou fólií.

POUŽITÍ

Sika® MultiSeal se používá pro opravy, ochranu a utěsňování následujících konstrukcí:
- střech včetně klempířských konstrukcí
- fasádních prvků
- střešních tašek
- střešních žlabů
- komínů a střešních světlíků
- karavanů a přívěsů
- kancelářských kontejnerů
- různých typů vzduchotechnických rozvodů.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Rychlá a snadná instalace
- Lze aplikovat při nízkých teplotách
- Dobrá přilnavost k mnoha stavebním materiálům
- Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
- Velmi dobrá rozměrová stálost při působení tepla
- Velmi dobrá odolnost proti trvalému UV záření
- Lze přetírat většinou běžně používaných nátěrových hmot.

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

TZUS České Budějovice - certifikát č. 204/C5/2018/020-038430 ze dne 20.02.2024.

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Asfaltová páska laminovaná polyesterem vyztuženou hliníkovou fólií.			
Balení	**Délka role**	**Šířka pásky**	**Rolí v krabici**	
	3 m	100 mm	12	
	3 m	200 mm	6	
	10 m	100 mm	3	
	Varianty balení naleznete v aktuálním ceníku			
Barva	Barevné varianty naleznete v aktuálním ceníku			
Skladovatelnost	36 měsíců od data výroby			
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchých podmínkách při teplotách mezi +5 °C a +25 °C. Vždy se řiďte údaji uvedenými na obalu. Informace o bezpečné manipulaci a skladování naleznete v aktuálním bezpečnostním listu výrobku.			
Tloušťka	včetně krycí fólie 1,1 mm			(EN 1849-1)

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	Podélně	≥ 185 N/50 mm	(EN 12311-1)
	Příčně	≥ 200 N/50 mm	
Protažení při přerušení	Podélné	≥ 10 %	(EN 12311-1)
	Příčné	≥ 20 %	
Provozní teplota	Maximum	+70 °C	
	Minimum	-20 °C	

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Teplota podkladu	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA PODKLADU

DŮLEŽITÉ
Změna zabarvení podkladů z přírodního kamene, nátěrů a plastů
V důsledku chemického složení pásky může dojít ke změně zabarvení nátěrů, plastů a přírodního kamene.
1. Nepoužívejte na podklady z přírodního kamene.
2. Před použitím ověřte kompatibilitu plastových nebo natřených podkladů.

Podklady musí být čisté, suché a zbavené nečistot, jako jsou prach, olej, mastnota, nátěry, cementové mléko, povrchové úpravy a uvolněný nesoudržný materiál. Podklad musí mít dostatečnou pevnost, aby odolal namáhání vyvolanému páskou během pohybu.
1. Připravte podklad mechanicky pomocí vhodného broušení, obrušování, rotačního drátěného kartáče nebo jiného podobného zařízení.
2. Kartáčem nebo vysavačem zcela odstraňte ze všech povrchů veškerý prach, nečistoty, uvolněný a nesoudržný materiál.

Výrobek má obecně dobrou přilnavost bez použití primerů nebo aktivátorů k většině suchých, čistých a pevných podkladů. Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte příslušný postup.
NESAVÉ PODKLADY
1. Očistěte a předem upravte podklad přípravkem Sika® Aktivator-205 naneseným čistou utěrkou.
2. Před aplikací pásky ponechte dobu odvětrání delší než 15 minut, ale ne delší než 6 hodin.

APLIKACE

DŮLEŽITÉ
Snížená přilnavost v důsledku vlhkých podkladů
Na savých podkladech může docházet k pronikání vody pod pásku, což může ovlivnit přilnavost.
1. Před aplikací výrobku podklady důkladně vysušte.

DŮLEŽITÉ
Snížená přilnavost v důsledku aplikace nad hlavou při teplotě > +25 °C
Pokud je páska aplikována nad hlavou při vyšších teplotách, může dojít ke snížení její přilnavosti.
1. Nepoužívejte pro aplikace nad hlavou, pokud je provozní teplota > +25 °C.

DŮLEŽITÉ
Snížená přilnavost v důsledku ponoření do vody nebo působení tlaku vody
1. Nepoužívejte pro aplikace trvale ponořené ve vodě nebo vystavené tlaku vody.

DŮLEŽITÉ

Snížená přilnavost, změna zabarvení povrchu nebo lepivost povrchu v důsledku migrace změkčovadel

Migrace změkčovadel z výrobku může vést ke snížení přilnavosti, změně zabarvení povrchu nebo lepivosti povrchu.

1. Před zahájením projektu ověřte kompatibilitu výrobku s podkladem.

Aplikace při nízkých teplotách

Poznámka: Nízké teploty mohou během aplikace snížit přilnavost.

1. Před aplikací zahřejte pásku její manipulací po dobu několika minut.
2. Před aplikací zahřejte podklad pomocí horkovzdušného ventilátoru.
1. Nařežte pásku na požadovanou délku. Poznámka: Přesahy mezi jednotlivými kusy musí být ≥ 50 mm.
2. Odstraňte separační fólii a pásku pevně přitlačte k podkladu pomocí tvrdého přítlačného válečku nebo vhodného nástroje.

PŘETÍRÁNÍ PÁSKY

Horní stranu výrobku s krycí fólií lze přetřít většinou běžných vodou ředitelných nátěrových systémů.
DŮLEŽITÉ Nepoužívejte nátěry na bázi rozpouštědel.
Před zahájením projektu ověřte kompatibilitu nátěrového systému s výrobkem.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Vyčistěte veškeré nářadí a aplikační vybavení ihned po použití petrolejem nebo terpentýnem. Po vytvrzení lze ztvrdlý materiál odstranit pouze mechanicky.
Pro čištění pokožky použijte Sika® Cleaning Wipes-100 a omyjte ji vodou a mýdlem.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz