

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® SealTape F

TĚSNÍCÍ PÁSKA NA PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN

POPIS PRODUKTU

Sika® SealTape F je elastický systémový komponent používán v kombinaci s hydroizolačními produkty Sika® v oblastech kde hrozí vytvoření trhlin (rohy zdí, spoje mezi podlahami a zdmi, potrubí atd.).

POUŽITÍ

Trhliny překlenující a hydroizolační páska, která musí být skombinována s hydroizolačními produkty Sika® v následujících aplikacích:

- Vysoce zatížené komerční nebo privátní mokré provozy
- Chladné skladové prostory, automyčky a cateringové kuchyně
- Bazény a vodní nádrže v kombinaci s keramickým obkladem
- Balkony a terasy

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoká pružnost
- Vysoce pevná
- Jednoduchá aplikace
- Voděodolná a vodotěsná
- Dobrá adheze k hydroizolačním produktům Sika®
- Velmi tenká

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Páska Výztuha	Termoplastické elastomery (TPE) Polypropylén
Balení	Lepicí páska Vnitřní roh Vnější roh Páska na zeď D14 Páska na podlahu Šikmý okraj 20 mm, 28 mm, 38 mm, pravá a levá	Role 25 m / 50 m v balení 20 ks v balení 20 ks v balení 20 ks v balení 10 ks v balení 10 ks v balení
Vzhled / Barva	Žlutá	
Tloušťka	~ 0.66 mm	
Šířka	Lepicí páska	~ 120 mm
Délka	Lepicí páska	~ 25 m / ~ 50 m

Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby při splnění podmínek skladování.
Podmínky skladování	Skladujte pouze v originálním neotevřeném a nepoškozeném balení, při teplotě mezi +5 °C a +30 °C. Skladujte v suchu, chráňte před přímým slunečním zářením.

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	Podélně	≥ 85 N / 15 mm	(DIN EN ISO 527-3)
	Příčně	≥ 15 N / 15 mm	
Protažení	Podélně	≥ 50 %	(DIN EN ISO 527-3)
	Příčně	≥ 200 %	
Vodotěsnost	≥ 1,5 baru		(DIN EN 1928, Procedura B)
Chemická odolnost	Odolné vůči přípravkům, lehkým kyselinám a zásadám a mořské vodě. Pro více informací kontaktujte Technický servis Sika, CZ.		
Vystavení UV záření	≥ 500 hodin		(DIN EN ISO 4892-2)
Ekvivalentní difuzní tloušťka	S _d ≥ 7 m		(DIN EN 1931)
Provozní teplota	-30 °C min. / +90 °C max.		

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Sika® SealTape F je používána v kombinaci s následujícími produkty: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikalastic®-1 K ▪ SikaCeram®-500 Ceralastic (hydroizolační malta) ▪ Sikalastic®-152 ▪ Sikalastic®-220 W (s technickým hodnocením ETAG 022) Pro více informací ohledně produktů Sika® které by mohli být použité v kombinaci se Sika® SealTape F kontaktujte Technický servis Sika CZ.
------------------------	--

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	+5 °C min. / +25 °C max. (podle příslušného systémového listu)
Teplota podkladu	+5 °C min. / +25 °C max. (podle příslušného systémového listu)

INSTRUKCE PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Podklad musí být bezpečný, připraven k zatížení a zbaven oleje, mastnoty, prachu a dalších separačních vrstev.
- Staré podlahy jako keramická dlažba musí být důkladně očištěny a pískovány
- Všechny stopy starých adheziv musí být odstraněny

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

- Sika® SealTape F je vložena do čerstvého hydroizolačního produktu Sika® a uchycena do podkladu pomocí hladítka nebo špachtle.
- Pro umožnění pohybu pásky, může být vytvořena z pásky smyčka.
- Sika® SealTape F musí být aplikována s přesahem min. 5 cm.
- Druhá vrstva hydroizolačního produktu musí být aplikována na vrch Sika® SealTape F.
- Použijte Sika® SealTape F náplast na zeď pouze na instalované potrubí a minimálně 4mm natahovací části musí být v kontaktu s trubkou.
- Sika® SealTape F náplast na podlahu musí být vystřižnutá do vhodného tvaru nůžkami nebo nožem.

OMEZENÍ

- Sika® SealTape F není vhodná pro přímý kontakt s tmely a lepidly na bázi rozpouštědel.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sika® SealTape F
Srpen 2018, Verze 04.01
020404100100000012

SikaSealTapeF-cs-CZ-(08-2018)-4-1.pdf

