



PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-390 ECF N

2-komponentní chemicky odolný elektrostaticky vodivý podlahový nátěr

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-390 ECF N je 2-komponentní, elektrostaticky vodivá, samonivelační epoxidová pryskyřice s vysokou chemickou odolností. Je speciálně navržen pro povrchy v oblastech zabezpečených bariérami proti úniku kapalin kontaminujících spodní vodu.

POUŽITÍ

Sikafloor®-390 ECF N může být použit pouze proškolenými aplikátory

Produkt může být použit jako:

- Hladký elektrostaticky vodivý podlahový nátěr

Poznámka:

- Produkt lze používat pouze pro vnitřní použití.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Přizpůsobuje se pohybu podkladu
- Elektrostaticky vodivý
- Nepropustný pro kapaliny

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- CE značení a Prohlášení o vlastnostech podle EN 13813:2002 — Potěrový pryskyřičný materiál pro vnitřní použití v budovách
- CE značení a Prohlášení o vlastnostech podle EN 1504-2:2004 — Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí — Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu — Nátěr

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	Nádoba Komponent A	20,75 kg
	Nádoba Komponent B	4,25 kg
	Nádoba Komponent A + Komponent B	25 kg sada

Vzhled / Barva	Komponent A	barevná kapalina
	Komponent B	žlutavá, transparentní

Poznámka: Pokud je produkt vystaven přímému slunečnímu záření, může dojít k určitému odbarvení a barevným změnám. To nemá žádný vliv na funkci a výkon nátěru.

Poznámka: Barevné odchylky mohou nastat v důsledku plnění křemičitým pískem nebo vlákny z uhlíkových vláken.

Poznámka: Vzhledem k povaze uhlíkových vláken poskytujících vodivost se mohou vyskytnout povrchové nerovnosti. To nemá žádný vliv na funkci a výkon nátěru.

K dispozici v široké škále barev. Ohledně dostupnosti kontaktujte zákaznický servis Sika.

Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
-----------------	--------------------------

Podmínky skladování

Produkt musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.

Informace o bezpečné manipulaci a skladování najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Objemová hmotnost	Komponent A	~1,66 kg/l	(EN ISO 2811-1)
	Komponent B	~1,05 kg/l	
	Namíchaný produkt	~1,51 kg/l	
Obsah sušiny hmotnostně	100 %		
Obsah sušiny objemově	100 %		

TECHNICKÉ INFORMACE

Tvrdost Shore D	~50 (po 7 dnech při +23 °C)	(EN ISO 868)
Odolnost proti obrusu	~30 mg (CS10 / 1000 g / 1000 cyklů) (po 7 dnech při +23 °C)	(EN ISO 5470-1)
Pevnost v ohybu	~4 MPa (po 7 dnech při +23 °C)	(EN ISO 178)
Tahová přídržnost	> 1.5 N/mm ² (porušení v betonu)	(EN 1542)
Chemická odolnost	Odolný vůči mnoha chemikáliím. Další informace vám poskytne technické oddělení Sika.	
Teplotní odolnost	Krátkodobě, maximum 7 dní	+60 °C

DŮLEŽITÉ

Bez současného současné mechanického a chemického zatížení

Je-li výrobek vystaven vyšším teplotám (do +60 °C), nevystavujte jej současně chemickému a / nebo mechanickému zatížení, protože by mohlo dojít k poškození výrobku.

Elektrostatické vlastnosti	Průměrná hodnota zemnicího odporu	$RG \leq 10^6 \Omega$ to $10^7 \Omega$	(EN 1081)
	Poznámka: Výsledky měření mohou být ovlivněny oděvy proti elektrostatickému výboji, okolními podmínkami, měřicím zařízením, čistotou podlahy a zkušebními personálem.		

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání	Komponent A : Komponent B (hmotnostně)	83 : 17
---------------	--	---------

Spotřeba	Nátěrový systém	Produkt	Spotřeba
	Nosná vrstva - vodorovné povrchy (tloušťka vrstvy ~1,5 mm)	Sikafloor®-390 ECF N	2,5 kg/m ²
	Nosná vrstva - vertikální povrchy (tloušťka vrstvy ~1,5 mm)	Sikafloor®-390 ECF N + 2,5 % až 4 % (hmotnostně) Sika® Extender T	2 × 1,25 kg/m ²
	Nosná vrstva - protiskuzová (tloušťka vrstvy ~2,5 mm)	Sikafloor®-390 ECF N prosypaný do přebyteku karbidem křemíku zrnitosti (0,5–1,0 mm)	1,6 kg/m ² pojiva bez plniva 5–6 kg/m ² karbid křemíku

Poznámka: Tyto údaje jsou teoretické a neumožňují žádný další materiál z důvodu povrchové pórézности, profilu povrchu, rozdílu úrovní, plýtvání nebo jiných vlivů. Aplikujte produkt na zkušební plochu, abyste zjistili přesnou spotřebu pro konkrétní podmínky podkladu a navrhované aplikační vybavení.

DŮLEŽITÉ

Maximální tloušťka vrstvy

Tloušťka nášlapné vrstvy musí být ~ 1,5 mm. Nadměrná tloušťka (více než 2,5 kg/m²) způsobuje sníženou vodivost.

Teplota produktu	Minimum	+10 °C		
	Maximum	+30 °C		
Teplota vzduchu v okolí	Minimum	+10 °C		
	Maximum	+30 °C		
Relativní vzdušná vlhkost	80 % r.v. max			
Rosný bod	Pozor na kondenzaci. Podklad a nevytvrzený aplikovaný produkt musí být minimálně +3 °C nad rosným bodem, aby se snížilo riziko kondenzace nebo výkvětu na povrchu aplikovaného produktu. Nízké teploty a podmínky vysoké vlhkosti zvyšují pravděpodobnost vzniku výkvětu.			
Teplota podkladu	Minimum	+10 °C		
	Maximum	+30 °C		
Obsah vlhkosti v podkladu	<4% hmotnostně (Sika® Tramex meter) Bez vzlínající vlhkosti (ASTM D4263, polyetylenová fólie) Podklad musí být viditelně suchý bez stojaté vody.			
Zpracovatelnost	+10 °C	~60 minut		
	+20 °C	~30 minut		
	+30 °C	~10 minut		
Čekací doba / přetíratelnost	Teplota podkladu	Minimum	Maximum	
	+10 °C	48 hodin	6 dní	
	+20 °C	24 hodin	4 hodiny	
	+30 °C	18 hodin	2 hodiny	
Poznámka: Doby jsou přibližné a budou ovlivněny změnami okolních podmínek, zejména teplotou a relativní vlhkostí.				
Materiál je schopen provozu	Teplota	Pochozí	Lehké zatížení	Plné vytvrzení
	+10 °C	~48 hodin	~6 dní	~14 dní
	+20 °C	~30 hodin	~4 dny	~10 dní
	+30 °C	~20 hodin	~3 dny	~7 dní
Poznámka: Doby jsou přibližné a budou ovlivněny změnami okolních podmínek, zejména teplotou a relativní vlhkostí.				

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Metodická příručka: Hodnocení a příprava povrchů pro podlahové systémy
- Metodická příručka: Míchání a aplikace podlahových systémů

OMEZENÍ

DŮLEŽITÉ

Vtisky

Za určitých podmínek může podlahové topení nebo vysoké teploty okolí v kombinaci s vysokým bodovým zatížením vést k vtiskům do pryskyřice.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

Produktový list

SikaFloor®-390 ECF N

Duben 2021, Verze 02.01

020811020020000231

STAVÍME NA DŮVĚŘE



INSTRUKCE PRO APLIKACI

DŮLEŽITÉ

Důsledně dodržujte instalační postupy

Důsledně dodržujte instalační postupy definované v Metodických příručkách, aplikačních příručkách a pracovních pokynech, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám stavby.

VYBAVENÍ PRO APLIKACI

Aplikační vybavení

Pro aplikaci tohoto produktu doporučujeme zubovou stěrku, jako je: Large-Surface Scraper No. 656, Toothed blades No. 25 (www.polyplan.com)

Míchací zařízení

Elektrické dvoumetrové míchadlo (> 700 W, 300 až 400 ot/min)

KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

Obsah vlhkosti podkladu

Ke stanovení obsahu vlhkosti podkladu lze použít následující zkušební metody:

- Sika®-Tramex meter
- CM měření
- Metoda sušení v troubě

Produkt lze aplikovat na podklady s obsahem vlhkosti <4%. Podklad musí být viditelně suchý bez stojaté vody.

Stav podkladu

Cementové podklady (beton / potěr) musí být konstrukčně zdravé a dostatečně pevné v tlaku (minimálně 25 N / mm²) s minimální pevností v tahu 1,5 N / mm².

Podklady musí být zbaveny všech nečistot, jako jsou špína, olej, mastnota, nátěry, cementové mléko, povrchové úpravy a uvolněný drobný materiál.

MÍCHÁNÍ

1. Míchejte komponent A (pryskyřice) po dobu ~ 30 sekund.
2. Přidejte komponent B (tvrdidlo) do komponentu A.
3. Míchejte komponenty A + B nepřetržitě ~ 3 minuty, dokud nedosáhnete jednotně zbarvené směsi.
4. **(Volitelně)** V případě potřeby postupně přidávejte mezi 2,5% a 4% hmotnosti podlahové pryskyřice Sika® Extender T.
5. Pokud byly přidány další materiály, míchejte další 2 minuty, dokud nedosáhnete jednotné směsi.
6. Pro zajištění důkladného promíchání nalijte materiál do jiné nádoby a znovu promíchejte, abyste dosáhli hladkého a rovnoměrného promíchání.
7. Během závěrečné fáze míchání alespoň jednou seškrábněte strany a dno míchací nádoby hladítkem s plochou nebo rovnou hranou, aby bylo zajištěno úplné promíchání.

APLIKACE

DŮLEŽITÉ

Dočasné vytápění

Pokud je požadováno dočasné vytápění, nepoužívejte ohřivače na bázi plynu, oleje, petroleje nebo jiných fosilních paliv. Ty produkují velké množství oxidu uhličitého i vodní páry, což může nepříznivě ovlivnit povrch. Pro vytápění použijte pouze elektrická horkovzdušná dmychadla.

DŮLEŽITÉ

Provádění předběžných zkoušek

Před úplnou aplikací projektu musí být provedeny předběžné zkoušky / modelové aplikace a musí být dohodnuty postupy se všemi stranami.

Samonivelační nosná vrstva

1. Nalijte namíchaný produkt na podklad. Poznámka: Spotřeba je uvedena v části Aplikační informace.
2. Aplikujte produkt jedním z nástrojů uvedených v části Aplikační vybavení.
3. Abyste dosáhli hladkého povrchu, vyhladte povrch plochou stranou hladítka.
4. Převálečujte povrch ve dvou navzájem kolmých směrech pomocí ocelového válečku s hroty.

Nosná vrstva (svislý povrch)

DŮLEŽITÉ

Je vyžadován Sika® Extender T.

Pro tuto aplikaci je nutný přídatek Sika® Extender T během procesu míchání. Viz spotřeba v Aplikačních informacích.

1. Aplikujte první vrstvu válečkem se spotřebou uvedenou v části Informace o aplikaci.
2. Nechte první vrstvu vytvrdit, jak je uvedeno v Čekací doba na přetírání.
3. Namontujte uzemňovací desky.
4. Aplikujte válečkem vodivý základní nátěr.
5. Nechte vodivý základní nátěr vytvrdit, viz Čekací doba na přetírání vodivého základního nátěru.
6. Aplikujte druhou vrstvu válečkem se spotřebou uvedenou v části Aplikační informace.

Nosná vrstva s protiskluzovou úpravou

1. Nalijte namíchaný produkt na podklad. Poznámka: Spotřeba viz Aplikační informace.
2. Aplikujte produkt jedním z nástrojů uvedených v části Aplikační vybavení.
3. Prosypejte povrch do přebytku karbidem křemíku, jak je uvedeno ve spotřebě.
4. Po vytvrzení materiálu odstraňte přebytečné plnivo průmyslovým vysavačem.

Texturovaný povlak

- Nalijte namíchaný produkt na podklad. Poznámka: Spotřeba je uvedena v Aplikačních informacích.
- Aplikujte produkt ve dvou navzájem kolmých směrech pomocí texturovaného válečku. Poznámka: Jednotlivé povrchové úpravy lze dosáhnout, pokud je během aplikace zachován „mokřý“ okraj.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

SMĚRNICE 2004/42/CE - OMEZENÍ EMISÍ VOC

Podle směrnice EU 2004/42/CE je maximální povolený obsah VOC (produktová kategorie IIA / j typ SB) 500 g/l (limity 2010) pro produkt připravený k použití. Maximální obsah VOC pro produkt připravený k použití je <500 g/l VOC.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

Sikafloor®-390 ECF N
Duben 2021, Verze 02.01
020811020020000231

Sikafloor-390ECFN-cs-CZ-(04-2021)-2-1.pdf

