

PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Pro porézní podklady a přírodní kámen

POPIS PRODUKTU

Sikagard® 792 All-in-One Protect je pokročilý, ošetřovací přípravek určený k zajištění dlouhodobé a vysoce účinné ochrany porézních podkladů a přírodního kamene.

Po nanesení je přípravek zcela neviditelný na světlých a většině porézních podkladů, zatímco na tmavých materiálech může způsobit mírné ztmavnutí. Chrání kámen a dlažbu před skvrnami od většiny běžných kapalin – včetně oleje, benzínu a vody – a zároveň snižuje škody způsobené pronikáním vody a erozí povrchu.

Sikagard® 792 All-in-One Protect navíc pomáhá zabránit ulpívání graffiti na povrchu, čímž výrazně usnadňuje následné čištění při použití vhodných čisticích prostředků. Ošetření zůstává paropropustné, čímž zajišťuje, že hydrotermální vlastnosti struktury nejsou ovlivněny.

POUŽITÍ

Sikagard® 792 All-in-One Protect je vhodný k ochraně fasád, šikmých střech, chodníků, pracovních desek a podlah z porézních přírodních kamenů nebo minerálních podkladů – včetně materiálů bez obsahu křemene – a lze jej nanášet dokonce i na povrchy z měkkého dřeva.

Výrobek lze použít na následující materiály:

- Porézní přírodní kameny, jako je žula, vápenec, mramor atd.
- Rekonstruovaný nebo umělý kámen
- Terakota, včetně cihel a podlahových dlaždic
- Pálené či betonové střešní tašky
- Betonové dlažební kostky, omítky a stěrky na bázi cementu nebo vápna
- Dřevěné prvky

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Speciálně vyvinuto pro ochranu přírodního kamene
- Vhodný pro fasády, střechy a podlahy
- Nehořlavý, s minimálním zápachem
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- Výrazně zvyšuje odolnost proti skvrnám od vody a oleje
- Zajišťuje vysokou úroveň vodoodpudivosti
- Na většině podkladů nemění vzhled ošetřeného povrchu
- Odolný vůči UV záření, nežloutne
- Usnadňuje odstraňování graffiti, pokud je následně použit vhodný čisticí prostředek proti graffiti (použijte podle doporučení výrobce).

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Aktivní látka – polymer bez obsahu fluoru ve vodném roztoku
Balení	Plastový kanystr o objemu 5 l
Vzhled / Barva	Bezbarvá kapalina, která může mít mírně nažloutlou barvu a mírný zákal. Po zaschnutí průhledná.
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby při skladování v neotevřeném a nepoškozeném originálním obalu.
Podmínky skladování	Skladujte na chladném a suchém místě, chráněném před mrazem
Objemová hmotnost	~1,00 g/cm ³ při 20 °C

Produktový list

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Říjen 2026, Verze 04.01

021890150000263185

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Naneste 1 až 3 vrstvy metodou „mokrý do mokrého“. Druhou vrstvu je nutné nanést ještě předtím, než první vrstva zcela zaschne na dotek (cca do 30 minut). Spotřeba závisí na typu a pórovitosti podkladu: ▪ Na podkladech s nízkou porézností obvykle od 25 do 100 ml/m² na vrstvu ▪ Na velmi porézních podkladech obvykle od 50 do 150 ml/m² na vrstvu
Teplota vzduchu v okolí	min. +5 °C max. +30 °C
Rosný bod	Apply Sikagard®-792 All-in-One Protect aplikujte při teplotě nejméně 2 °C nad rosným bodem.
Teplota podkladu	min. +5 °C max. +30 °C
Materiál je schopen provozu	Optimální ochrany je dosaženo po 14 dnech

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

- Přípravek Sikagard®-792 All-in-One Protect se nesmí před použitím ředit.
- Sikagard®-792 All-in-One Protect se nesmí míchat s žádným jiným přípravkem.
- Nevhodné pro nenasákové kamenné povrchy.
- Neaplikujte za deště ani za velmi horkého počasí.
- Tmavé podklady s omezenou savostí vyžadují pečli-
vou aplikaci, aby se zabránilo vzniku šmouh. Vyhněte
se nanášení nadměrného množství přípravku a zajis-
těte, aby byl veškerý přebytek odstraněn ještě před-
tím, než začne zasychat. Po aplikaci otřete povrch
vlhkým hadříkem bez vláken, abyste dosáhli rovno-
měrného povrchu. Pokud na povrchu zaschnou
šmouhy, lze je často odstranit jemným otřením dané-
ho místa čistým, suchým hadříkem.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ- PEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrob-
ky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nej-
novějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální,
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bez-
pečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Podklad musí být čistý, suchý a bez nečistot a prachu.
Je třeba odstranit také veškeré další volné nebo drobi-
vé částice, stávající nátěry či jakékoli jiné nečistoty, ja-
ko jsou oleje, maziva nebo jakékoli zelené či červené
skvrny.

APLIKACE

Sikagard® -792 All-in-One Protect se dodává připravený
k použití, neředit. Uzavřené kanystry před otevřením a
použitím důkladně protřepejte. Nanášejte štětcem ne-
bo válečkem (z vhodné nádoby) nebo vhodným níz-
kotlakým stříkacím zařízením, přičemž dbejte na rov-
noměrné rozložení. Přípravek dobře zapravte do po-
vrchu, aby se dosáhlo maximálního proniknutí. Nene-
chávejte přebytečný materiál na povrchu. V případě
potřeby přebytek setřete vlhkým hadříkem přibližně
30 minut po nanesení. Zajistěte rovnoměrné a důklad-
né pokrytí, zejména na texturovaném kameni, kde je
třeba zabránit „stékání“ přípravku. U fasád a střech
nanášejte zdola nahoru, aby nedocházelo ke stékání
na neošetřené plochy. V závislosti na poréznosti pod-
kladu naneste 1 až 3 vrstvy, přičemž každou další vrst-
vu nanášejte předtím, než předchozí vrstva zcela za-
schne. Nechte zaschnout po dobu 24 hodin, aby došlo
k úplnému zaschnutí.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použitá nářadí musí být ihned po aplikaci očištěna vo-
dou.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Říjen 2026, Verze 04.01

021890150000263185

Sikagard-792All-in-OneProtect-cs-CZ-(10-2026)-4-1.pdf

