

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-140 W Troweling Primer

Spojovací můstek pro systémy SikaScreed® HardTop

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-140 W Troweling Primer je patentovaný spojovací můstek pro systémy SikaScreed® HardTop. Zlepšuje odolnost proti odlupování, prodlužuje dobu aplikace a snižuje závislost na klimatických podmínkách, jako je teplota a vlhkost vzduchu, u následných pryskyřičných nátěrů.

POUŽITÍ

Sikafloor®-140 W Troweling Primer může být použit pouze proškolenými aplikátory

Sikafloor®-140 W Troweling Primer nanesený na SikaScreed® HardTop v tenké vrstvě zvětšuje časový úsek pro přetírání reaktivními podlahovými systémy. V důsledku chemické vazby mezi podkladem a nátěrem je adheze z hlediska odlupování zlepšena přibližně 10krát ve srovnání s neošetřenými systémy. Sikafloor®-140 W Troweling Primer se nastříká na povrch SikaScreed® HardTop bezprostředně před zahájením vyhlazování povrchu. Musí být dobře zapracován do podkladu.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- zvětšuje časový úsek pro následný nátěr
- zlepšuje spojení mezi podkladem a epoxidovými nátěry
- zlepšuje mechanickou pevnost povrchu SikaScreed® HardTop
- bez obsahu rozpouštědel
- není hořlavý

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	epoxidová pryskyřice na vodní bázi	
Balení	9 kg plastový kanystř (2,25 kg komponent A + 6,75 kg komponent B)	
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Skladujte v neotevřeném, nepoškozeném originálním obalu při teplotách mezi +10 °C a +30 °C. Pozor na přímé sluneční světlo a mraz. Před použitím dobře protřepejte.	
Vzhled / Barva	bílá emulze, lehce lepkavá	
Objemová hmotnost	~ 1,04 kg/litr	smíchané (komponent A + komponent B)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání	A : B	1 : 3 hmotnostní díly
Spotřeba	200 - 300 g/m ²	
Teplota produktu	+5 °C min. / +30 °C max.	
Teplota vzduchu v okolí	minimum +10°C / maximum +30°C	
Zpracovatelnost	~ 60 minut (při +20°C) Pozor: Konec doby zpracovatelnosti není viditelný!	

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

MÍCHÁNÍ

Před mícháním komponenty A a B dobře promíchejte. Přidejte komponent A do komponentu B a míchejte přibližně 2 minuty, dokud není dosaženo jednotné směsi.

Důležité: Míchejte pouze tolik materiálu, kolik lze použít během doby zpracovatelnosti!

APLIKACE

Předem namíchaný produkt se nastříká na povrch SikaScreed® HardTop tlakovým rozprašovačem těsně před začátkem vyhlazování povrchu.

Vyhnete se kalužím na povrchu.

Dobře zahladte Sikafloor®-140 W Troweling Primer do povrchu.

Podrobnosti o procesu vyhlazování najdete v technických listech řady SikaScreed® HardTop.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sikafloor®-140 W Troweling Primer
Listopad 2021, Verze 01.02
020811010010000016

Sikafloor-140WTrowelingPrimer-cs-CZ-(11-2021)-1-2.pdf

