

SYSTEMOVY LIST

Sika ThermoCoat® CZ mw

Tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) pro venkovní použití s izolantem z minerální vlny (MW)

POPIS PRODUKTU

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) slouží pro zvýšení tepelného odporu obvodových konstrukcí budov. Není určen pro vodorovné nebo šikmé plochy vystavené působení srážkové vody. Systém ETICS je vyroben jako nenosný prvek. Nepůsobí ke zvýšení stability konstrukcí, na níž je aplikován.

SCHVÁLENÍ

- ETAG 004, vydání 2013
- TZUS PRAHA - ETA-19/0364 ze dne 16/08/2019

INFORMACE O PRODUKTU

Montáž ETICS na konkrétní objekt vyžaduje zpracování projektové dokumentace. Je nutno respektovat fakt, že pokud je dílo realizováno bez projektu, zodpovědnost za správný návrh skladby ETICS ve vztahu k platným předpisům a normám v místě a čase realizace přebírá zhotovitel ETICS. Projektová dokumentace ETICS obsahuje minimálně identifikační údaje o zateplovaném objektu, jednoznačnou specifikaci materiálů s počtem a dimenzí jednotlivých složek zateplení, statické, tepelně technické a požárně technické posouzení navržené skladby, výkresovou dokumentaci, nutnou k jednoznačnému vymezení ploch s konkrétními skladbami ETICS a k určení barevnosti a kvality povrchových úprav jednotlivých fasádních nebo podhledových ploch. Podle potřeby též výkresy atypických detailů ETICS a jeho návazností na stavební konstrukce. Technickou podporu projektantům zajišťuje výrobce ETICS.

Systém Sika ThermoCoat® CZ mw s izolantem z minerální vlny je z hlediska statického návrhu posuzován jako:

1. **lepený ETICS s nebo bez doplňkového mechanického kotvení.** Lepená plocha při tom musí tvořit 100 % povrchu rubu desky.
2. **mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením.** Lepená plocha při tom musí tvořit minimálně 30 % povrchu rubu desky.

Lze jej použít pro dodatečné vnější kontaktní zateplení obvodového pláště objektů s výškovou polohou požárních úseků i nad $h_p \leq 22,5\text{m}$.

Při dodržení skladby podle technické specifikace (viz níže) je systém **Sika ThermoCoat® CZ mw** z požárně technického hlediska klasifikován jako ETICS třídy A2, doplňková klasifikace podle tvorby kouře je s1, doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je d0.

PODKLAD VHODNÝ PRO MONTÁŽ ETICS

Systém **Sika ThermoCoat® CZ mw** lze montovat na beton, lehčený beton a prefabrikáty z nich, neomítané přesné zdivo z cihel, keramických bloků a tvárnic z betonu, pórobetonu nebo lehčených betonů nebo na omítané zdivo.

Technická specifikace nároků na podklad:

Z požárně technického hlediska je nutno zajistit podklad s požární klasifikací **A1** nebo **A2, s2, d0** podle ČSN EN 13 501-1.

Podklad pro ETICS musí být soudržný. Průměrná soudržnost podkladu by zde měla být 200 kPa, nejmenší jednotlivá přípustná hodnota soudržnosti je 80 kPa.

Nejvyšší dovolená hodnota odchylky rovinnosti podkladu pro lepení bez vyrovnávání podkladu je 20 mm/m. Odchylky místní rovinnosti se zjišťují 1 m průměrnou latí.

Nevhodným podkladem pro lepení ETICS jsou kovy, dřevo a materiály na bázi dřeva, sklo, plasty lamináty a živice.

Za nevhodný je mimo výše uvedené nutno též považovat každý podklad, který je znečištěný (např. výkvěty, mastnotou, prachem, nátěry, odbedňovacími prostředky), sprašující nebo bioticky napadený. Podklad v tomto stavu je nutno před montáží systému ETICS sanovat podle pokynů projektové dokumentace.

Za nevhodný podklad pod ETICS je nutno rovněž považovat podklad vykazující vyšší než ustálenou vlhkost, obvyklou pro daný materiál. Podklad v tomto stavu je nutno před montáží systému ETICS sanovat a vysušit podle pokynů projektové dokumentace.

V případech, kdy podklad vykazuje trhliny, je zapotřebí určit příčiny jejich vzniku a rozlišit trhliny neaktivní a aktivní. Neaktivní trhliny v povrchové vrstvě (např. od smrštění omítek) lze ponechat bez úpravy. Průvzdušné neaktivní trhliny je nutno utěsnit. Aktivní trhliny statického původu (např. od dotvarování objektu) se mohou překrýt ETICS až po spolehlivém určení příčin jejich vzniku a sanaci problémového stavu. Aktivní konstrukční dilatační spáry je nutno priznat pomocí dilatačních profilů do fasádního líce.

Technická specifikace skladby ETICS

Technická specifikace systému ETICS Sika ThermoCoat® CZ mw uvedena v ETA č. 19/ 0364.

Skladba systému

funkce součásti	specifikace součásti ETICS Sika ThermoCoat® CZ mw	spotřeba (kg/m ²) (l/m ²)	Objemová/ plošná hmotnost	tloušťka (mm)
Izolační materiál	<p>Izolační výrobek</p> <p>- Desky z minerální vlny – (MW deska podélné vlákno, reakce na oheň A1, nasákavost WS, WL(P), pevnost kolmo k rovině desky TR100 - EN 13 162) a ETA 19/0364 příloha č.1</p> <p>-deska z minerální vlny–pevnost kolmo k rovině desky TR 15- EN 13162 a ETA 19/0364 příloha č.2</p> <p>- deska z minerální vlny dvouvrstvá –pevnost kolmo k rovině desky TR 10- EN 13162 a ETA 19/0364 příloha č.3</p> <p>- deska z minerální vlny jednovrstvá –pevnost kolmo k rovině desky TR 10- EN 13162 a ETA 19/0364 příloha č.4</p>	-	30 - 175 kg/m ³	50 – 300 50 – 240 50 – 240 50 – 240
Související způsob upevnění izolačního materiálu	<p>Lepicí hmota</p> <p>Sika ThermoCoat® -1/3 Mesh Fix <i>stav při dodání:</i> prášek <i>postup přípravy:</i> prášek vyžadující přidavek vody 0,28l/kg <i>hlavní součásti výrobku:</i> portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady</p> <p>Sika ThermoCoat® -1 Flex Fix <i>stav při dodání:</i> prášek <i>hlavní součásti výrobku:</i> portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady</p>	3,0 – 5,0 kg/m ² suché směsi	1450 - 1500 kg/m ³	3 - 10
Mechanická fixace	<p>Plastové talířové hmoždinky</p> <p>ejotherm NTK U EJOT H1 eco, H4 eco Bravoll PTH-KZ 60/8, PTH 60/8-L, PTH-EX KOELNER T FIX-8M, KI-10M, KI-10N KEW TSD-V 8 fisher Termoz 8 N, 8 NZ, CN8 fischer Termofix CF 8 Hilti S8-FV KEW TSD-V 8 Wkret-met LFM pr.8, LFM pr.10 WK THERM pr.8 plastové zatloukácí hmoždinky</p> <p>ejotherm STR U 2G EJOT SDM-T plus Bravoll PTH-S Koelner T FIX-8S, T FIX- 8ST ECO, KI-10NS KEW TSBD 8 Wkret-met eco-drive, eco-drive S, eco-drive W fisher Termoz 8 U, 8 UZ, 8 SV fisher Termoz CS 8-DT110V Hilti D-FV WK THERM S plastové šroubovací hmoždinky</p>	3,0 – 5,0 kg/m ² suché směsi	1450 - 1500 kg/m ³	3 - 10

		Hilti SI-FV plastové nastřelovací hmoždinky			
Základní vrstva	malta základní vrstvy	Malta základní vrstvy Sika ThermoCoat® -1/3 Mesh Fix <i>stav při dodání:</i> prášek <i>postup přípravy:</i> prášek vyžadující přídavek vody 0,28l/kg <i>hlavní součásti výrobku:</i> portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady	3,5 kg/m ² suché směsi	1450 - 1500 kg/m ³	min. 3
	výztuž	Skleněná síťovina pro ETICS VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0x4,5 mm) VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5x3,8 mm) OMFA 117S (rozměry mřížky 4 x 4 mm) OMFA 122 (rozměry mřížky 5 x 5 mm) Valmiera SSA-1363-145 Valmiera SSA-1363-160	-	min.145g/m ² min.160g/m ² 145g/m ² 150 g/m ² 165 g/m ²	0,5
Penetrační nátěr		Sika ThermoCoat® -5 Multi Primer CZ <i>stav při dodání:</i> tekutina připravená k použití <i>postup přípravy:</i> ředění max. 2% hmot. <i>hlavní součásti výrobku:</i> vodná akrylátová disperze, tříděných frakcí plniva, pigmentů a speciálních příměsí	0,2 kg/m ²		0,1 – 0,2
Konečné povrchové úpravy		Sika ThermoCoat® -5 Acryl Top F-1,5, F-2,0 Hlazená struktura max. velikost zrna 1,5 mm max. velikost zrna 2,0 mm <i>stav při dodání:</i> pasta připravená k použití <i>postup přípravy:</i> ředění max. 2% hmot. <i>hlavní součásti výrobku:</i> akrylátová emulze dispergovatelná ve vodě, tříděné frakce plniva, pigmenty a speciální příměsí	2,7-3,7 kg/m ²		dle max. velikosti zrna
		Sika ThermoCoat® -5 Acryl Top R-1,5, R-2,0 Rýhovaná struktura max. velikost zrna 1,5 mm max. velikost zrna 2,5 mm <i>stav při dodání:</i> pasta připravená k použití <i>postup přípravy:</i> ředění max. 2% hmot. <i>hlavní součásti výrobku:</i> akrylátová emulze dispergovatelná ve vodě, tříděné frakce plniva, pigmenty a speciální příměsí	2,5 – 3,0 3,0-3,5 kg/m ²		dle max. velikosti zrna
		Sika ThermoCoat® -5 Silicone Top F-1,5, F-2,0 Hlazená struktura max. velikost zrna 1,5 mm max. velikost zrna 2,0 mm <i>stav při dodání:</i> pasta připravená k použití <i>postup přípravy:</i> ředění max. 2% hmot. <i>hlavní součásti výrobku:</i> silikonová emulze, akrylátová emulze dispergovatelná ve vodě, tříděné frakce plniva, pigmenty, aditiva	2,7-3,7 kg/m ²		dle max. velikosti zrna

	<p>Sika ThermoCoat®-5 Silicone Top R-1,5, R-2,0 max. velikost zrna 1,5 mm max. velikost zrna 2,5mm <i>stav při dodání:</i> pasta připravená k použití <i>postup přípravy:</i> ředění max. 2%hmot. <i>hlavní součásti výrobku:</i> Silikonová emulze, akrylátová emulze dispergovatelná ve vodě, tříděné frakce plniv, pigmenty, aditiva</p>	2,5-3,0 kg/m ²		
	<p>Sika ThermoCoat®-5 Silicone-Silicate Top F-1,5, F-2,0 Hlazená struktura max. velikost zrna 1,5 mm max. velikost zrna 2,0 mm <i>stav při dodání:</i> pasta připravená k použití <i>postup přípravy:</i> ředění max. 2%hmot. <i>hlavní součásti výrobku:</i> Silikonová emulze, draselné vodní sklo, tříděné frakce plniv, pigmenty, aditiva</p>	2,5-3,5 kg/m ²		
	<p>Sika ThermoCoat®-5 Silicone-Silicate Top R-1,5, R-2,0 max. velikost zrna 1,5 mm max. velikost zrna 2,5mm <i>stav při dodání:</i> pasta připravená k použití <i>postup přípravy:</i> ředění max. 2%hmot. <i>hlavní součásti výrobku:</i> Silikonová emulze, draselné vodní sklo, tříděné frakce plniv, pigmenty, aditiva</p>	2,5-3,0 kg/m ²		
Příslušenství	Odpovídá popisu dle č. 3.2.2.5 ETAG 004			

VÝROBCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT

Součást ETICS	Název/typ	Výrobce
Izolant – Desky z pěnového polystyrenu	ISOVER TF PROFI (TR10) Isover TF (TR15), Isover NF 333 (TR80)	Saint-Gobain Orsil s.r.o. Masarykova 197, 517 50 Častolovice, ČR
	NOBASIL FKD (TR15), NOBASIL FKDS (TR10)	Nobasil CZ, s.r.o., ČR
	FKL (TR100), FKL C1 (TR100), FKL C2 (TR100), FKD (TR15), FKD S Thermal (TR10), SMARTwall S C2 (TR10), SMARTwall S C1 (TR10)	Knauf Insulation spol. s.r.o. Bucharova 2641/14 158 00 Praha 5
	PAROC FAS 4 (TR15)	Paroc Polska Sp. zo.o. Ul. Gnieznienska 4, PL-62-240 Trzemeszno
	FASROCK (TR15) FRONTROCK (TR10) Fasrock LL (TR80), Frontrock MAX E (TR10), Frontrock S (TR10)	Rockwool, a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín
Lepicí hmota a hmota základní vrstvy	Sika ThermoCoat®-1/3 Mesh Fix	Sika CZ s.r.o. Bystřická 1132/36, 624 00 Brno, ČR

Mechanická fixace – talířové plastové kotvy Mechanická fixace – talířové plastové kotvy	BRAVOLL , příslušný typ	BRAVOLL spol. s r.o., Sídliště č.p. 696, 394 68 Žirovnice, ČR
	Ejotherm , příslušný typ	EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, D – 57334 Bad Laasphe, BRD
	KOELNER , příslušný typ	TWORZYWASZTUCZNE Krystyna KOELNER, ul. Chrzanowskiego 104, 51 - 147 Wrocław, Polsko
	KEW TSD 8	Kunstofferzeugnisse GmbH Wilthen, Dresdner Str.19 D-02681 Wilthen, Postfach 1155 BRD
	WKRET-MET, příslušný typ	Wkret-met, ul. Wincetego Witosa 170/176, 42-233 Mykanów, Polsko
	Fisher , příslušný typ	fischer international s.r.o. Průmyslová 1833 CZ-250 01 Brandýs nad Labem
	Hilti , příslušný typ	HILTI s.r.o., Uhříněvská 774 252 43 Průhonice
Výztuž – Výztužná sklovláknitá tkanina	VERTEX R 117 A101 VERTEX R 131 A101	SAINT-GOBAIN VERTEX, a.s., Sokolovská 106, 57021 Litomyšl, ČR
	OMFA 117S OMFA 122	OMFA spol. s r.o., Školská 54, 922 41 Drahovce, SR
	Valmiera SSA-1363-SM , 150 g/m²	JCS Valmieras , Lotyšsko
	Valmiera SSA-1363-SM , 165 g/m²	
Penetrační nátěr	Sika ThermoCoat®-5 Multi Primer CZ	Sika CZ s.r.o Bystřická 1132/36, 624 00 Brno, ČR
Akrylátová omítka	Sika ThermoCoat®-5 Acryl Top F-1,5 a F-2,0	Sika CZ s.r.o Bystřická 1132/36, 624 00 Brno, ČR
	Sika ThermoCoat®-5 Acryl Top R-1,5 a R-2,0	
Silikonová omítka	Sika ThermoCoat®-5 Silicone Top F-1,5 a F-2,0	Sika CZ s.r.o Bystřická 1132/36, 624 00 Brno, ČR
	Sika ThermoCoat®-5 Silicone Top R-1,5 a R-2,0	
Silikon silikátová omítka	Sika ThermoCoat®-5 Silicone-Silicate Top F-1.5 a F-2,0	Sika CZ s.r.o Bystřická 1132/36, 624 00 Brno, ČR
	Sika ThermoCoat®-5 Silicone-Silicate Top F-1.5 a F-2,0	
Příslušenství	Zakládací lišty	FACTOR CZ, s.r.o., 415 01 Teplice HPI-CZ, spol. s r.o. LIKOV Lipůvka, spol. s r.o.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

Viz jednotlivé Produktové listy a Technologický předpis systému **Sika ThermoCoat® CZ mw**.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Viz jednotlivé Produktové listy a Technologický předpis systému **Sika ThermoCoat® CZ mw**.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé Produktové listy a Technologický předpis systému **Sika ThermoCoat® CZ mw**

OMEZENÍ

- Výrobek smí být aplikován pouze schválenými a proškolenými aplikátory
- Instalace nebo použití doplňkových produktů může být omezeno na minimální teplotu +5 °C (především lepidla, čističe a pod.). Více informací naleznete v příslušném technickém listu daného produktu.
- Viz jednotlivé Produktové listy a Technologický předpis systému **Sika ThermoCoat® CZ mw**.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto systémovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostních listů, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Varianty obchodních názvů ETICS	
SIKA ThermoCoat CZ mw	
Obchodní název č.2	SIKA ThermoCoat® Mesh Fix CZ mw
pro použití lepicí hmoty a malty základní vrstvy Sika ThermoCoat®-1/3 Mesh Fix	
Obchodní název č.3	SIKA ThermoCoat® Flex Fix CZ mw
pro použití lepicí hmoty Sika ThermoCoat®-1 Flex Fix a malty základní vrstvy Sika ThermoCoat®-1/3 Mesh Fix	

Sika CZ, s.r.o
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
www.sika.cz
Email: sika@cz.sika.com

