

**Technický list**  
Datum vydání 06/2014  
Identifikační č.:  
Verze č. 01  
SikaCare Extra

## SikaCare Extra

Ochranný prostředek, zabraňuje přilnutí malty a betonu, vysoce účinný

---

**Popis výrobku** SikaCare Extra je vysoce účinný přípravek zabraňující přilnutí malty a betonu na stavební zařízení, především na stavbě, v oblasti výroby transportbetonu a prefabrikovaných prvků.

---

**Použití**

- míchací zařízení
- dopravní zařízení
- čerpací zařízení.
- bednění

---

**Výhody** SikaCare Extra je připravený ihned k použití, bez rozpouštědel, na bázi parafínového oleje, s extra silným účinkem.

- vytváří chemicko-fyzikální ochranný film
- SikaCare Extra poskytuje následující výhody:
- nízkoviskozní
  - velmi intenzivní přilnavost
  - zabraňuje ulpívání betonu na povrchu
  - odpuzuje vodu ze svislých povrchů
  - dočasná ochrana proti korozi oceli
  - nenarušuje gumové části
  - příjemně voní

---

**Zkušební zprávy**

---

**Testy**

---

### Údaje o výrobku

---

**Barva** Bezbarvá, lehce nažloutlá kapalina.

---

**Balení**

Kanistr:	5 kg, 25 kg
Sud:	170 kg
Kontejner:	800 kg

Další balení na vyžádání.

---

### Skladování

---

**Podmínky skladování / Trvanlivost** 12 měsíců od data výroby pouze v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech.

Chraňte před přímým slunečním zářením, mrazem a znečištěním.

---

**Technické údaje**



<b>Chemická báze</b>	Parafinový olej.
<b>Rozpusťnost</b>	V organických rozpouštědlech.
<b>Objemová hmotnost</b>	~ 0,85 kg/l při +20 °C

### Aplikační podrobnosti

<b>Spotřeba / Dávkování</b>	1 kg SikaCare Extra vystačí na ošetření plochy: ~ 90 m <sup>2</sup> hladkého povrchu
<b>Aplikace</b>	Aplikací SikaCare Extra vznikne na povrchu velmi tenký neprůhledný film. Aplikujte štětcem, válečkem nebo čistým hadrem. SikaCare Extra aplikujte na důkladně očištěné povrchy zařízení a náčiní po každém ukončení pracovního dne. Přebytečný materiál odstraňte hadrem. Zabraňte nadbytečnému množství přípravku na povrchu zařízení, aby nebyly negativně ovlivněny vlastnosti následně míchaných směsí (např. obsah vzduchu v betonu apod.).

### Platnost hodnot

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.

Detailní informace o zdravotní zavadlosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.

Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

### Bezpečnostní předpisy

- Ochranná opatření
- Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.
  - Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
  - Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.
  - Odstraňování odpadu
  - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
  - Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci
  - Fólie je možné recyklovat.

### Místní omezení

V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu.

### Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky z hlediska vhodnosti pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna národní práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim a našim „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle Sika CZ, s.r.o. tel: +420 516 422 464  
Bystřická 1132/36 fax: +420 546 422 400  
CZ 624 00 Brno e-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
http://www.sika.cz

