

Sikaplan® Walkway

Ochranná fólie

Popis výrobku Sikaplan® Walkway je ochranná fólie vyrobena z měkčeného polyvinylchloridu (PVC) a obsahující stabilizátory a retardanty hoření.

Použití Sikaplan® Walkway je určena na ploché střechy bez zatížení – pochozí typ pro udržbu střech.

Přednosti

- Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům – UV odolná
- Jednoduchá aplikace
- Vynikající svařitelnost
- Vysoká odolnost proti zatížení úderem / nárazem
- Recyklovatelná

Zkušební zprávy TZUS České Budějovice – certifikát č.020 – 036392
 Reakce na oheň podle EN 13501-1: třída E

Údaje o výrobku
Barva Spodní vrstva: šedá,
 Horní vrstva: šedá (RAL cca 7015), cihlově červená (RAL cca 8004).
 Texturovaný povrch (pyramidy).

Balení

tloušťka	délka	šířka	balení	hmotnost role	hmotnost m ²
Sikaplan® Walkway 2,0 mm	10 m	1.00	20 rolí = 200 m ²	24.80 kg	2,48 kg/m ²

Technické údaje

Tloušťka fólie	2 mm (-5%, +10%)	EN 1849-2
Prodloužení při přetržení	15 %	EN 12311-2
Propustnost pro vodu μ	cca 18000	---
Hloubka reliéfu	0.40 mm	---

Skladovatelnost V originálním balení, v suchu, ležící role, chraňte před slunečními paprsky, deštěm a sněhem za teplot +5°C až+30°C. Neskladujte palety na sobě při dopravě nebo skladování.
 Skladovatelnost: 5 roků od data výroby.

Odolnosti Není odolný bitumenům.

Teplotní odolnosti Použití fólie Sikaplan® typ Walkway je omezeno geografickými podmínkami s průměrnou minimální měsíční teplotou -50°C.
 Trvalá teplota okolí během použití je omezena do +50°C.

Aplikace Pokládání a svařování fólie Sikaplan® typ Walkway konzultujte s pracovníkem firmy Sika.



Upozornění / omezení

- Výrobek smí být aplikován pouze schválenými a proškolenými aplikátory.
- Teplotní omezení pro aplikaci fólie Sikaplan® typ Walkway :
teplota podkladu: -30 °C min. / +60 °C max.
teplota prostředí: -20 °C min. / +60 °C max.
- Aplikace dalších produktů jako jsou např. kontaktní lepidla, čističe apod. jsou omezena minimální teplotou +5 °C. Bližší informace naleznete v příslušném technickém listu výrobku.
- Při teplotách pod +5 °C mohou být vyžadována speciální opatření bezpečnostního charakteru nebo národních předpisů.

REACH informace

Bezpečnostní list podle nařízení REACH č.1907/2006, článek 31 není požadován k uvedenému výrobku, pro jeho přepravu, uvedení na trh a použití. Výrobek nemá vliv na životní prostředí v případě správného použití.

Na základě našich současných znalostí tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listiny zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1%.

Platnost hodnot

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.

Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sika.cz.

Bezpečnostní předpisy

Ochranná opatření

- Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.
- Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
- Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.
- Odstraňování odpadu - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předějte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Místní omezení

V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o. tel: +420 546 422 464
Bystrcká 1132/36, fax: +420 546 422 400
CZ 624 00 Brno e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>



Sika

ma