



PRODUKTOVÝ LIST

SikaForce®-300 Primer

Aktivační produkt pro SikaForce® produkty určený pro opravy plastů

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	Aktivační prostředek na bázi rozpouštědel
Barva (CQP001-1)	Bezbarvá, čirá
Aplikační teplota	15 – 30 °C
Aplikační metoda	Sprej
Vydatnost	v závislosti na porositě substrátů 20 ml/m ²
Čas odvětrání	minimum 5 minut maximum 2 hodiny
Skladovatelnost	36 měsíců ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Skladovat v uzavřené nádobě, ve vzpřímené pozici, na suchém místě ≤ 25 °C

POPIS

SikaForce®-300 Primer je bezbarvý, aktivační produkt na bázi rozpouštědel upravující adhezi.

SikaForce®-300 Primer je speciálně formulovaný pro přípravu podkladu pro produkty SikaForce®-301 a SikaForce®-302 pro opravy plastů.

Tento primer vytváří dobrou adhezi bez nutnosti předchozích kroků pro mnoho substrátů.

VÝHODY

- Jednoduchá aplikace sprejováním
- Rychlé vysychání
- Úprava adheze pro širokou škálu plastových substrátů

OBLASTI POUŽITÍ

SikaForce®-300 Primer se používá pro zvýšení adheze při lepení široké škály materiálů z plastů.

V případě použití materiálů náchylných k praskání napětím (ESC) vyhledejte technické oddělení Sika Industry, která provede ověřovací / schvalovací testy.

Tento produkt je vhodný pouze pro profesionální uživatele. Před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami.

PRODUKTOVÝ LIST

SikaForce®-300 Primer

Verze 01.01 (11 - 2023), cs_CZ

014761000013002000

ZPŮSOB APLIKACE PENETRACE

Příprava pro nanesení primeru

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený všech mastnot, olejů, prachu a jiné další kontaminace.

Aplikace primeru

SikaForce®-300 Primer musí se aplikovat mezi 15 °C a 30 °C (produkt, okolí a substrát teplo).

SikaForce®-300 Primer musí být aplikován v tenké a rovnoměrné vrstvě na povrch v krátkých dávkách, aby se zabránilo kapání nebo stékání základního nátěru.

V případě, že ošetřená plocha není slepena během maximální doby odvětrání, je nutné proces aktivace opakovat, ale pouze jednou. Spotřeba a způsob aplikace závisí na konkrétní povaze podkladů.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

SikaForce®-300 Primer obsahuje rozpouštědlo, které může ztížit povrchovou úpravu některých čerstvě nanesených barev. Pro ověření musí být provedeny předběžné zkoušky.

Nikdy neaplikujte SikaForce®-300 Primer na porézní podklady, protože nemusí následně úplně vyschnout, čímž se zabrání lepení nebo tmelení.

V případě potřeby chraňte sousední povrchy krytím.

Nesmí se používat k obrábění/leštění výrobků nebo jako čistící prostředek.

DALŠÍ INFORMACE

Výše uvedené informace slouží pouze pro obecnou orientaci. V případě, že potřebujete ověřit vhodnost produktu pro daný výrobek kontaktujte technické oddělení Sika Industry.

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní listy

INFORMACE O BALENÍ

Aerosol plechovka	200 ml
-------------------	--------

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílu v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.