

SANACE VLHKÉHO ZDIVA

SikaMur®-InjectoCream-100

Sika know-how
z velkých staveb
do Vašich domovů



Použití:

pro téměř všechny typy zdiva:

- zdivo z plných cihel
- kamenné a smíšené zdivo
- zdivo z plyno a pěnosiликátů

Výhody:

- snadná aplikace pomocí pistole (není třeba žádné čerpadlo, minimální riziko špatné aplikace)
- rychlá aplikace (bez dvojnásobného plnění a prodlev mezi pracovními kroky)
- velmi vysoká účinnost (80% aktivní složky)
- přesně definovatelná spotřeba díky vrtaným otvorům
- na vodní bázi, bez rozpouštědel, nehořlavý



Balení: 600 ml monoporce, barva bílá

Spotřeba:

1 balení ošetří uvedenou délku zdiva v poměru k jeho tloušťce:

tloušťka zdiva	100 mm	150 mm	310 mm	470 mm	620 mm	920 mm
hloubka vrtaného otvoru	80 mm	120 mm	280 mm	440 mm	590 mm	890 mm
délka zdiva	8,0 m	5,2 m	2,2 m	1,4 m	1,0 m	0,7 m

Vzorec pro výpočet spotřeby:

	koeficient	x	hloubka vrtu * (m)	x	délka stěny (m)	=	počet balení (600 ml)
vzorový výpočet	1,6	x	0,29 m	x	6 m	=	2,78 tj. 3 balení
	1,6	x		x		=	
	1,6	x		x		=	
	1,6	x		x		=	
	1,6	x		x		=	

* Hloubka vrtu musí být maximálně o 40 mm kratší než tloušťka zdiva.

Sanační omítka

SikaMur®

Sanační omítka umožňující rychlé vysychání vlhkého zdiva

Použití:

- ošetření zdiva nad úrovní aplikace injektážního krému
- součást systému izolace proti vztlínající vlhkosti „**SikaMur®-InjectoCream-100**“
- pro obnovu vnitřních a vnějších omítek poškozených vlhkostí a zasolením zdiva

Vlastnosti a výhody:

- rychlé vysychání vlhkého zdiva díky speciálnímu systému makro a mikropórů
- zadržuje sůl uvnitř pórů
- vysoká difúze vodní páry
- vynikající zpracovatelnost



Spotřeba: cca 25 kg prášku na m² při tloušťce vrstvy 2 cm

Balení: 25 kg, **barva:** šedá.

Hydroizolační stěrka

SikaTop® Seal-107

2-komponentní cementová hydroizolační stěrka

Použití:

- ošetření zdiva pod úrovní aplikace injektážního krému
- součást systému izolace proti vztlínající vlhkosti „**SikaMur®-InjectoCream-100**“
- hydroizolační stěrka pro bazény, nádrže, koupelny a sprchové kouty

Vlastnosti a výhody:

- mírně flexibilní
- jednoduchá aplikace pomocí hladítka
- vynikající přídržnost
- izolace proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody
- ochranná stěrka dle normy ČSN EN 1504-2



Spotřeba: cca 2,0 kg prášku na m² na 1 mm tloušťky vrstvy

Balení: 12,5 kg nebo 31,25 kg, **barva:** šedá nebo bílá.

Příslušenství pro aplikaci

Aplikační pistole Avon MoPo:

- vysoce kvalitní aplikační pistole
- umožňuje aplikaci materiálů balených do sáčků, tzv. monoporcí o objemu až 600 ml
- umožňuje aplikaci materiálů balených v kartuších 300 ml (po vyšroubování modrého tlačného talíře z plastu)
- disponujeme veškerými náhradními díly



Aplikační Hobby set:

- nezbytný doplněk pro aplikaci injektážní hmoty **SikaMur®-InjectoCream-100**
- cenově velmi příznivý nástavec pro hobby použití
- pro hloubky otvorů do 40 cm, hadičku lze vyměnit za delší



Aplikační Profi set:

- profesionální nástavec s nerezovou trubičkou pro aplikaci injektážní hmoty **SikaMur®-InjectoCream-100**
- pro hloubky otvorů do 40 cm, trubičku lze vyměnit za delší



Bližší informace získáte na tel. č.: 546 422 425

e-mail: sikamur@cz.sika.com

www.sikamur.cz

Váš prodejce: