

## PRODUKTOVÝ LIST

# PARAELAST G200 MONO 50 medium dekor

### Speciální modifikovaný asfaltový pás

#### POPIS PRODUKTU

Modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, na horním povrchu pokrytý hrubozrnným posypem a spalitelnou PP folií o šířce 13 cm, na spodním povrchu opatřen spalitelnou folií.

#### POUŽITÍ

- Jednovrstvý vrchní modifikovaný asfaltový pás ve skladbách střech určený, jak pro celoplošné natavení, tak mechanické kotvení.

#### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolnost vůči UV záření
- Vysoká pevnost
- Mechanické kotvení
- Neobsahuje nebezpečné látky
- Výrobek splňuje požadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP)

#### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Osvědčení o shodě řízení výroby – vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech dle ČSN EN 13707. Vydáno Prohlášení o vlastnostech a označeno značkou CE

#### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Chemická báze</b>	Modifikovaný asfaltový pás	
<b>Balení</b>	Délka role: 5 m Šířka role: 1,08 m 24 ks na nevratné paletě 800 x 1200 mm	
<b>Vzhled / barva</b>	Povrchová úprava vrchní	Břidličný posyp přírodní / barevný + podélná PP fólie 13 (±1) cm
	Nosná vložka pásu	Skelná tkanina G-200 g/m <sup>2</sup>
	Typ krycího asfaltu	Modifikovaný elastomery (SBS, syntetickým kaučukem), oboustranný
	Povrchová úprava spodní	PE fólie

#### Produktový list

PARAELAST G200 MONO 50 medium dekor

Datum vydání: 01/2021

Jedinečný identifikační kód výrobku: 0970 (šedý\*)

<b>Podmínky skladování</b>	Role se ukládají v dopravních prostředcích zásadně na paletách v originálním balení. Musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být role skladována vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.	
<b>Prohlášení o výrobku</b>	EN 13707:2004+A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech.	
<b>Viditelné defekty</b>	Vyhovuje	(EN 1850-1)
<b>Délka</b>	≥ 5 m	(EN 1848-1)
<b>Šířka</b>	≥ 1,08 m	(EN 1848-1)
<b>Efektivní tloušťka</b>	5,2 ± 0,2 mm	(EN 1849-1)
<b>Přímost</b>	≤ 10 mm / 5 m	(EN 1848-1)

## TECHNICKÉ INFORMACE

<b>Tažnost</b>	Podélná / příčná: 12/12 ± 5 %	(EN 12311-1)
<b>Pevnost v tahu</b>	Podélně / příčně: 1400/1600 ± 400 N/50mm	(EN 12311-1)
<b>Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)</b>	Podélná / příčná: 400/300 ± 100 N	(EN 12310-1)
<b>Pevnost spoje (smyková)</b>	Podélná / příčná: 820/980 ± 100 N/50mm	(EN 12317-1)
<b>Odolnost proti odlupování ve spojích</b>	Podélná / příčná: 260/220 ± 100 N/50mm	(EN 12316-1)
<b>Odolnost proti statickému zatížení</b>	Metoda A ≥ 15 kg	(EN 12730)
<b>Odolnost proti nárazu</b>	Metoda A ≥ 1500 mm	(EN 12691)
<b>Přilnavost posypu</b>	20 ± 5 %	(EN 12039)
<b>Chemická odolnost</b>	Základní odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969	(EN 1847)
<b>Ohebnost za nízkých teplot</b>	≤ -20 °C	(EN 1109)
<b>Odolnost proti stékání za vyšších teplot ≥ +100 °C</b>		(EN 1110)
<b>Vodotěsnost</b>	≥ 200 kPa	(EN 1928)
<b>Reakce na oheň</b>	Třída E	(EN 13501-1)
<b>Chování při vnějším požáru/system</b>	B <sub>ROOF</sub> (t1)	(EN 13501-5)
<b>Propustnost pro vodní páry</b>	NPD (μ = 20 000)	(EN 1931)
<b>Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě</b>	5 %	(EN 13897)
<b>Rozměrová stálost</b>	≤ -0,3 %	(EN 1107-1)
<b>Umělé stárnutí</b>	Ohebnost / Stékavost: ≤ -15°C / ≥ +90°C Vodotěsnost: ≥ 200 kPa	(EN 1296)

\*) Pro sjednocení odstínu přírodní břidlice se při výrobě dobarvuje petrolejově zelenomodrým odstínem, který vlivem působením UV záření vymizí a zůstane po čase šedý – viz vyjádření na stránkách [kvk.parabit.com](http://kvk.parabit.com)

### Produktový list

PARAELAST G200 MONO 50 medium dekor

Datum vydání: 01/2021

Jedinečný identifikační kód výrobku: 0970 (šedý\*)

STAVÍME NA DŮVĚŘE



---

## APLIKAČNÍ INFORMACE

---

**Teplota vzduchu v okolí** min. -5 °C

**Teplota produktu** min. -5 °C

---

### INSTRUKCE PRO APLIKACI

Typ S natavitelný plamenem hořáku nebo mechanicky kotvený. Podélné spoje doporučujeme provádět s přesahem podélné spalné PP folie a příčné alespoň 12 cm. Během aplikace používejte pracovní ochranné pomůcky.

Před aplikací výrobku doporučujeme prostudovat Návod k použití uložený na [www.kvkparabit.com](http://www.kvkparabit.com) v sekci Ke stažení.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být rovnoměrný, pevný, hladký a zbavený jakýchkoli ostrých výčnělků nebo otřepů, čistý, suchý, bez mastnoty, bitumenu, oleje, prachu a volně ulpívajících částic. V případě potřeby použijte vhodný penetrační nátěr. Řiďte se pokyny uvedenými v datovém listu produktu.

### ZAROVNÁNÍ PÁSŮ

Před aplikací jednotlivé role rozviňte, zarovnejte s okraji. Poté znovu role sviňte.

### MECHANICKÉ KOTVENÍ

Pás lze mechanicky kotvit. Ke kotvení pásu k podkladu použijte vhodný kotevní materiál.

### APLIKACE HOŘÁKEM

K zahřátí spodní strany pásu, kde se nachází spalná PE folie, použijte plynový hořák s dostatečným výkonem. V momentu, kdy spodní strana pásu vlivem zahřátí začne tát, je pás připraven k lepení. Během nahřívání odvíjejte roli. Při správné aplikaci vzniká ve spoji po celé délce pásu a v příčných spojích viditelný výtok asfaltu široký do jednoho cm. U příčného spoje je potřeba horní povrch nahřát tak, aby se ochranný posyp „propadnul“ do krycí asfaltové vrstvy nad nosnou vložkou a zároveň, aby došlo ke správnému nahřátí spodní plochy a spálení PE fólie u přilehlého asfaltového pásu.

### ÚDRŽBA

Pro zachování funkce hydroizolace během životnosti výrobku je vhodné pravidelně kontrolovat jeho stav. Zejména porušení spojů, detaily, klempířských prvků,

odtokových částí atd. Dále je vhodné odstranit z povrchu vegetaci, jako je spadané listí, popř. mech.

### OMEZENÍ

Zabraňte kontaktu asfaltového pásu s organickými rozpouštědly a materiály z titan - zinku. Zabraňte mechanickému poškození asfaltových pásů během aplikace. V uzavřených prostorech zajistěte během aplikace dostatečný přívod vzduchu.

### PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

### MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listě.

### PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

#### Produktový list

PARAELAST G200 MONO 50 medium dekor

Datum vydání: 01/2021

Jedinečný identifikační kód výrobku: 0970 (šedý\*)



STAVÍME NA DŮVĚŘE

