STAVÍME NA DŮVĚŘE

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® MultiSeal T

Samolepící asfaltová těsnící páska

POPIS PRODUKTU

Sika® MultiSeal T je samolepící těsnící páska na bázi modifikovaného asfaltu s hliníkovou fólií na horním povrchu.

POUŽITÍ

Výrobek se používá pro opravy, ochranu a utěsňování:
- střech včetně klempířských prvků
- fasádních prvků
- střešních tašek
- střešních žlabů
- komínů a střešních světlíků
- karavanů a přívěsů
- kancelářských kontejnerů
- různých typů vzduchotechnických rozvodů.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Rychlá a snadná instalace díky samolepicímu výrobku
- Lze aplikovat při nízkých teplotách
- Dobrá přilnavost k mnoha stavebním materiálům
- Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
- Velmi dobrá rozměrová stálost při působení tepla
- Velmi dobrá odolnost proti trvalému UV záření
- Lze přetírat většinou běžně používaných nátěrových hmot.

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

TZUS České Budějovice - certifikát č. 204/C5/2018/020-038430

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Modifikovaný asfalt			
Balení	**Délka role**	**Šířka pásky**	**Rolí v krabici**	
	3 m	100 mm	12	
	3 m	200 mm	6	
	10 m	100 mm	3	
	Varianty balení naleznete v aktuálním ceníku.			
Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby			
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchých podmínkách při teplotách mezi +5 °C a +25 °C. Vždy se řiďte údaji uvedenými na obalu. Informace o bezpečné manipulaci a skladování naleznete v aktuálním bezpečnostním listu výrobku.			
Tloušťka	Včetně krycí fólie 1.5 mm			(EN 1849-1)
Plošná hmotnost	1.5 kg/m2			(EN 1849-1)

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	> 200 N/50 mm	(EN 12311-1)
Vystavení UV záření	Ochranná fólie poskytuje UV stabilitu	

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Teplota podkladu	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA PODKLADU

DŮLEŽITÉ

Změna zabarvení podkladů z přírodního kamene, nátěrů a plastů

Vzhledem k chemickému složení pásky může dojít ke změně zabarvení nátěrů, plastů a přírodního kamene.

1. Nepoužívejte na podklady z přírodního kamene.
2. Před použitím ověřte kompatibilitu plastových nebo natřených podkladů zkouškou.

Podklad musí být pevný, čistý, suchý a zbavený všech nečistot, jako jsou prach, olej, mastnota, cementové mléko, staré tmely a špatně přilnavé nátěry, které by mohly ovlivnit přilnavost pásky.

Podklad musí mít dostatečnou pevnost, aby odolal namáhání vyvolanému páskou během pohybu.

1. K odstranění veškerého nesoudržného materiálu použijte techniky, jako je drátěný kartáč, broušení, otryskání nebo jiné vhodné mechanické nástroje.
2. Před aplikací pásky zcela odstraňte ze všech povrchů veškerý prach, uvolněný a nesoudržný materiál.

Výrobek má obecně dobrou přilnavost k většině suchých, čistých a pevných podkladů bez použití primeru nebo aktivátoru. Pro zlepšení přilnavosti lze použít SikaRoof Primer-600. Pro dosažení optimálních výsledků musí být dodržen následující postup.

NESAVÉ PODKLADY

1. Očistěte a předem upravte podklad přípravkem Sika® Aktivator-205 naneseným čistou utěrkou.
2. Před aplikací pásky ponechte dobu odvětrání > 15 minut (max. 6 hodin).

SAVÉ PODKLADY

1. Pro zvýšení přilnavosti předehřejte beton, pórobeton, cementové omítky, malty a cihelné podklady.

APLIKACE

DŮLEŽITÉ

Snížená přilnavost v důsledku vlhkých podkladů

Na savých podkladech je možné pronikání vody pod pásku, což může ovlivnit přilnavost.

1. Před aplikací výrobku podklad důkladně vysušte.

DŮLEŽITÉ

Snížená přilnavost při aplikaci nad hlavou při teplotě > +25 °C

Pokud je páska aplikována nad hlavou při vyšších teplotách, může dojít ke snížení její přilnavosti.

1. Nepoužívejte pro aplikace nad hlavou, pokud je provozní teplota > +25 °C.

DŮLEŽITÉ

Snížená přilnavost v důsledku ponoření do vody nebo působení tlaku vody

1. Nepoužívejte pro aplikace trvale ponořené ve vodě nebo vystavené tlaku vody.

DŮLEŽITÉ

Snížená přilnavost, změna zabarvení povrchu nebo lepivost povrchu v důsledku migrace změkčovadel

Migrace změkčovadel z výrobku může vést ke snížení přilnavosti, změně zabarvení povrchu nebo lepivosti povrchu.

1. Před zahájením projektu ověřte kompatibilitu výrobku s podkladem.
2. Nařežte pásku na požadovanou délku.
3. Poznámka: Přesahy mezi jednotlivými kusy musí být ≥ 50 mm.
4. Odstraňte separační fólii a pásku pevně přitlačte k podkladu pomocí tvrdého přítlačného válečku nebo vhodného nástroje.

Aplikace při nízkých teplotách
Poznámka: Nízké teploty mohou během aplikace snížit přilnavost.
1. Před aplikací pásku po dobu několika minut zahřívejte manipulací.
2. Před aplikací zahřejte podklad pomocí horkovzdušného ventilátoru.

PŘETÍRÁNÍ PÁSKY
Horní stranu výrobku s krycí fólií lze přetřít většinou běžných vodou ředitelných nátěrových systémů.
1. DŮLEŽITÉ Nepoužívejte nátěry na bázi rozpouštědel. Před zahájením projektu ověřte kompatibilitu nátěrového systému s výrobkem.

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
Veškeré nářadí a aplikační vybavení očistěte ihned po použití petrolejem nebo terpentýnem. Po vytvrzení lze ztvrdlý materiál odstranit pouze mechanicky.
Pro čištění pokožky použijte Sika® Cleaning Wipes-100 a následně omyjte vodou a mýdlem.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz