



PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Ucrete® Accelerator

(formerly Ucrete® Accelerator)

Urychlovač pro rychlé vytvrzení pro podlahové systémy Sika® Ucrete®

POPIS PRODUKTU

Sika® Ucrete® Accelerator je urychlovač pro rychlé vytvrzení, která se používá s podlahovými výrobky Sika® Ucrete®. Zkracuje dobu návratu do provozu u druhů podlah Sika® Ucrete®, aniž by došlo ke zhoršení fyzikálních nebo estetických vlastností podlah. Lze ji použít při různých teplotách a umožňuje rychlé dokončení projektů renovací a oprav.

POUŽITÍ

Sika® Ucrete® Accelerator se používá v mokrých i suchých procesech, včetně následujících oblastí použití:

- Potravinářské a nápojové provozy
- Farmaceutické provozy
- Chemické a zpracovatelské provozy
- Výrobní zařízení a dílny

Upozornění:

- Výrobek mohou používat pouze proškolení a zkušení odborníci.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odborná instalace plně vyškolenými a licencovanými aplikátory
- Vhodné pro aplikaci na 7 dní starý beton a 3 dny starý polymerový potěr.
- Lze použít se širokou škálou podlahových systémů Sika® Ucrete®.
- Akcelerované výrobky lze vrátit do provozu za 4 hodiny při teplotě +10 °C
- Nezanáší se od konce míchání

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WH-FC, certifikát č. 21453-2/1/1/Y1
- Vhodnost pro potravinářské a nápojové provozy, Sika® Ucrete®, HACCP, zkušební protokol č. I-PE-769-SA-2-RG-06b.
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, certifikát č. IACG-321-01-01-2023.

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	Jednodílná nádoba	10 L
Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku.		
Skladovatelnost	Vždy se řiďte datem minimální trvanlivosti uvedeným na jednotlivých obalech.	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy se řiďte informacemi uvedenými na obalu. Informace o bezpečném zacházení a skladování naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.	

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Kompatibilita

Sika® Ucrete® Accelerator lze použít s následujícími produkty při těchto teplotách materiálu:

+5 °C až +25 °C	+10 °C až +25 °C	+15 °C až +25 °C
Sika® Ucrete® UD 200	Sika® Ucrete® BC 4	Sika® Ucrete® MF
Sika® Ucrete® UD 200 SR	Sika® Ucrete® BC 6	Sika® Ucrete® MF 40 AS
Sika® Ucrete® TZ	Sika® Ucrete® BC 6 AS	
Sika® Ucrete® TZAS	Sika® Ucrete® BC 9	
Sika® Ucrete® IF	Sika® Ucrete® MT	
Sika® Ucrete® FL	Sika® Ucrete® UD 100	
	AS	
	Sika® Ucrete® PLC	
	Sika® Ucrete® PLCAS	

Sika® Ucrete® Accelerator lze za zvláštních okolností použít s následujícími produkty, konkrétní pokyny získáte od technických služeb Sika:

- Sika® Ucrete® TC
- Sika® Ucrete® TC Gloss

Sika® Ucrete® Accelerator se nesmí používat s následujícími produkty:

- Sika® Ucrete® TCPU Clear
- Sika® Ucrete® TCCS
- Sika® Ucrete® HF 60 RT
- Sika® Ucrete® HF 100 RT
- Sika® Ucrete® TZ Cove
- Sika® Ucrete® PFS
- Sika® Ucrete® PSC
- Sika® Ucrete® RG

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota produktu	Maximum	+25 °C		
	Minimum	+5 °C		
Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+25 °C		
	Minimum	+5 °C		
Rosný bod	Pozor na kondenzaci. Podklad a nevytvrzený nanášený výrobek musí být alespoň +3 °C nad rosným bodem, aby se snížilo riziko kondenzace nebo výkvětu na povrchu nanášeného výrobku. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují pravděpodobnost výkvětu.			
Teplota podkladu	Maximum	+25 °C		
	Minimum	+5 °C		
Čas vytvrzení	Teplota produktu	25 ml	50 ml	100 ml
	+20 °C až +25 °C	5 hodin	-	-
	+15 °C až +20 °C	7 hodin	4 hodiny	-
	+10 °C až +15 °C	10 hodin	5 hodin	4 hodiny
	+5 °C až +10 °C	16 hodin	10 hodin	7 hodin
	Poznámka: Časy jsou přibližné a jsou ovlivněny měněními se okolními podmínkami a podmínkami podkladu.			
Čekací doba / přetíratelnost	Poznámka: Časy jsou přibližné a jsou ovlivněny měněními se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.			

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu

okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

MÍCHÁNÍ

- Požadované dávkování zvolte podle teploty a použitého druhu podlahy.
- Dávku přesně odměřte vhodnou odměrkou. Poznámka: Pokud je to možné, měla by odměrka odpovídat objemu požadované dávky.
- Pro dosažení maximální doby působení přidejte Sika® Ucrete® Accelerator na konci fáze míchání kapaliny.
- Přidejte prášek do mixéru a mixujte 5 až 10 sekund.

APLIKACE

Aplikaci musí provádět plně vyškolený a licencovaný Sika® Ucrete® aplikátor.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sika® Ucrete® Accelerator
Srpen 2024, Verze 01.01
02081400000002012

SikaUcreteAccelerator-cs-CZ-(08-2024)-1-1.pdf

