



Sikacrete[®] SCC

dvě různé zrnitosti materiálu:

Sikacrete[®]-08 SCC

zrnitost: 0 až 8 mm



použití na tloušťku
vrstvy: 25 - 100 mm

Sikacrete[®]-16 SCC

zrnitost: 0 až 16 mm



použití na tloušťku
vrstvy: 50 - 180 mm



Zpracování:

SikaCrete[®] SCC nepotřebuje další přísady!

- vysypte balení do míchačky nebo nádoby
- suchou směs mechanicky několik sekund promíchejte
- za stálého míchání 2 až 3 min. postupně přidávejte vodu, až dosáhnete požadované konzistence (cca 2,5 – 2,9 litrů)

míchací poměr:

Sikacrete[®]-08 SCC

B 35/25



25 kg balení + 2,5-2,9 litrů vody

Sikacrete[®]-16 SCC

B 40/30



25 kg balení + 2,2-2,4 litrů vody

vydatnost:

25 kg suché směsi = cca 13 litrů připraveného betonu
doba zpracování: lze zpracovat do cca 30 minut po zamíchání (při 20°C)

teplotní rozsah:

použitelné při teplotách od +5°C do +30°C

ošetřování:

zabraňte odpařování vody z povrchu betonu v souladu s běžnou prací správné betonáže (zakrytí fólií, jutou, textilií atd.)

skladování:

v původních neotevřených obalech, chráňte před vlhkem

pevnost v tlaku po 28 dnech
(20°C) > 30 N/mm²

1 den > 8 N/mm²

7 dní > 25 N/mm²

28 dní > 30 N/mm²

pevnost v tlaku po 28 dnech
(20°C) > 40 N/mm²

1 den > 8 N/mm²

7 dní > 30 N/mm²

28 dní > 40 N/mm²

Sika know-how

– naše zkušenosti nabízíme všem



Váš distributor

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.



www.sika.cz




Sikacrete[®] SCC

Samozhutnitelný beton v jednom balení, které šetří čas a peníze!



03/08



na velkých stavbách po celém světě ...
nyní i na malých stavbách, chalupách nebo zahradách, kde je potřeba pouze malé množství betonu, můžete ...



... betonovat rychle, jednoduše a profesionálně!

betonování bez míchání cementu, písku, štěrku a dalších příměsí



Beton bez vibrování, dosahuje ...


- velmi vysoké kvality
- maximální snížení obsahu vody
- dobré kvality povrchů
- šetří náklady

Sikacrete® SCC


pro:



chodníky a pěšiny




základy a podpory



betonové opravy



stěny a zdi



úprava zahrad



kotvení / zalévání

Zvláště vhodný při horizontálních pracích!



Samozhutnitelný beton v jednom balení, šetří čas a peníze!



- balení 25 kg, snadná manipulace

• jednoduché použití



- není třeba dalšího hutnění pomocí vibrací



- úspora času a peněz
- snížení hluku a vibrační zátěže

- snadné zatékání dokonce i kolem husté výztuže




• úspora času a peněz

- zvláště vhodný pro jemný pohledový beton



• snadné finální úpravy

- kreativní design



• estetický vzhled

