

PRODUKTOVÝ LIST

SikaMur[®]-425 Sanační štuk

Jemný sanační štuk

POPIS PRODUKTU

Vápencementová jemná sanační omítka pro vnější a vnitřní použití.

POUŽITÍ

Sanační štuková omítka je určena jako poslední vrstva sanačního systému na omítky SikaMur[®]-410, -415, -420 ze sormimetu Sika CZ. Aplikuje se v tloušťce 2 mm a je určena pro vnější i vnitřní použití.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Exteriér/interiér
- Ruční zpracování
- Jemný a vysoce porézní
- Difúzně otevřený
- Mrazuvzdorný
- Vodoodpudivý

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Průmyslově vyráběná sanační malta pro vnější/vnitřní omítku (R) dle EN 998-1:2016, použití pro ukončovací práce na stěnách, pilířích, přičkách a stropech. Prohlášení o vlastnostech č. 33114431

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Vápenný hydrát, bílý cement, písek a vhodné přísady zajišťující vysokou poréznost
Balení	25 kg
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Skladování v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchých a krytých skladech
Vzhled / Barva	Bílý prášek
Maximální velikost zrna	0-0,6 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tlaku	1,5–5,0 N/mm ² (Kategorie CS II)	ČSN EN 1015-11
Tahová přídržnost	≥ 0,10 N/mm ² (FP:A)	ČSN EN 1015-12
Tepečná vodivost	0,42 W/m.K (tabulková hodnota, P=50%)	ČSN EN 1745
Absorpce vody	> 0,3 kg/m ² po 24 hodinách	ČSN EN 1015-18

Propustnost pro vodní páry	< 15	ČSN EN 1015-19
Odolnost vůči zmrazovacím cyklům	min. 10 cyklů	ČSN 72 2452
Reakce na oheň	Třída A1	ČSN EN 13501-1

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání	~ 6,5 l/25 kg
Spotřeba / vydatnost	25 kg balení vydá na cca 12 m ² omítky o tloušťce 2 mm
Tloušťka vrstvy	2 mm
Teplota vzduchu v okolí	+5 °C min./+25 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C min./+25 °C max.
Zpracovatelnost	~ 3 hodiny (+20 °C)

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Čerstvou vrstvou omítky je nutné trvale chránit před
deštěm, sluncem a silným větrem vhodnými způsoby.
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během
zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Neaplikovat
na přímém slunci, za silného větru nebo při očekáva-
ných mrazech. Dodatečné přidávání přísad k hotové
směsi je nepřipustné. Hotová omítka nesmí být ve sty-
ku se zemí nebo terénem. Vždy je nutné ji zakončit
min. 20 mm nad úroveň terénu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ- PEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrob-
ky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nej-
novějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální,
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bez-
pečné manipulace s výrobkem.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace,
skladování a likvidace chemických výrobků najdete v
aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje
také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje
týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

Podkladem jsou sanační omítky SikaMur® ze sortimen-
tu Sika CZ. Podklad se lehce zdrsňuje.

MÍCHÁNÍ

Pro rozmíchání SikaMur®-425 Sanační štuk lze použít
nízkootáčkové elektrické míchadlo s nástavcem s do-
bou míchání minimálně 5 minut. Použije se pitná voda
nebo voda splňující ČSN EN 1008 dle poměru uvede-
ném v tabulce.

APLIKACE

Štuková omítka se nanese ve vrstvě 2 mm na podklad
a po zavaznutí se zatočí filcovým nebo molitanovým
hladítkem. Po 14 dnech lze případně natírat difúzně
otevřenou fasádní siloxanovou barvou SikaThermo-
Coat®-5 Color.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Nářadí ihned po aplikaci omýt vodou a při pracov-
ních přestávkách chránit proti zaschnutí. Vytvrzený
materiál lze odstranit pouze mechanicky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních
předpisů se deklarovaná data a doporučená použití to-
hoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přes-
né údaje o produktu a jeho použití naleznete v míst-
ním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaMur®-425 Sanační štuk

Únor 2022, Verze 01.01

02185020000000023

SikaMur-425Sanantuk-cs-CZ-(02-2022)-1-1.pdf

