



PRODUKTOVÝ LIST

Primer T-501

Primer pro Sarnaplast®-2235 / Sikagard®-950 na fóliích Sarnafil® T

POPIS PRODUKTU

Primer T-501 je 1-komponentní polymerní primer na bázi rozpouštědel pro zlepšení adhezních vlastností savých podkladů, připravený k použití.

POUŽITÍ

Primer T-501 může být použit pouze proškolenými aplikátory

Primer:

- Aplikace Sarnaplast®-2235 na savé podklady/kovy/Sarnafil® T
- Aplikace Sikagard®-950 na Sarnafil® T

VLASTNOSTI / VÝHODY

- 1-komponentní, připravený k použití
- Snadno se nanáší štětcem
- Vysoká adheze k různým nosným střešním pláštům a podkladům

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polymer. Obsahuje rozpouštědla.	
Balení	Nádoba	500 ml (400 g), obsahuje štětec
	Jednotka balení	Krabice s 6 ks nebo 1 ks nádoby
	Varianty balení viz platný ceník.	
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Vzhled / Barva	Transparentní	
Objemová hmotnost	~0,87 g/cm ³ (+20 °C)	
Konzistence	Tekutina	

Obsah VOC	VOC-CH	90,00 %
	VOC-EU	90,00 %

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Kompatibilita	Doplňkové produkty	Sarnaplast®-2235 Sarnafil® T Clean Sarna Cleaner
	Kompatibilní podklady	Beton, cihly, omítka, potěr, kov, keramika, Sarnafil® T
	Nekompatibilní podklady	Sarnafil® G/S

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Sarnaplast®-2235	~1 nádoba /12 kartuší
	Sikagard®-950	~70–140 ml/m ²
Spotřeba závisí na drsnosti a savosti podkladu. Tyto údaje jsou teoretické a nepočítají s žádným dodatečným materiálem v důsledku pórovitosti povrchu, profilu povrchu, rozdílů úrovní nebo plýtvání atd.		
Teplota vzduchu v okolí	+5 °C min	
Teplota podkladu	+5 °C min	

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze vyškolení a schválení dodavatelé společnosti Sika®, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Neaplikujte na mokré, vlhké nebo znečištěné povrchy.
- Neaplikujte na nekompatibilní podklady (viz kapitola Kompatibilita).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Podklad musí být odolný vůči rozpouštědlům, čistý, suchý, bez mastnoty, asfaltu, oleje, nátěrů a prachu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro dosažení požadované kvality podkladu použijte vhodné vybavení. V případě silného znečištění nebo zaolejování je třeba plechy před nanesením primeru očistit čistícím prostředkem.

MÍCHÁNÍ

1-komponentní přípravek připravený k použití. Nesmí se ředit ani míchat s jinými přípravky. Před použitím produkt důkladně promíchejte.

APLIKACE

Aplikace musí probíhat za suchého počasí při teplotách > +5 °C.

Na podklad naneste štětcem rovnoměrnou tenkou vrstvu Primer T-501. Nechte primer zaschnout, aby byl nelepivý.

Savé podklady mohou vyžadovat 2 vrstvy. Při aplikaci 2 vrstev počítejte s dostatečně dlouhou čekací dobou pro přetírání.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Veškeré nářadí a aplikační vybavení ihned po použití očistěte přípravkem Sarna Cleaner / Sarnafil® T Clean. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

Primer T-501
Leden 2022, Verze 01.01
020945072100000001

PrimerT-501-cs-CZ-(01-2022)-1-1.pdf

